

العنوان:	إكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صبغة قشر الكليمنتينا المغربي
المصدر:	مجلة التصميم الدولية
الناشر:	الجمعية العلمية للمصممين
المؤلف الرئيسي:	رمضان، محمد عبدالمنعم
مؤلفين آخرين:	سلامة، دعاء نبيل علي(م. مشارك)
المجلد/العدد:	مج 10, ع 3
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2020
الشهر:	يوليو
الصفحات:	29 - 45
رقم:	1165261
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	الأقمشة القطنية، ملابس السيدات، تصميم الأزياء، الكيمياء العضوية، الأشعة فوق البنفسجية، مقاومة البكتيريا
رابط:	<a href="http://search.mandumah.com/Record/1165261">http://search.mandumah.com/Record/1165261</a>

## اكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صيغة قشر الكليمينتينا المغربي

### Providing ladies clothes fabrics with resistance to ultraviolet radiation and bacterial growth using the aqueous extracts of Moroccan calamantina peel

أ.د/ محمد عبد المنعم رمضان

استاذ الكيمياء العضوية التطبيقية، المركز القومي للبحوث

د/ دعاء نبيل على سلامه

أستاذ الملابس والنسيج المساعد، قسم الاقتصاد المنزلي كلية التربية النوعية- جامعة المنيا

#### **كلمات دالة :Keywords**

ملابس السيدات

Ladies Clothes

Fabrics

الأشعة فوق البنفسجية

Ultraviolet

Radiation

نمو البكتيريا

Bacterial Growth

قرش الكليمينتينا المغربي

Moroccan

Calamantina Peel

#### **ملخص البحث :Abstract**

تتجه معظم الأبحاث اليوم إلى الحث على استخدام تكنولوجيا نظيفة للإقليم من تلوث البيئة بالصبغات الصناعية والكيمياويات ، وفي مجال الإقليم من التلوث بالأصباغ تتجه العديد من الابحاث إلى استخدام الصبغات الطبيعية لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا والصديقية للبيئة كبديل للصبغات التخليقية حيث يفقد جزء كبير من الصبغات الصناعية أثناء مراحل التصنيع ويعنى ذلك أن العديد من الأطفال يومياً من الصبغات الصناعية تجد طريقها إلى البيئة المحيطة مما يسبب تلوثها. تتخصص مشكلة البحث في التساؤلات الآتية : ما امكانية استخلاص صيغة قشر الكليمينتينا المغربي؟ ما امكانية استخدام صيغة قشر الكليمينتينا المغربي لمعالجة الأقمشة القطنية؟ ما امكانية تحسين بعض خواص الأقمشة القطنية المستخدمة من حيث ( مقاومة نمو البكتيريا ، ونفاذية الأشعة فوق البنفسجية ، ونفاذية الهواء ، وامتصاص الماء ، وقوة الشد ، والاستطالة ، وعمق اللون) بصيغة قشر الكليمينتينا المغربي؟ ما امكانية استخدام الأقمشة القطنية المصبوغة بصيغة قشر الكليمينتينا المغربي في ملابس السيدات؟

**هدف البحث :** حماية البيئة من التلوث باستخدام صبغات طبيعية صديقة للبيئة، تحديد أنساب الظروف لمعالجة الأقمشة القطنية بصيغة قشر الكليمينتينا المغربي للحصول على أعلى على مواصفات لفمامش المصبوغ وكذلك الاستفادة من الأقمشة المعالجة بصيغة قشر الكليمينتينا المغربي في ملابس السيدات. **أهمية البحث :** استخدام الصبغات الطبيعية لتقليل نسبة التلوث والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة ، تحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات المستخدمة في ملابس السيدات بالإضافة إلى الحد من التأثير الضار للبكتيريا والأشعة فوق البنفسجية على صحة الإنسان. **منهج البحث :** يتبع البحث الحالي المنهجين التحليلي والتجريبي عن طريق تطبيق التجربة العملية لإثبات صحة الفرض وتحليل العلاقات بين المتغيرات وتوضيحها. وتوصل البحث إلى أنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين نوع خامة الخط (تنس، بامبو، فيران) في اكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صيغة قشر الكليمينتينا المغربي: عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية(UPF)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، نفاذية الهواء ( $\text{سم}^3/\text{م}^2\text{ث}$ )، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون، مقاومة نمو البكتيريا (E. coli، Staphylococcus aureus). وأنه يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين زمن استخلاص الصبغة (2، 4، 6) دقيقة في اكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صيغة قشر الكليمينتينا المغربي: عامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية(UPF)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، نفاذية الهواء ( $\text{سم}^3/\text{م}^2\text{ث}$ )، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون ، مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus, coli

**Paper received 19th February 2020, Accepted 18th March 2020, Published 1st of July 2020**

تعتبر عملية الصباغة من العمليات الأساسية للتجهيز في مجال الصناعات النسجية حيث وصلت الصبغات التركيبية بأنواعها وألوانها الزاهية المتعددة إلى القمة ومن هنا ظهرت مشكلة تلوث البيئة والأثار الضارة للعديد من تلك الصبغات ، لذلك اتجه الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة إلى محاولة العودة للطبيعة مرة أخرى باستخدام صبغات طبيعية صديقة للبيئة.

(هوديا طلت: 2014)(سارة أسماء عبد المنعم: 2018) ودفعت الجهات المسؤولة للأبحاث للاتجاه للعودة إلى الصبغات الطبيعية للحد من تلوث البيئة بالصبغات الصناعية(v.kGupta.,Rasachan: 1998) وأخذت كل الشركات العالمية تعمل بشدة على زيادة تحقيق المواصفات القياسية للمنتج وصارت الجهد تبذل للتوصيل إلى عمليات أنظف(S.Ishart Ali:1993) ومن هنا بدأ استخدام تكنولوجيا John and Margaret (Connon: 1994) للحد من كل هذا التلوث ودعا الاهتمام العالمي في السنوات الأخيرة لمحاولة العودة للطبيعة لحماية البيئة من التلوث واستخدام الصبغات الطبيعية (Fleischer Fleischer (Guenter:1995).

#### **مقدمة :Introduction**

يرجع تاريخ الصبغات إلىآلاف السنين والصباغة بواسطة الصبغات الطبيعية تعد من أقدم العمليات التي قام بها الإنسان ، وقد كانت الصبغات التقليدية القديمة من أصل نباتي ، وتم اكتشافها عن طريق الصدفة حيث تمت صباغة بعض الملابس بعصير الفواكه أو النباتات ، وبذلك يمكن أن نطلق على الفاكهة التي يمكننا صباغة المنسوجات بها فاكهة ممكنة الاستخدام على سبيل المثال الفراولة السوداء ، الخوخ ، وكل أنواع العصائر التي يمكن أن تستخدمن الصبغة ، وعادة ما يتم وصف المحلول فيها بالنسبة المئوية % فعندما نريد تحضير محلول من مادة معينة تركيزه 10% وهذا يعني أننا نقوم بإذابة 100 جم من المادة في واحد لتر من الماء . (نجلاء سيد عبد الحميد الشيمى:2008)

تحتل الصناعات النسجية مكان الصدارة بين الصناعات الاستهلاكية لكونها تعتمد على خامات رئيسية تعد مصدرًا من مصادر الثورة وأهم هذه المصادر الألياف السليلوزية ، ويعتبر القطن من الخامات النسجية التي تحتل مكان الصدارة على امتداد العصور والذي يتميز بالراحة في الاستعمال. (عبد الرحمن عبد العزيز : 2001)



- فبران) بتركيب نسجي واحد أنسجة معاكسة .  
تم عمل عينات كل عينة بطول 25 سم × 25 سم .
- تم اجراء التجارب على عدد (9) عينات من القماش حسب المعايير ثلاثة من كل نوع قماش وتم اجراء المعالجات الرطبة (الغليان - التبييض) للأقمشة المنتجة كما هو متبع بالشركة .
- اجراء الاختبارات المعملية (معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية)(UPF)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، فنادئ الهواء (سم/3 سم.ث)، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون، مقاومة نمو البكتيريا (E. coli) ، (Staphylococcus aureus).
- تفيد عدد أربعة قطع ملصقة للسيدات (بلوزة نصف كم - بلوزة بكم - طرحة - كوفية).

#### أدوات البحث : Tools :

الأقمشة القطنية المستخدمة في البحث(تسيل - بامبو - فبران) بتركيب نسجي واحد أنسجة معاكسة ، قشر الكليمنتينا المغربي ، جهاز الميكرويف ، الأجهزة الخاصة بالاختبارات المعملية المرادقياسها ، برنامج الإحصاء التطبيقي المستخدم .

**فرض البحث :Hypothesis**

1- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين نوع خامة الخيط (تسيل، بامبو، فبران) في اكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صبغة قشر الكليمنتينا المغربي: معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية(UPF)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، فنادئ الهواء (سم<sup>3</sup>/ سم<sup>2</sup>.ث)، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون، مقاومة نمو البكتيريا (E. coli) ، (Staphylococcus aureus).

2- يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.05) بين زمن استخلاص الصبغة (2، 4، 6) دقيقة في اكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صبغة قشر الكليمنتينا المغربي: معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية(UPF)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، فنادئ الهواء (سم<sup>3</sup>/ سم<sup>2</sup>.ث)، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون ، مقاومة نمو البكتيريا (E. coli) .(Staphylococcus aureus).

#### الأطار النظري Theoretical Framework

#### مصطلحات البحث : Terminology

#### الصبغة :

عبارة عن مركب عضوي ملون يستخدم لإضفاء لون محدد على مادة معروفة مثل صباغة المنسوجات وليس كل المركبات تصلح للاستخدام كصبغات . (سامية محمد عبدالغنى: 2017)

#### الصبغات الطبيعية (Natural Dyes) :

يوجد عدد كبير من النباتات التي يمكن استخدام مستخلصها في صباغة الصوف، والحرير، والقطن، والكتان ، وتستخدم أجزاء مختلفة من النبات، فقد تستخدم بمجملها، أو لب النبات، أو الأوراق، أو الجذور أو الثمار أو القشرة . ولأسباب تمس الثباتية اللونية أو التوفير الحيوي، فإن البعض فقط لاقي انتشاراً وتم قبوله كأصباغ.

[https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA%](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA)

وتعطى القشرة ألواناً قوية وثبتة لذلك تم استخلاص صبغة قشر الكليمنتينا المغربي .

#### الكليمنتينا :

الكليمنتينا هي نوع مختلف من البرتقال ، وعادة ما يكون متاح في نوفمبر وديسمبر وينيلر ، والكليمنتينا من الفواكه التي تنمو سريعاً

ومع خروج المرأة للعمل أصبحت تعانى من خطورة الأشعة الشمسية خاصة الأشعة فوق البنفسجية مما أدى إلى ضرورة توفير أقمشة مصبوغة ذات خواص وقائية عالية ضد البكتيريا ونفاذية الأشعة فوق البنفسجية وفي نفس الوقت توافر فيها عناصر الراحة مثل امتصاص الرطوبة ونفاذية الهواء ولا تؤثر على خواص القماش المستخدم في الصباغة حيث تعانى أغلب النساء من اضرار وامراض جلدية كزيادة افراز العرق والتهابات الجلد وغير ذلك مما يسبب مشكلة حقيقة للمرأة المصرية والعربية وأضرار نفسية ومعنوية بجانب الأمراض العضوية.

ومن هنا جاءت فكرة البحث الحالي محاولة اكساب الأقمشة القطنية المستخدمة في ملابس السيدات مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا باستخدام صبغة قشر الكليمنتينا المغربي.

#### مشكلة البحث :Statement of the problem

شهد عصرنا الحالي اهتماماً كبيراً بأسباب الاضرار الصحية الناتجة عن البكتيريا والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وفي هذا الإطار تناولت العديد من الدراسات السابقة معالجات كيميائية لبعض القطع الملابسية لكنها لم تتناول دراسة الصباغة بالمواد الطبيعية (الكليمنتينا المغربي) بمفردها في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومن هنا جاء اختيار موضوع البحث.

من خلال ما نقدم يمكن تحديد مشكلة البحث في الإجابة على التساؤلات الآتية :-

1. ما امكانية استخلاص صبغة قشر الكليمنتينا المغربي ؟

2. ما امكانية استخدام صبغة قشر الكليمنتينا المغربي لمعالجة الأقمشة القطنية ؟

3. ما امكانية تحسين بعض خواص الأقمشة القطنية المستخدمة من حيث (مقاومة نمو البكتيريا ، ونفاذية الأشعة فوق البنفسجية ، ونفاذية الهواء ، وامتصاص الماء ، وقوة الشد ، والاستطالة ، وعمق اللون) بصبغة قشر الكليمنتينا المغربي ؟

4. ما امكانية استخدام الأقمشة القطنية المصبوغة بصبغة قشر الكليمنتينا المغربي في ملابس السيدات ؟

#### هدف البحث :Objective

1. حلية البيئة من التلوث باستخدام صبغات طبيعية صديقة للبيئة .

2. تحديد أنساب الظروف لمعالجة الأقمشة القطنية بصبغة قشر الكليمنتينا المغربي للحصول على أعلى مواصفات لقماش المصبوغ .

3. الاستفادة من الأقمشة المعالجة بصبغة قشر الكليمنتينا المغربي في ملابس السيدات.

#### أهمية البحث :Significance

1. استخدام الصبغات الطبيعية لتقليل نسبة التلوث والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة .

2. تحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات المستخدمة في ملابس السيدات .

3. الحد من التأثير الضار للبكتيريا والأشعة فوق البنفسجية على صحة الإنسان.

#### منهج البحث :Methodology

يتبع البحث الحالي المنهجين التحليلي والتجريبي عن طريق تطبيق التجربة العملية لإثبات صحة الفروض وتحليل العلاقات بين المتغيرات وتوضيحها لتحقيق أهداف البحث .

#### حدود البحث : Delimitations

يقتصر هذا البحث على:

• استخدام ثلاث أنواع من الأقمشة القطنية (تسيل - بامبو -

والبرتغال والمغرب ، اليونان ، إيطاليا ، إسرائيل ، لبنان وإيران وتركيا ، ويتم تهجينه من مزيج بين حمضيات البحر الأبيض المتوسط والبرتقال الحلو وقشر الكليمينتينا مثل قشر البرتقال فهو في عمق اللون مع مظهره الأملس والمصقول .

<https://www.almrsal.com/post/286057>



**صورة (3) مسحوق قشر الكليمينتينا بعد التجفيف**  
 ذات طاقة عالية يمكنها أن تسبب الكثير من الأضرار للإنسان  
**(رحاب جمعه ابراهيم: 2016)**

**ملابس السيدات الصباحية:**  
 تعتبر الملابس الصباحية من أهم أنواع الملابس التي تهتم باقتنائها المرأة وخاصة المرأة العاملة ، فهي تريد أن تظهر في ملابس مناسبة لوقت العمل وتحافظ على هيئتها عند ذهابها وعودتها وهذا النوع من الملابس يتطلب بساطة الاختيار من حيث اللون والشكل والخامة ، وفي نفس الوقت يتتوفر فيه الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ونمو البكتيريا .

**الدراسات السابقة:**

هناك العديد من الدراسات السابقة التي اهتمت بمعالجة الأقمشة بصبغات طبيعية لمقاومة نمو البكتيريا وكذلك معالجتها بماء كيماينية لحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومنها :

**دراسة (أسماء سامي عبد العاطي : 2018)** هدفت إلى إجراء دراسة تجريبية للتعرف على تأثير استخدام جسيمات الفضة النانومترية وصبغة الشاي في طباعة أقمشة الملابس السليولوزية وكذلك تأثير نسبة الخلط ونوع الخامة لخيط اللحمة على كفاءة عملية الطباعة وتوصلت الدراسة إلى أن القماش المنتج بنسبة الخلط ونوع الخامة لخيط اللحمة (75% كتان : 25% قطن) وتركيز صبغة الشاي (750 مل / كجم) ، وتركيز جسيمات الفضة النانومترية (400 مل / كجم) قد حقق أعلى معامل جودة (677.05) بمساحة مثالية (1078.66) .

**دراسة (سارة أسامة عبد المنعم: 2018)** هدفت إلى تحسين خواص الأقمشة القطنية والمخلوطة بصبغاتها بصبغات آمنة بيئياً ومقاومة نمو البكتيريا وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل العينات هي العينة ذات تركيز 2 جم بيتا سيكلو دكسترين و 1 / 2 جم كلوريد قصدير لكل لتر وتركيز مستخلص 100% وذلك بمعامل جودة %85.83 ، وكانت أقل العينات هي العينة التي بدون بيتا سيكلو دكسترين و 1 / 2 جم كلوريد قصدير لكل لتر وتركيز مستخلص %50 وذلك بمعامل جودة %44.21 .

**دراسة (الهام عبدالعزيز محمد ، وابتھال يعقوب: 2017)** يهدف البحث إلى التوصل إلى أفضل نسب معالجة للأقمشة القطنية المصبوغة بالصبغات الطبيعية المعززة بفيتامين د ، وتوصلت الدراسة إلى أن الصبغات الطبيعية هي الأكثر أمانا على جلد الطفل من حيث خلوها من المواد الكيميائية الضارة وأن أفضل العينات التي تمت معالجتها بفيتامين د ، وان أفضل نسب تركيز لفيتامين د " اثناء المعالجة هي 10 % مع وجود مواد الربط ودرجة الحرارة .

**دراسة (سامية محمد عبد الغنى: 2017)** هدفت إلى صباغة

بدون بذور ، وعلى غرار البيوفسي ، فإنها تميل إلى أن تكون سهلة التقشير ، ولونها برتقالي غامق ولها مظهر لامع ويمكن تقسيمها إلى 7-14 قطع.

وعرف الكليمينتينا منذ أكثر من 100 سنة ، حيث تم زراعته من قبل المبشر الفرنسي المعروف باسم ماري كليمانت روبيه في الجزائر ، ويزرع الكليمينتينا في الجزائر وتونس واسبانيا

**صورة (1) الكليمينتينا فرن الميكروويف :**

هو أحد الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستعمل للطهي أو لتسخين الطعام عن طريق التدفئة العازلة . حيث يستعمل هذا الفرن أشعة الميكروويف ، إذ أنها تعمل على تسخين المواد الغذائية فقط على عكس الأفران التقليدية ، وذلك لتسخين الماء والجزيئات المشابهة الأخرى القابلة للاستقطاب داخل الغذاء . حيث يتم التسخين بالتساوي بين داخل الغذاء وخارجه بسبب نفاذ أشعة الميكروويف داخل الغذاء أو الماء ، بعكس التسخين التقليدي الذي يتم من الخارج إلى الداخل سواء عند طهي الغذاء أو اللحم أو بطريقه الشواء . فطريقة التسخين بالميكروويف تؤدي إلى تسخين الطعام بصورة كافية في جميع أنحاء سواء في الداخل أو الخارج آلياً .

[https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86\\_%D9%](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86_%D9%)

تجه صناعة النسيج في الوقت الحالي إلى استخدام تقنيات حديثة وذلك لنقليل استهلاك الماء والطاقة ، ويعتبر استخدام الميكروويف في عمليات صباغة النسيج من أحد طرق الوصول إلى هذا الهدف ، ويعتبر استخدام الميكروويف في عمليات تحضير الملابس باستهلاك كميات صبغة أقل ولا يترك أي ملوثات من محلول الصبغة مقارنة بالطرق التقليدية بالإضافة إلى ذلك توجد مميزات أخرى للميكروويف مثل استهلاك أقل للطاقة ، وارتفاع درجات لونية مفضلة بطريقة أكثر سهولة وتحضير الصبغة بطريقة أسرع .

(N.F.Ali\*, E.M.El-Khatib et al.,:2014)



**صورة(4)فرن الميكروويف**

**الأقمشة القطنية :**

يعتبر القطن من الخامات النسجية الأكثر شيوعاً لما يتميز به من خصائص أهمها الامتصاص العالي للماء ، والنعومة ، وسهولة التنظيف ، وسهولة التعقيم بالبخار والضغط ، وانخفاض الخوص الاستاتيكية ، ويستجيب بقدر كبير للمعالجات بالصباغة .

**الأشعة فوق البنفسجية :**

هي أشعة كهرومغناطيسية قادمة من الشمس وهي أشعة غير مرئية

تم استخدام قشر الكليمنتينا المغربي حيث تم تجفيف القشر في الجو العادي ثم طحنه جيداً.

#### ثالثاً: المادة المساعدة المستخدمة في الصباغة:

تم استخدام مادة كبريتات الألومنيوم (الشبة) كمثبت للصباغة على القماش بنسبة 2 جم / لتر ماء استخلاص الصباغة :

- تم استخدام ثلاث أرمننة لتحضير محلول الصباغة في الميكرويف (2 دقيقة ، 4 دقيقة ، 6 دقيقة) حيث يوضع (40) جم مسحوق قشر الكليمنتينا المغربي / لتر ماء (ثم يوضع التر الأول في الميكرويف لتحضير محلول الصباغة الأول على (2) دقيقة )، واللترا الثاني في الميكرويف لتحضير محلول الصباغة الثاني على (4) دقيقة ، واللترا الثالث في الميكرويف لتحضير محلول الصباغة الثالث على (6) دقيقة).
- يتم ترشيح محلول الصباغة عدة مرات للتخلص من قشر الكليمنتينا المغربي .
- يتم إضافة 2 جم كبريتات الألومنيوم (شبة)/لتر محلول صباغة.

#### إجراءات الصباغة :

- تم تجهيز عينات القماش مساحة العينة 25 سم × 25 سم من كل نوع من أنواع الأقمشة الثلاث المستخدمة وتم وضع كل محلول صباغة في وعاء على حدة حسب زمن تحضيره(2 دقيقة ، 4 دقيقة ، 6 دقيقة) في الميكرويف ، وتم اجراء عملية الصباغة بالثلاث محاليل صباغة المحضرة مسبقاً في الميكرويف (حيث يتم وضع عينات الثلاثة أقمشة المستخدمة في كل لتر محلول مستخلص الصباغة والغليان لمدة 30 دقيقة ثم تجفف العينة عند درجة حرارة 80 درجة مئوية .
- تمت عمليات التثبيت أثناء مراحل الصباغة باستخدام مادة التثبيت 2 جم كبريتات الألومنيوم (شبة)/لتر محلول مستخلص الصباغة .

#### الاختبارات المعملية :

- إجراء الاختبارات المعملية (معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية)(UPF)، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/ سم<sup>2</sup> بث)، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون، مقاومة نمو البكتيريا E. coli ، Staphylococcus aureus .
- تمت عملية الاختبارات المعملية بمعامل المركز القومي للبحوث .

#### النتائج ومناقشتها الناتج :Results & Discussion

##### تأثير عوامل الدراسة على الخواص الوظيفية للأقمشة المنتجة تحت البحث :

تم عمل تحليل التباين (ANOVA) لدراسة تأثير اختلاف عوامل الدراسة وهي نوع خامة خيط اللحمة، زمن استخلاص الصباغة (علي: UPF، قوة الشد (كجم)، نسبة الاستطالة (%)، نفاذية الهواء (سم<sup>3</sup>/ سم<sup>2</sup> بث)، زمن الامتصاص (ث)، عمق اللون، مقاومة نمو البكتيريا E. coli، Staphylococcus aureus ) ويرجع التأثير سواء كان معنوي أو غير معنوي إلى أقل قيمة المعنوية المحسوبة (P-Level) فإذا كانت قيمتها أقل من أو يساوي (0.05) يكون هناك تأثير معنوي على الخاصية المدروسة أما إذا كانت أكبر من (0.05) يكون هناك تأثير غير معنوي على الخاصية المدروسة، والجدول التالي يوضح نتائج متosteats القراءات للختارات تحت البحث.

المنسوجات بصبغات طبيعية آمنة بيئياً لتحقيق الحماية من الأشعة فوق البنفسجية واستخراج الصباغة الطبيعية من مختلف نبات الفول الأخضر آمنة بيئياً واقتصادية وتوصلت الدراسة إلى أن الصبغات التي تحتوى على الكلوروفيل تقاوم نفاذ الأشعة فوق البنفسجية .

دراسة (رحاب جمعة إبراهيم: 2016) هدفت إلى استخدام تكنولوجيا النانو لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية والكرمشة لملابس الأطفال في مرحلة الطفولة الوسطى وتنفيذ بعض الموديلات المقترحة لملابس الأطفال بالدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى أن أفضل تركيب نسجي بالنسبة لجميع الخواص المقاسة هو التركيب النسجي أطلس 5 بحدفة 28 / سم وتركيز 0.003 جم / لتر لمدة أكسيد الزنك النانومترى بمعامل جودة (94.16%) بينما حقق التركيب النسجي السادس 1/1 بحدفة 16 / سم وبدون تركيز أقل مساحة جودة بنسبة (50.55%) وبعد التوصل لأفضل الأقمشة تم استخدامها في أفضل الموديلات المقترحة للأطفال من 6 - 9 سنوات .

دراسة (Xiaoning T. et al., 2015) امكانية استخدام النانوتكنولوجي في تحسين خواص التوصيل الكهربائي والحماية من الأشعة فوق البنفسجية لألياف القطن وتوصلت الدراسة إلى أن ألياف القطن المعالجة تتميز بكفاءة عالية في التوصيل الكهربائي والقدرة على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية حتى بعد 10 دورات غسيل مما يدل على تحسن في الخواص الوظيفية للمنسوجات .

دراسة (E.M.El-Khatib,et al.,:2014) تهدف إلى صباغة ألياف الحرير باستخدام صبغات طبيعية ذات جودة عالية مستخلصة من نبات الزعفران لمنع تلوث البيئة وتحضير الصباغة باستخدام وسائل تسخين تقليدية ، وبال mikroيف ، وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام mikroيف يزيد من امتصاص الصباغة لألياف الحرير في وقت أقل مما يزيد عمق اللون أفضل من الطرق التقليدية .

دراسة (عواطف بهيج ، رحاب جمعة : 2013) هدفت إلى التعرف على الأنواع المختلفة للصبغات الطبيعية ومميزاتها والتعرف على اضرار استخدام الصبغات الصناعية والحصول على درجات لونية متعددة من خلط الصبغات الطبيعية ، وتناولت الدراسة استخدام الزعفران وقصور البصل والرمان لاستخلاص صبغات رخيصة الثمن صديقة للبيئة واستخدامها في صباغة أقمشة مخلوطة من قطن / فسكوز ، وتوصلت الدراسة إلى أن النتائج متقاربة بين الصبغات الطبيعية والصناعية وذلك يوضح إمكانية استخدام الصبغات الطبيعية كبدائل اقتصادية صحية وآمنة للإنسان والبيئة من الصبغات الصناعية في صباغة الأقمشة .

وخدم الدراسات السابقة الدراسة الحالية في تحديد مواد المعالجة والظروف المناسبة لصياغة أنواع مختلفة من الأقمشة بصبغات طبيعية آمنة بيئياً .

#### الدراسة التطبيقية:

##### أولاً : العينات محل الدراسة :

- استخدام ثلاث أنواع من الأقمشة القطنية (تسيل - باميتو - فبران) بتركيب نسجي واحد أنسجة معكوسة .
- تم عمل عينات كل عينة بطول 25 سم × 25 سم .
- تم اجراء التجارب على عدد (9) عينات من القماش حسب المواصفات ثلاثة من كل نوع قماش وتم اجراء المعالجات الرطبة (الغليان - التبييض) للأقمشة المنتجة كما هو متبع بالشركة .

##### ثانياً: الصباغة الطبيعية محل الدراسة :

جدول (1) يوضح نتائج متوسطات القراءات لاختبارات الأقمصة تحت البحث

نوع البكتيريا %	Staphylococcus aureus	E. Coli	عمق اللون	زمن الامتصاص (ث)	نفاذية الهواء (سم <sup>3</sup> .ث <sup>-2</sup> )	الاستطالة (%)	قوّة الشد (كجم)	UPF	زمن استخلاص الصبغة (ق)	نوع خامة الخيط	رقم العينة
11	15	4.3	2.5	27	17	58	28	2			1
15	19	3.3	2.25	25	18	59	34	4			2
19	24	3.6	2.1	24	19	59	49	6			3
18	26	5.2	3	29	18	50	47	2			4
24	27	4.6	2.7	28	18	50	50	4			5
32	29	5.5	2.5	26	19	51	56	6			6
21	25	4.1	2	26	28	36	34	2			7
22	27	3.3	1.75	24	27	37	38	4			8
32	29	3.4	1.6	23	28	37	45	6			9

للتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

جدول (2): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (UPF) لتأثير عوامل الدراسة على UPF

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط			15.176	2	344.000
زمن استخلاص الصبغة			12.912	2	292.667
تباين الخطأ			11.333	4	45.333
الكلي	8			682.000	

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y = 26.667 + 1.000 X_1 + 3.417 X_2$$

$$R^2 = 0.934, R = 0.966$$

حيث  $Y$ : الخاصية المقاسة.

$X_1$  : نوع خامة الخيط

$X_2$  : زمن استخلاص الصبغة

وهو يمثل ارتباط طردي بين UPF وعوامل الدراسة المختلفة.


تشير نتائج جدول (2) إلى أن:

1. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين نوع خامة الخيط في تأثيرها على معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) ، حيث قيمة "F" (15.176).

2. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيرها على معامل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (UPF) ، حيث قيمة "F" (12.912).

جدول (3): المعدلات والاتحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على UPF

المتغيرات	ال المستويات	المتوسط	الترتيب المعياري	الانحراف المعياري
نوع خامة الخيط	تسيل	37.00	3	10.82
بامبو	بامبو	51.00	1	4.58
فيران	فيران	39.00	2	5.57
زمن	2	36.33	3	9.71
استخلاص	4	40.67	2	8.33
الصبغة	6	50.00	1	5.57



شكل (1): المعدلات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على UPF

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على جدول (4) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على UPF.

النحو المبين في جدول (4).	نسل (1) م = 37.00	تسيل (1) م = 37.00
بامبو (2) م = 51.00	14.0000*	51.00
فبران (3) م = 39.00	2.0000	39.00

والتسيل ، وأن أفضل زمن لاستخلاص الصبغة هو 6 دقيقة في وجود الميكروويف وأعطي أعلى قيمة لـ UPF .  
لتحديد اتجاه الفروق بين زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (5).

جدول (5) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على UPF

6 ق (3) م = 50.00	4 ق (2) م = 40.67	2 ق (1) م = 36.33	2 ق (1) م = 36.33
13.6667*	4.3333	4.3333	4.3333
9.3333*			40.67

ثانياً. تأثير عوامل الدراسة على قوة الشد (كجم)  
للتتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

\* دالة عند مستوى 0.01  
نتيئين من النتائج التي يلخصها الجدول (3 ، 4 ، 5) والشكل (1)  
أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على UPF ويمكن ترتيب نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كال التالي: بامبو(51.00)، فبران(39.00)، تسيل(37.00) ، وهذا ربما يرجع إلى أن المنطقة غير المنتظمة في ألياف البامبو أعلى منها في الفبران

جدول (6): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على قوة الشد (كجم)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط				740.222	
زمن استخلاص الصبغة				1.556	
تباین الخطأ				.444	
الكلي	742.222	8	740.222		

$$Y=69.556 - 11.000 X_1 + 0.250 X_2$$

$$R^2= 0.999 , R = 0.999$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين قوة الشد (كجم) وعوامل الدراسة المختلفة.  
ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (8).


جدول (8) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على قوة الشد (كجم)

فبران (3) م = 36.67	بامبو (2) م = 50.33	تسيل (1) م = 58.67	تسيل (1) م = 58.67
22.0000*	8.3333*	8.3333*	50.33
13.6667*			36.67

\* دالة عند مستوى 0.01

جدول (7): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على قوة الشد (كجم)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نسل		58.67		1
بامبو		50.33		2
فبران		36.67		3
2 ق		48.00		3
4 ق		48.67		2
نوع خامة الخيط				
زمن استخلاص الصبغة				



شكل (2): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على قوة الشد (kg)

منتظمة وأطول.

لتحديد اتجاه الفروق بين زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (9).

جدول (9) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على قوة الشد (kg)

2 ق (1) م = 48.00	2 ق (1) م = 48.67	4 ق (2) م = 49.00	6 ق (3) م = 49.67
.6667	.6667	1.0000*	1.0000*
.3333			.3333

\*دالة عند مستوى 0.01

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (8) والشكل (2) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخليط في تأثيره على قوة الشد (kg) ويمكن ترتيب نوع خامة الخليط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: تنسيل(58.67)،

بامبو(50.33)، فبران(36.67) حيث تتميز خامة التنسيل بألياف

ألياف الخامسة.

جدول (9) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على قوة

الشدة عند مستوى 0.01

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (9) والشكل (2) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيره على قوة الشد (kg) ويمكن ترتيب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 6 ق(49.00)، 4 ق(48.67)، 2 ق(48.00) وذلك لوجود كمية أكبر من الصبغة

جدول (10): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتاثير عوامل الدراسة على نسبة الاستطالة (%)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخليط	180.667	2	90.333	271.000	.000
زمن استخلاص الصبغة	2.000	2	1.000	3.000	.160
تباین الخطأ	1.333	4	.333		
الكلي	184.000	8			

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y=10.667 + 4.833X_1 + 0.250X_2$$

$$R^2=0.999, R=0.999$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين نسبة الاستطالة (%) وعوامل الدراسة المختلفة.


تشير نتائج جدول (10) إلى أن:

1. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين نوع خامة الخليط في تأثيرها على نسبة الاستطالة (%)، حيث قيمة "F" (271.000).

2. لا يوجد فرق دال إحصائيا بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيرها على نسبة الاستطالة (%)، حيث قيمة "F" (3.000).

جدول (11): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نسبة الاستطالة (%)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نوع خامة الخليط	تنسيل	18.00	1.00	3
بامبو	بامبو	18.33	0.58	2
فبران	فبران	27.67	0.58	1
زمن استخلاص الصبغة	2 ق	21.00	6.08	2
الصبغة	4 ق	21.00	5.20	2



شكل (3): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نسبة الاستطالة (%)

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على جدول (12) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على نسبة الاستطالة (%)

فبران (3) م = 27.67	بامبو (2) م = 18.33	تنسيل (1) م = 18.00
9.6667*	.3333	18.00
9.3333*		18.33
		27.67 = فبران (3) م

\*دالة عند مستوى 0.01

ألياف الفبران عن بعضها البعض أعلى من مثيلاتها في حالة الألياف الأخرى.

رابعاً- تأثير عوامل الدراسة على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2\cdot\text{ث}$ ) للتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

جدول (13): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA)

يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على نسبة الاستطالة (%) ويمكن ترتيب نوع خامة الخيط ترتيباً تناظرياً وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: فبران(27.67)، بامبو(18.33)، تنسيل(18.00). حيث انزلاق

النتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (12) والشكل (3) أنه

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط	17.556	2	8.778	79.000	.001
زمن استخلاص الصبغة	13.556	2	6.778	61.000	.001
تباین الخطأ	.444	4	.111		
الكلي	31.556	8			

$\text{سم}^2\cdot\text{ث}$  ، حيث قيمة "F" (61.000).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y=15.000+16.556X_1+31.556X_2$$

$$R^2=0.986, R=0.999$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2\cdot\text{ث}$ ) وعوامل الدراسة المختلفة.


تشير نتائج جدول (13) إلى أن:

1. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.01) بين نوع خامة الخيط في تأثيرها على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2\cdot\text{ث}$ ) ، حيث قيمة "F" (79.000).

2. يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى (0.01) بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيرها على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2\cdot\text{ث}$ ).

جدول (14): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2\cdot\text{ث}$ )

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
تنسل	تنسل	25.33	1.53	2
بامبو	بامبو	27.67	1.53	1
فبران	فبران	24.33	1.53	3
زمن استخلاص الصبغة	2 ق	27.33	1.53	1
زمن استخلاص الصبغة	4 ق	25.67	2.08	2



شكل (4): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ )

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على جدول (15) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ )

نسل (1) $M = 25.33$	فبران (2) $M = 27.67$	بامبو (3) $M = 24.33$
1.0000*	2.3333*	
3.3333*		

\*دالة عند مستوى 0.01

نتيجة تأثير وجود فراغات أكثر بين ألياف البامبو حيث عدم انتظام أليافه ولتحديد اتجاه الفروق بين زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (16).

جدول (16) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ )

٦ ق (3) $M = 24.33$	٤ ق (2) $M = 25.67$	٢ ق (1) $M = 27.33$	٢ ق (1) $M = 27.33$
3.0000*	1.6667*		
1.3333*			

\*دالة عند مستوى 0.01

كمية كبيرة من الصبغة بين الألياف تقلل من الفراغات بين تلك الألياف.

خامساً- تأثير عوامل الدراسة على زمن الامتصاص (ث) للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

جدول (17): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N - Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على زمن الامتصاص (ث)

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط				1.355	
زمن استخلاص الصبغة				.287	
تبالين الخطأ				.003	
الكلي	8		1.645		

استخلاص الصبغة في تأثيرها على زمن الامتصاص (ث)، حيث قيمة "F" (172.000).

وجاءت معادلة الانحدار الخطى المتعدد على النحو التالي:  

$$Y=3.200 - 0.250 X_1 - 0.108 X_2$$

نتيجة تأثير وجود فراغات أكثر بين ألياف البامبو حيث عدم انتظام أليافه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ ) ويمكن ترتيب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي:

بامبو(27.67)، نسل(25.33)، فبران(24.33)، وذلك ربما يكون جدول (16) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ )

٦ ق (3) $M = 24.33$	٤ ق (2) $M = 25.67$	٢ ق (1) $M = 27.33$
3.0000*	1.6667*	
1.3333*		

\*دالة عند مستوى 0.01

نتيجة تأثير وجود فراغات أكثر بين ألياف البامبو حيث عدم انتظام أليافه يوجد هناك فروقاً دالة بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيره على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ ) ويمكن ترتيب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي:

فبران(27.33)، ٤ ق(25.67)، ٦ ق(24.33)، وذلك لعدم وجود جدول (16) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على نفاذية الهواء( $\text{سم}^3/\text{سم}^2.\text{ث}$ )

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط				1.355	
زمن استخلاص الصبغة				.287	
تبالين الخطأ				.003	
الكلي	8		1.645		

تشير نتائج جدول (17) إلى أن:

1. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين نوع

خامة الخيط في تأثيرها على زمن الامتصاص (ث)،

حيث قيمة "F" (.813.000).

2. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين زمن


وهو يمثل ارتباط طردي بين زمن الامتصاص ( $\theta$ ) وعوامل الدراسة المختلفة.

$$R^2 = 0.986, R = 0.999$$

**جدول (18):** المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على زمن الامتصاص ( $\theta$ )

الترتيب	الانحراف المعياري	المتوسط	المستويات	المتغيرات
2	0.20	2.28	تسيل	نوع خامة الخيط
3	0.25	2.73		
1	0.20	1.78		
3	0.50	2.50	ق 2	زمن استخلاص الصبغة
2	0.48	2.23		
1	0.45	2.07		

\*خاصية سالبة المتوسط الأقل هو الأفضل



**شكل (5):** المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على زمن الامتصاص ( $\theta$ )

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (19).

**جدول (19):** الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على زمن الامتصاص ( $\theta$ )

تسيل (1) م = 1.78	فبران (3) م = 2.73	بامبو (2) م = 2.28	تسيل (1) م = 2.28
.5000*	.4500*	.9500*	.228 =
			بامبو (2) م = 2.73

فبران (3) م = 1.78

\*دالة عند مستوى 0.01

كيميائياً أثناء تصنيعه ويطبق عليه قطن محور بموداد تساعده على زيادة امتصاص الخامة.

يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على زمن الامتصاص ( $\theta$ ) ويمكن ترتيب المقارنات المتعددة، وذلك على ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: فبران (1.78)، تسيل (2.28)، بامبو (2.73). حيث خامة الفبران هي خامة معالجة على النحو المبين في جدول (20).

**جدول (20):** الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على زمن الامتصاص ( $\theta$ )

تسيل (1) م = 2.07	فبران (2) م = 2.23	بامبو (3) م = 2.50	تسيل (1) م = 2.28
.4333*	.2667*		.223 =
.1667*			تسيل (1) م = 2.28

فبران (2) م = 2.23

تسيل (1) م = 2.28

تسيل (1) م = 2.28

\*دالة عند مستوى 0.01

سادساً- تأثير عوامل الدراسة على عمق اللون  
للحتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

يوجد هناك فروقاً دالة بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيره على زمن الامتصاص ( $\theta$ ) ويمكن ترتيب المقارنات المتعددة، وذلك على ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 6 ق (2.07)، 4 ق (2.23)، 2 ق (2.50).

جدول (21): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على عمق اللون

مصدر التباين	الكلية	مجموع المربعات	درجات الحرارة	متوسط المربعات	قيمة "ف"
نوع خامة الخيط	5.462	4.136	2	2.068	.007
زمن استخلاص الصبغة		.962	2	.481	.045
تباین الخطأ		.364	4	.091	
		8			

قيمة "ف" (5.280).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:


$$Y = 4.644 - 0.067X_1 - 0.092X_2$$

$$R^2 = 0.933, R = 0.965$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين عمق اللون وعوامل الدراسة المختلفة.

جدول (22): المتوسطات والاحترافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على عمق اللون

نوع خامة الخيط	زمن استخلاص الصبغة	المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
تسيل				3.73	0.51	2
بامبو				5.10	0.46	1
فبران				3.60	0.44	3
ق 2				4.53	0.59	1
ق 4				3.73	0.75	3
ق 6				4.17	1.16	2



شكل (6): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على عمق اللون

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على جدول (23) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على عمق اللون

تسيل (1) م = 3.60	فبران (3) م = 5.10	بامبو (2) م = 3.73	تسيل (1) م = 3.73
.1333	1.3667*		
1.5000*			بامبو (2) م = 5.10
			فبران (3) م = 3.60

\* دالة عند مستوى 0.01

نتيئتين من النتائج التي يلخصها الجدول (23) والشكل (6) أنه

يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على عمق اللون ويمكن ترتيب نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بامبو(5.10)،

وتحديد اتجاه الفروق بين زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك

على النحو المبين في جدول (24).

جدول (24) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على عمق اللون

6 ق (م = 3)	4 ق (2)	2 ق (1) م = 4.53	2 ق (1) م = 4.53
.3667	.8000*		
.4333			
			4 ق (2) م = 3.73
			6 ق (م = 4.17)

\*دالة عند مستوى 0.01

سابعاً- تأثير عوامل الدراسة على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli)

للتحقق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (24) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيره على عمق اللون ويمكن ترتيب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 2 ق (4.53)، 6 ق (4.17)، 4 ق (3.73).

جدول (25): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (E. Coli) N - Way ANOVA (نتأثير عوامل الدراسة على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli))

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط	122.889	2	61.444	23.532	.006
زمن استخلاص الصبغة	42.889	2	21.444	8.213	.038
تبالين الخطأ	10.444	4	2.611		
الكلي	176.222	8			


تشير نتائج جدول (25) إلى أن:

1. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين نوع خامة الخيط في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli)، حيث قيمة "F" (23.532).

2. يوجد فرق دال إحصائي عند مستوى (0.01) بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا

جدول (26): المتوسطات والانحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli)

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الانحراف المعياري	الترتيب
نوع خامة الخيط	تنسل	19.33	4.51	3
بامبو	بامبو	27.33	1.53	1
فبران	فبران	27.00	2.00	2
زمن استخلاص الصبغة	2 ق	22.00	6.08	3
	4 ق	24.33	4.62	2
	6 ق	27.33	2.89	1



شكل (7): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli)

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (27).

**جدول (27) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli)**

		تنسل (1) $M = 19.33$	
		بامبو (2) $M = 27.33$	فبران (3) $M = 27.00$
7.6667*		8.0000*	
.3333			
			27.00 = فبران (3) $M$
			* دالة عند مستوى 0.01

أن خامة البامبو في الأصل مقاومة للبكتيريا ولذلك زادت مقاومتها بالمعالجة بمستخلص قشر الكلينتينيا. ولتحديد اتجاه الفروق بين زمن استخلاص الصبغة قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على النحو المبين في جدول (28).

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (27) والشكل (7) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli) ويمكن ترتيب نوع خامة الخيط وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: بامبو(27.33)، فبران(27.00)، تنسل(19.33)، وهذا يرجع إلى

**جدول (28) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمن استخلاص الصبغة على مقاومة نمو البكتيريا (E. Coli)**

		2 ق (1) $M = 22.00$	
		2 ق (2) $M = 24.33$	2 ق (3) $M = 27.33$
5.3333*		2.3333	
3.0000			
			27.33 = 2 ق (3) $M$
			* دالة عند مستوى 0.01

ثامناً- تأثير عوامل الدراسة على مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus)  
للحقيق من صحة الفروض قامت الباحثة بحساب تحليل التباين الأحادي كما هو موضح بالجدول:

نتيجة من النتائج التي يلخصها الجدول (28) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيره على مقاومة نمو الميكروب E. Coli ويمكن ترتيب زمن استخلاص الصبغة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: 6 ق(27.33)، 4 ق(24.33)، 2 ق(22.00).

**جدول (29): تحليل التباين الأحادي في اتجاه (N – Way ANOVA) لتأثير عوامل الدراسة على مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus)**

مصدر التباين	مجموع المربعات	درجات الحرية	متوسط المربعات	قيمة "F"	مستوى المعنوية
نوع خامة الخيط	193.556	2	96.778	23.541	.006
زمن استخلاص الصبغة	188.222	2	94.111	22.892	.006
تبالين الخطأ	16.444	4	4.111		
الكلي	398.222	8			

(22.892).

وجاءت معادلة الانحدار الخطي المتعدد على النحو التالي:

$$Y=0.556+5.000X_1+2.750X_2 \\ R^2=0.959, R=0.979$$

وهو يمثل ارتباط طردي بين مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus) وعوامل الدراسة المختلفة.

تشير نتائج جدول (29) إلى أن:


1. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين نوع خامة الخيط في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus)، حيث قيمة "F" (23.541).

2. يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى (0.01) بين زمن استخلاص الصبغة في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus)، حيث قيمة "F" (22.892).

**جدول (30): المتوسطات والاتحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (Staphylococcus aureus)**

المتغيرات	المستويات	المتوسط	الاتحراف المعياري	الترتيب
نوع خامة الخيط	تنسل	15.00	4.00	3
زمن استخلاص الصبغة	بامبو	24.67	7.02	2
الصبغة	فبران	25.00	6.08	1
الصبغة	2 ق	16.67	5.13	3
الصبغة	4 ق	20.33	4.73	2





شكل (8): المتوسطات لمتغيرات الدراسة في تأثيرها على مقاومة نمو البكتيريا (*Staphylococcus aureus*)

ولتحديد اتجاه الفروق بين نوع خامة الخيط قامت الباحثة بتطبيق اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة، وذلك على جدول (31) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين نوع خامة الخيط على مقاومة نمو البكتيريا (*Staphylococcus aureus*)

نسل (1) م = 25.00	فبران (3) م = 24.67	بامبو (2) م = 15.00	نسل (1) م = 15.00
10.0000*	9.6667*		
.3333			

\*دالة عند مستوى 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (31)، والشكل (8) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين نوع خامة الخيط في تأثيره على مقاومة نمو البكتيريا (*Staphylococcus aureus*) ويمكن ترتيب نوع خامة الخيط ترتيباً تنازلياً وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: فبران(25.00)، بامبو(24.67)، تنسل(15.00).

جدول (32) الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار LSD (أقل فرق معنوي) للمقارنات المتعددة بين زمان استخلاص الصبغة على مقاومة نمو البكتيريا (*Staphylococcus aureus*)

٦ ق (3) م = 27.67	٤ ق (2) م = 20.33	٢ ق (1) م = 16.67	٢ ق (1) م = 16.67
11.0000*	3.6667		
7.3333*			

\*دالة عند مستوى 0.01

نتبين من النتائج التي يلخصها الجدول (32) أنه يوجد هناك فروقاً دالة بين زمان استخلاص الصبغة في تأثيره على مقاومة نمو البكتيريا (*Staphylococcus aureus*) ويمكن ترتيب زمان استخلاص الصبغة وفق تأثيره في ضوء المتوسطات باستخدام اختبار LSD كالتالي: ٦ ق(27.67)، ٤ ق(20.33)، ٢ ق(16.67).

#### تاسعاً: تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث:


تم عمل تقييم لجودة الأقمشة المنتجة تحت البحث لملائمتها للغرض الوظيفي، لاختيار أنساب عوامل الدراسة (نوع خامة خيط اللحمة، زمان استخلاص الصبغة) وذلك باستخدام أشكال الرadar RadarChart متعدد المحاور ليعبر عن تقييم الجودة الكلية للأقمشة المنتجة تحت البحث من خلال استخدام الخواص الآتية: UPF، قوة الشد (كجم)، نسبة الإستطالة (%)، نفاذية الهواء (سم/3.2ث)، عمق اللون، مقاومة نمو البكتيريا (*E. coli*)، زمان الإمتصاص (ث)، وذلك بتحويل نتائج قياسات هذه الخواص إلى قيم مقارنة، حيث أن القيمة

أن أفضل العينات (رقم: 6) بمساحة مثالية (707.96) ومعامل الجودة (88.50) بنوع خامة خيط (بامبو)، وزمان استخلاص الصبغة (6 ق)، وأقل العينات (رقم: 1) بمساحة مثالية (530.4) ومعامل الجودة (66.30) بنوع خامة خيط (تنسل)، وزمان استخلاص الصبغة (2 ق).


وبناءً على النتائج السابقة تم تنفيذ عدد (4) قطع ملبيّة للسيدات (بلوزة نصف كم - بلوزة بكم - طرحة - كوفية) من أفضل العينات نوع الخامات بامبو وأنسجة ممكّسة ، وزمان استخلاص صبغة قشر الكليمينتينا المغربي (6 ق).


جدول (33) يوضح نتائج تقييم الجودة لاختبارات الأقمشة تحت البحث

معامل الجودة	المساحة المثالية	مقاومة نمو البكتيريا		عمق اللون	زمن الامتصاص	نفاذية الهواء	الاستطاله	قوة الشد	UPF	زمن استخلاص الصبغة	نوع خامة خط	رقم العينة
		Staphylococcus aureus	E. Coli									
66.30	530.4	34.38	51.72	78.18	64.00	93.10	60.71	98.31	50.00	2	١	
69.34	554.72	46.88	65.52	60.00	71.11	86.21	64.29	100.00	60.71	4	٢	
77.74	621.9	59.38	82.76	65.45	76.19	82.76	67.86	100	87.50	6	٣	
78.35	626.76	56.25	89.66	94.55	53.33	100	64.29	84.75	83.93	2	٤	
80.74	645.88	75.00	93.10	83.64	59.26	96.55	64.29	84.75	89.29	4	٥	
88.50	707.96	100	100	100	64.00	89.66	67.86	86.44	100	6	٦	
77.22	617.78	65.63	86.21	74.55	80.00	89.66	100	61.02	60.71	2	٧	
77.88	623.04	68.75	93.10	60.00	91.43	82.76	96.43	62.71	67.86	4	٨	
85.53	684.2	100.00	100.00	61.82	100	79.31	100.00	62.71	80.36	6	٩	



شكل (9) معامل الجودة الكلية لأفضل العينات (رقم: 6) بمساحة مثالية (707.96) ومعامل الجودة (88.50) بنوع خامة خط (بامبو)، وزمن استخلاص الصبغة (6) (ق)

شكل (10) معامل الجودة الكلية لأقل العينات (رقم: 1) بمساحة مثالية (530.4) ومعامل الجودة (66.30) بنوع خامة خط (تنس)، وزمن استخلاص الصبغة (2) (ق)  
القطع الملابسية المنفذة للسيدات من القماش الذي حقق أفضل النتائج



صورة (6) بلوزة بكم

صورة (5) بلوزة نصف كم

صورة (8) كوفية حريمي

صورة (7) طرحة مربعة

4. سارة أسماء عبد المنعم ابراهيم(2018): "صباغة الأقمشة القطنية بصبغات صديقة للبيئة وذات مقاومة لنمو البكتيريا" ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.
5. سامية محمد عبدالغنى عبدالله (2017): "استخلاص صبغات طبيعية آمنة بيئياً من مخلفات نبات الفول وتطبيقاتها في مجال الملابس" ، رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.
6. عبد الرحمن عبد العزيز محمد (2001): "تأثير سلوك بعض اصناف القطن خلال مراحل الغزل على خواص الخيوط المنتجة" ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان .
7. عواطف بهيج ، رحاب جمعة (2013): "دراسة تأثير خلط الصبغات الطبيعية والحصول على درجات لونية مختلفة للأقمشة المصبوغة الصديقة للبيئة" ، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان ، العدد الثالث ، مجلد 25 ، يوليوليو .
8. نجلاء سيد عبد الحميد الشيمى(2008): تأثير استخدام الأشعة الشديدة القصر على بعض الصبغات الطبيعية والمثبتات وبعض غرز التتريز البالوى على بعض الخواص الوظيفية للأقمشة السليولوزية ، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان، العدد الثالث ، مجلد 20 ، يوليوليو.
9. هويدا طلعت مبروك الديب(2014): "الاستفادة من صباغة الخيوط الصوفية المخلوطة بصبغات آمنة بيئياً لعمل بعض مكممات الملابس" ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.

#### توصيات البحث:

1. استخدام الصبغة المستخدمة في البحث وكذلك الخامدة التي حققت أعلى نتائج في ملابس السيدات في الفترات الصباحية .
2. التوسيع في استخدام الصبغات الطبيعية الآمنة بيئياً في مجال الصباغة وخاصة صباغة ملابس السيدات .
3. الاهتمام بالمعالجات الخاصة بأقمشة الملابس التي توفر الحماية لمرتديها من البكتيريا والأشعة فوق البنفسجية .
4. العمل على تطوير أقمشة الملابس بتطبيق النتائج المثلثة للأبحاث العلمية مما يؤدي إلى الربط بين مجالات البحث العملي ومجالات الصناعة المختلفة .

#### المراجع: References:

1. أسماء سامي عبد العاطى سليم(2018): "استخدام تكنولوجيا النانو والصبغات الطبيعية في طباعة أقمشة الملابس السليولوزية" ، مجلة التصميم الدولية ، جامعة حلوان ، العدد الرابع ، مجلد 8 ، أكتوبر.
2. الهام عبد العزيز محمد حسنين، ابتهال يعقوب يلداش(2017) : "فأعالية معالجة الأقمشة القطنية المستخدمة في تنفيذ ملابس الأطفال بالصبغات الطبيعية المعززة بفيتامين د" ، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان ، العدد الرابع ، مجلد 4 ، أكتوبر .
3. رحاب جمعه ابراهيم(2016): "استخدام تكنولوجيا النانو لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية والكرمشة لملابس الأطفال" ، مجلة التصميم الدولية ، جامعة حلوان ، العدد الرابع ، مجلد 6 ، أكتوبر.

- Volume 109.

  15. v.kGupta , Rasachan, 1998: Natural Dyes The Indian Textile , Journal , May, Volume 113.
  16. Xiaoning T., Mingwei T.,Lijun Q.,Shifeng Z., Xiaoqing G., Guangting H., Kaikai S., Xili H. and Y. Wang 2015 : Functionalization of cotton fabric with graphene oxide Nano sheet and polyaniline for conductive and UV blocking properties , Synthetic Materials 202, Volume 6 Number 12.
  17. [https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86\\_%D9%](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86_%D9%)
  18. <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A8>
  19. <https://www.almrsal.com/post/286057>
  10. E.M.El-Khatib, N.F.Ali\* and M.A.Ramadan,2014:"Environmentally friendly dyeing of Silk fabrics Using Microwave Heating" , International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences , Volume 3 Number 10 .
  - 11.Fleischer Guenter,1995: Back to natural dyes , Colourage April .
  12. John and Margaret Connon, 1994: Dye Plants and Dying .
  - 13.N.F.Ali\* ,E.M.El-Khatib,R.S.S.El-Mohamedy and M.A.Ramadan, 2014: "Antimicrobial activity of silk fabrics dyed with saffron dye using microwave heating", International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences , Volume 3 Number 12 .
  14. S.Ishart Ali ,1993: Revival of Natural Dyes In Asia , J .Soc Dyers and Colourist , January ,

