
إمكانية ترميم الشكل الخزفي بكليات التربية النوعية

POSSIBILITIES OF RESTORATION CERAMIC IN THE FACULTIES OF SPECIFIC EDUCATION

إعداد

د. محمود حامد عبدالفتاح

أ.د. السيد محمد السيد

مدرس الخزف بكلية التربية النوعية
جامعة المنصورة

أستاذ الخزف بكلية التربية الفنية
جامعة حلوان

نرمان ممتاز محمد مصطفى

مدرس مساعد بقسم التربية الفنية
كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة
العدد التاسع عشر - يناير ٢٠١١

إمكانية ترميم الشكل الخزفي بكليات التربية النوعية

إعداد

ترميم ممتاز محمد مصطفى*

ملخص البحث

يبدأ البحث بمقدمة عن أهمية الترميم عامة وترميم الخزف خاصة والدور الهام لدراسة الترميم في مجال الخزف بكليات التربية النوعية، وашتمل البحث على جزئين :

❖ الجزء الأول (الإطار النظري) :

ويشمل مقدمة البحث ، مشكلة البحث ، أهمية البحث ، فروض البحث ، حدود البحث .. ثم تناول نبذة عن تاريخ الترميم والمواد المستخدمة والطرق المطبقة بها قديماً وحديثاً ودراسة أهم المواد اللاصقة الأكثر شيوعاً والأقل تكلفة بالنسبة لطلاب التربية النوعية وكيفية استخدامها وإزالتها ومميزاتها وعيوبها وأنواعها .

❖ الجزء الثاني (الإطار العملي) :

اشتمل على نماذج للترميم قامت بها الباحثة باستخدام بعض اللدائن واللواصق المتوفرة وتوضيح أبسط الطرق لاستخدامها في مراحل التشكيل الخزفي المختلفة ، منها مرحلة الرطوبة والجلد والحرق الأول والحرق الثاني ، وفي حالة فقدان جزء من الكسر وكيفية ترميمه بعمل قالب له ثم عرض النتائج والتوصيات ثم المراجع ثم ملخص البحث .

* مدرس مساعد بقسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

POSSIBILITIES OF RESTORATION CERAMIC IN THE FACULTIES OF SPECIFIC EDUCATION

Abstract

The research starts with an introduction about the importance of Restoration generally and Restoration ceramic specially , and the research includes two parts :

*** Part (1) : "The theoretical frame"**

It includes the research introduction , problem , the importance , the hypotheses and the limitations .. Then it deals with a synopsis for the history of rebuilding , the used materials , the applied methods in the past and nowadays and studying the most important , common & cheapest adhesive materials for the student of the specific education faculty and how to use , remove them and their merits , disadvantages and kinds .

*** Part (2) : "The practical frame"**

It includes models for Restoration ceramic made by the researcher using some available elastics and adhesives and clarifying the simplest methods to use them through the different stages of forming like moistening , leather first burning and second burning and in case of losing apart of the broken piece and how to rebuild it by making a matrix for it , then showing the results and the recommendations , then the references , then an abstract for the research .

إمكانية ترميم الشكل الخزفي بكليات التربية النوعية

إعداد

ترميم ممتاز محمد مصطفى*

مقدمة :

لكل عصر من العصور ما يميزه من التقنيات المختلفة والتى تتميز بالتنوع والابتكار فى الأساليب المتبعة إلا أن معظم هذه الأعمال يتعرض للهلاك مع مرور السنين ويحتاج لطرق ترميم وصيانة لذلك ظهر علم ترميم وصيانة المقتنيات الفنية نظراً للأهمية الحضارية والتاريخية للأعمال الفنية في مختلف المجالات وخاصة مجال الخزف لما له من قيمة فنية وتراثية عالية، ومما لا شك فيه أن عمليات الترميم بصفة عامة قد تقدمت في التاريخ "ويوضح ذلك القطع الفخارية التي ترجع لعصور ما قبل التاريخ والتي توجد بالمتاحف المصرية بالقاهرة وكان الأسلوب المتبع في ترميمها إحداث ثقوب في الأجزاء المكسورة بهدف استخدامها في ربط الأجزاء بالإبراء وتتفاوت هذه الأقطار للثقوب تبعاً لاختلاف حجم الإبراء ونوع الكسر".^(١)

في العصر الحديث توصل العلماء لأجهزة متقدمة في الميادين التجريبية التي تخدم بشكل مباشر أو غير مباشر ميدان ترميم وصيانة المقتنيات الفنية وخاصة المقتنيات الخزفية إلا أنها تحتاج لتكلفة مالية وجهد وافر لإجراء الدراسات العلمية والتجارب العملية التي يقوم بها خبراء محترفون في هذا المجال بالإضافة لاستخدام أحدث الأجهزة المتقدمة مما يجعل عملية الترميم عائق أمام طلاب التربية الفنية فيلجأ الطالب للعزوف عن مادة الخزف لأنها أكثر المجالات تعرضًا للكسر مما يشعرهم بنوع من الإحباط نتيجة ضياع الوقت والجهود في إنهاء العمل الفني لذلك تظهر المشكلة في توفير بعض الحلول البسيطة لترميم الشكل الخزفي بأقل تكلفة وأقل جهد مما يزيد من إقبال الطلاب على دراسة الخزف بالإضافة لمحاولة تقليل نسبة الهالك في القاعات الخزفية.

من هنا يمكن صياغة المشكلة في التساؤل التالي .

مشكلة البحث :

ما هي الحلول البسيطة لترميم الشكل الخزفي التي يمكن أن يستفيد منها طالب التربية الفنية؟

أهداف البحث :

- ١- دراسة بعض الإمكانيات لترميم الشكل الخزفي .
- ٢- عرض حلول لترميم الشكل الخزفي في مراحل تشكيله المختلفة .

* مدرس مساعد بقسم التربية الفنية - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

(١) أحمد إبراهيم عطية ، عبدالحميد الكفافي : حماية وصيانة التراث الأثري ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة ٢٠٠٣ ، ص ١٩ .

فروض البحث :

- ١- من خلال الدراسة الاستكشافية يمكن التعرف على بعض اللدائن والراتنجات والمواد اللاصقة الغير مكلفة لترميم الشكل الخزفي .
- ٢- الاستفادة من النتائج في ترميم الشكل الخزفي في مراحل تشكيله المختلفة .

أهمية البحث :

- ١- التعرف على بعض اللدائن والمواد اللاصقة الطبيعية والصناعية لترميم الشكل الخزفي .
- ٢- إقبال الطلاب على عملية التشكيل الخزفي دون خوف من تعرضه للكسر نتيجة معرفته لأساليب الترميم المناسبة .
- ٣- التعرف على أبسط الإمكانيات لعملية الترميم الخزفي .

حدود البحث :

- ١- تقتصر الدراسة على استخدام بعض المواد اللاصقة واللدائن والراتنجات والتعرف على إمكانيات كل منها في ترميم الأشكال الخزفية .
- ٢- دراسة استكشافية للطرق المناسبة لترميم الشكل في مراحل التشكيل الخزفي .

المصطلحات :

- ١- الترميم Restoration : في القاموس الوسيط^(١) (رم) الشئ أى أصلحه ، رمه أو رمه أى تبعه بالإصلاح .
والترميم كمفهوم هو الأعمال التطبيقية التي يقوم بها المرممون لحماية الأثر من الانهيار أو التلف وإصلاح ما تلف من المقتنيات الفنية المختلفة .^(٢)
اشتقت كلمة ترميم من الكلمة اليونانية STOUROS والتي تعنى إصلاح وتدعم وقد ورد فعل restore بمعنى يصلاح أو يرمم شيئاً ذا قيمة تعرض للتلف .
- ٢- مواد لاصقة : هي منتجات يمكنها لصق المواد المختلفة ببعضها البعض وكانت تكون قد فيما من النشا والبروتين ، ومادة صمغية أما المواد اللاصقة الحديثة فتتكون في الغالب من البوليمرات .

منهجية البحث :

أولاً: الإطار النظري :

- ١- دراسة الخامات المستخدمة في عمليات ترميم الأشكال الخزفية .
- ٢- دراسة خطوات الترميم المناسبة لخطوات التشكيل الخزفي المختلفة .

(١) القاموس الوسيط : ص ١٠٩ .

(٢) محمد عبد الهادى : دراسات علمية في ترميم وصيانة الآثار غير العضوية ، كلية الآثار، جامعة القاهرة ، سنة ١٩٩٧ م ، ص ٢٠ .

ثانياً: الإطار العملي :

- ١- ترميم مجموعة من الأشكال الخزفية تعرضت للكسر في حالة : (جفاف الشكل ، تسوية الشكل للمرة الأولى (بسكويت) ، الأشكال المغطاة بالطلاء الزجاجي)
- ٢- ترميم مجموعة من الأشكال تعرضت للكسر (في حالة فقدان جزء منها) .

أولاً: الإطار النظري :

شهد القرن العشرين تطوراً كبيراً في مجال الترميم الخزفي ، ظهرت العديد من العمليات العلاجية التي يقوم بها المرممون لتخليص الآثار الفخارية من مظاهر التلف المختلفة وإطالة عمر الآثار الخزفي ليكون دليلاً مادياً على تطور الفنون والصناعات الفخارية والخزفية عبر العصور التاريخية المختلفة .

وتعتمد عمليات العلاج على عناصر اثنتين :

- ١- **العلاج الميكانيكي** : وهو استخدام الأدوات والأجهزة الحديثة في تنظيف الآثار وإزالة ما عليه من تراكمات فوق السطح .
- ٢- **العلاج الكيميائي** : يلجأ المرمم إلى علاج الآثار الفخارية بعد تخليصها من نواتج التلف باستخدام مواد كيميائية مناسبة لحالة الآثر، وتركز عمليات العلاج الكيميائية على (التنظيف ، التقوية ، الصيانة ، التجميع واستكمال الناقص) .

هذه العمليات تحتاج لمعرفة اللدائن والراتنجات المناسبة لكل مرحلة من مراحل العلاج ونستعرض فيما يلى بعض اللدائن والراتنجات المناسبة للشكل الخزفي والتي تتواجد في السوق المحلي بأسعار مناسبة لطالب التربية الفنية للاستفادة منها في علاج وترميم الشكل الخزفي والفالخاري .

الفخار :

يصنع بصفة رئيسية من معدن (مونتموريولونيت ، المللilit والرمل) ثم يشكل ويحرق في يتم تكسير بللورات الطين عند درجة حرارة 850°C وتتحدد سيليكات الألومنيوم مع الرمل لتكون فخار صلب ووجود البوتاسيوم والصوديوم يسببان انصهار جزئي للطين عند درجة حرارة 850°C من حيث تتكسر بللوراته وعند البرودة يتحول إلى مادة زجاجية غير بللورية تعمل كمادة لاصقة بين بللورات الكوارتز والمللilit .

الخزف :

يصنع الخزف من طينات نقية جداً حيث يحتوى على كاولين ورمل الكوارتز ، الفلسبار وهى سيليكات تحتوى نسبة عالية من البوتاسيوم عند تسخينها لدرجة 1200°C ، يتكون المللilit طبقاً لنسبة البوتاسيوم في السيليكا وعند التبريد تملئ كمية الزجاج الفراغات بين بللورات المللilit والكوارتز وتعمل على سد المسام .

المادة الـ١٠ :

هي كل شئ يمكن أن يتشكل تحت الضغط والحرارة ودون أن يفقد ترابطه مما يجعله يحتفظ بالشكل الجديد الذى اكتسبه لذلك يطلق عليها لفظ البلاستيك .^(١)
اللـدائن (Plastic) :^(٢)

هي راتنجات تنتج من تفاعلات كيميائية لمواد عضوية وهى مواد ذات أوزان جزيئية عمالقة وجميعها بوليمرات تنصهر بالحرارة وتتصلب بالبرودة

استخدمت فى كثير من الصناعات لما تتميز به من سهولة تشكيل وتلوين ومقاومة للشد والخدش وقوه تحملها بالإضافة إلى كونها خامة اقتصادية . وتنقسم إلى لـدائن طبيعية مثل (صمغ المطاط ، الصمغ العربى ، النشا ، السليولوز، الشمع) ، ولـدائن صناعية مثل (الـاكريلك ، الإبىوكس ، السليكون، البولي استر) ، وتميز اللـدائن بخفـة الوزن ومقاومة الماء وسهولة التصنيع .

ت تكون اللـدائن من ثلاثة عناصر هي (الراتنجات - المـلدـنـات - المـواـلـى)^(٣)

- **الراتنجات Resins :** مواد من أصل عضوى أساسها الكربون تنظم جزيئاتها فى شكل سلاسل تسمى بوليمرات ويفضل هذه السلاسل تناسب تلك المواد بالحرارة وتتشكل بالضغط دون أن يطرأ على تركيبها أى تغيير وتظل محتفظة بشكلها بعد التبريد (بولي استر ، الإبىوكس ، الفينول)
- **المـلدـنـات Laminates :** مواد لينة تستخدـم مع الراتنجات فتساعد على سهولة تشكيلها وزيادة خصائصها كالمرنة والصلابة وعدم القابلية للاشتـعال (أكسيد الحديد ، أكسيد الكروم ، الأكسـيدـ المـعدـنيةـ).
- **المـواـلـى Fillers :** مواد تضاف إلى الراتنجات لتزيد من قوتها وتقلـل انكمـاشـها ومسـاميـتهاـ مثل (كريـونـاتـ الكـالـسيـومـ ، السـيلـيـكاـ ، الكـاـولـينـ ، الزـجاجـ ، الرـمـلـ)ـ وهـىـ موـادـ صـلـدةـ .

الـلـدـائـنـ نـوعـانـ^(٤) :

- لـدـائـنـ مـتـلـيـنـةـ بـالـحـرـارـةـ .
- لـدـائـنـ مـسـتـقـرـةـ بـالـحـرـارـةـ . (وهـىـ ماـ يـخـصـنـاـ فـيـ هـذـاـ الـبـحـثـ)

^(١) أحمد سعد الدمرداش : اللـدـائـنـ في خـدـمةـ الإـنـسـانـ ، سـلـسلـةـ أـقـرأـ ، أـكـتوـبـرـ ١٩٨٢ ، صـ ٧ .

^(٢) نادية محمود خليل : الإمـكـانـاتـ التـشـكـيلـيـةـ لـلـدـائـنـ الصـنـاعـيـةـ (إـبـىـوكـسـ)ـ كـمـدـخـلـ لـابـتكـارـ مـكـمـلـاتـ الـمـلـابـسـ ، بـحـوثـ وـفـنـونـ التـرـبـيـةـ الـفـنـيـةـ ، المـجـادـ الثـالـثـ عـشـرـ ، سـنـةـ ٢٠٠١ ، صـ ٨٦ .

^(٣) سامي عبد الفتاح صالح : أثر تكنولوجيا البلاستيك فى التصميم الصناعي وتطبيقاتها فى وحدة تنمية القدرات للطفل المصرى ، رسـالـةـ مـاجـسـتـيرـ ، كـلـيـةـ الـفـنـونـ الـنـطـبـيـقـيـةـ ، جـامـعـةـ حـلـوانـ ، سـنـةـ ١٩٨٩ .

^(٤) نادية محمود خليل : الإمـكـانـاتـ التـشـكـيلـيـةـ لـلـدـائـنـ الصـنـاعـيـةـ (إـبـىـوكـسـ)ـ لـمـدـخـلـ لـابـتكـارـ مـكـمـلـاتـ الـمـلـابـسـ ، بـحـوثـ وـفـنـونـ التـرـبـيـةـ الـفـنـيـةـ ، المـجـادـ الثـالـثـ عـشـرـ ، سـنـةـ ٢٠٠١ ، صـ ٨٩ .

هذا النوع يتلين بالحرارة في البداية ثم يحدث تفاعل كيميائي يؤدي في النهاية إلى تكوين صلب نتيجة خروج الغازات فلا يمكن صهرها مرة أخرى ولا يمكن إعادة تشكيلها مثل (الفينول فورمالدهيد ، البولي استر ، الإيبوكسي ، السيليكون) .

أهم خصائص اللدائن :

- المرونة Elasticity** : وهى قدرة الخامات على استعادة شكلها بعد زوال تأثير الضغط عليها .
- المتانة Toughness** : ومقاومة الصدمات .
- الصلادة Hardness** : مما يمكنها من الاحتفاظ بشكل سطحها تحت تأثير الضغط .

ومن أهم عيوبها :

- يتعرض بعضها للتشقق إذا كانت رقيقة السماك .
- بعضها يتغير لونه بالعرض لضوء الشمس .

أهمية اللدائن في مجال الأعمال الفنية وخاصة الخزف :

- يمكن استخدام اللدائن في مجال الخزف كقوابل للصب متنوعة الأشكال .
- يمكن أن تستخدم في عملية التوليف مع خامات الخزف لما تميز به من مرونة تسمح بتشكيلها وصلادة تجعلها تحافظ بشكلها دون تغيير .
- تمتاز بقابليتها للتلوين بإضافة بعض الأكسيد (أكسيد الحديد ، الكروم)
- يمكن تشكيلها بأسلوب الحرف والإضافة والتربيغ .
- يمكن استخدامها كمادة لاصقة للخامات الخزفية المختلفة .

من أهم الراتنجات راتنج الإيبوكسي (Epoxide Resins)^(١) :

وهي من الراتنجات المستقرة بالحرارة تميز بما يلى :

- إمكانات تصلب عالية .
- أقل انكماساً أثناء التجفيف .
- أقل امتصاصاً للرطوبة .
- أكثر تحملًا للعوامل الجوية .
- تستخدم في صناعة الطائرات .
- تدعيم وتقوية الألياف كالزجاج والابستوسى .
- تعد مادة لاصقة جيدة في لصق المعادن والزجاج والخامات المختلفة .
- يعطي بريقاً جذاباً وخاصة عند إضافة أكسيد لونية إليه فيبدو كالطلاء الزجاجي .
- إمكانية تمسك عالية إلا أنه ينكش بنسبة ٥% بعد الجفاف .

^(١) Crawford , R. J. : Plastics Engineering , third edition , butterworth Heinemann , 1998 , p. 17 .

كيفية استخدام مادة الإيبوكسي : (١)

- ١- تضاف مادة الصلب للمادة الأساسية بنسبة ٣٪ وتسمى بالأمينات amines .
- ٢- تقلب المادتين تقلبياً جيداً حتى يحدث خلط كامل لجميع أجزائه .
- ٣- تستخدم أداة للتكليب ويراعي ارتداء قفاز في اليد .
- ٤- تستخدم الكمية المخلوطة كلها قبل نصف ساعة حتى لا تجف .
- ٥- تنظيف الأدوات في التنر قبل أن تتصلب .

تحتار كمية الأمين المضافة إلى بولير الإيبوكسي باختلاف نوعه وزنه الجزيئي و الزمن إنتاجه وتضاف نسبة قليلة لتسمح بالتفاعلات الكيميائية ولابد من الحذر لدرجة سميتها العالية .

لواصق راتنجات الإيبوكسي : Epoxy Resin Adhesives

يصنع راتنج الإيبوكسي على مرحلتين ، الأولى إنتاج جزيئات ذات سلسلة خطية طويلة وذلك بواسطة تفاعلات تكشف البلمرة ويسمى المركب الناتج من هذا التفاعل (مجموعة الإيبوكسيد Resin Component) ، أما "المراحلة الثانية من التفاعل يتم فيها تحول السلاسل الخطية إلى روابط متقطعة بواسطة إضافة مونومير آخر في مرحلة تكون الروابط المتقطعة وهو غالباً ما يكون ثنائي أو عديد الأمين (المصلد di- or polyamines) وتنتج الروابط المتقطعة بتفاعل مجموعة من الأمين مع مجموعة من الإيبوكسيدي (٢) مما يجعل راتنجات الإيبوكسي من اللواصق الجيدة التي لا تكتفى أثناء عملية البلمرة بالإضافة لقوتها تمسكها العالية من خلال خلط الراتنج بالمصلد قبل الاستخدام مباشرة وتوجد منه صور مختلفة في شكل سوائل أو عجائن تحتوى ملдинات ومواد مائة وتحتار هذه الراتنجات في درجة حرارة الغرفة في مدة تتراوح ما بين ٤ - ١٢ ساعة .

من الأنواع الشائعة الاستخدام تجاريًا (الأرالديت Araldite) وهي من أفضل لواصق الخزف ومن أحدث أنواعه في السوق حالياً 2020 و 1 Araldite HXTALNYL و UHU و وتتميز هذه المركبات بشفافية عالية لذلك يستخدم في علاج وترميم الطلاءات الزجاجية إلى جانب سهولة تحقيق عملية الصقل للأجزاء المستكملة .

(١) حسن أحمد الدمرداش : الإمكانات التشكيلية للدائن الصناعية كمدخل لابتكار حلقات فنية معاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٩٠ ، ص ٧٤ .

(٢) فاطمة صلاح مذكور : دراسة المواد والطرق الحديثة المستخدمة في ترميم وصيانة الآثار ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، سنة ٢٠٠٤ ، ص ١٣٨ .

الراتنجات المستخدمة في تقوية الخزف :

١- راتنجات السليكون : Silicon Resins

"وتعتمد في تركيبها الكيميائي على عنصر السليكون وتتوارد أيضاً عناصر الأكسجين والكربون وهما من المقومات الجوهرية للسليكونات ويربط الأكسجين غالباً بين ذرتين سليكون (Si - O) ليكون رابطة السيلوكسان وهي ذات درجة ثبات كبيرة ومميزات غير عضوية أما روابط السليكون والكربون تتميز بخواص ثابتة عضوية^(١) وتستخدم مركبات (الكوكسي سيلان ، استرات السليكون) في تقوية الخزف لما تتميز به من خواص طاردة للماء فجزئيات الماء لا يمكن أن تتغلغل داخل المادة ولكنها تتبخّر من السطح المعالج .

"ومن أهم المركبات التي تستخدم في تقوية الخزف الضعيف ما يعرف باسم (Tetra ethoxy silane) حيث يتفاعل هذا النوع مكوناً السيليكا المسئولة عن تقوية البنية الضعيفة للخزف وهو معروف تجارياً تحت اسم (الفاكر) (OH 100) أو (OH)^(٢) ويكون من سيليكات الإيثيل الناتجة عن تفاعل حمض السيليسيليك مع الكحول الإيثيليني وتوجد مكونات الفاكر في شكل شفاف عديم اللون أو مائل للأصفر .

وتتميز مركبات السليكون بملئ الفراغات والشروخ وتحسين قوة وصلابة الشكل بنسبة٪٢٠

٢- الأكريليك : Acrylic

"تستخدم راتنجات الأكريليك (الثرموبلاستيك ، الثرموموستينج) كمقوى للخزف، ولكن يجب استخدام مذيب يمنع تحرك الراتنج تجاه سطح البحر والبوليمرات^(٣) التي تستخدم كمقوى ولا صق فتنتج من استخدام نوعية أو أكثر من المونيرات المختلفة مثل (الإيثيل ميثاكريلات والميثيل أكريلات) ويداًب هذا النوع في المذيبات العضوية ثم يطبق .

"وقد استخدم (البارالويد - B) وهو بوليمر مشترك من الإيثيل ميثاكريلات والميثيل أكريلات كمادة لاصقة ومالئة للخزف لتميزه بدرجة ثباته ويستخدم معه مذيب الأسيتون^(٤) تميز الأكريلات بصفة عامة بالشفافية بعضها صلب وبعضها زجاجي وبعضها لين .

^(١) Mayer , H : The chemistry properties of silicone resins , wacker chemie GMBH , Burghausen , Germany , 1999 , p. 77 .

^(٢) فاطمة صلاح مذكور : دراسة المواد والطرق الحديثة المستخدمة في ترميم وصيانة الآثار ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٢٤ .

^(٣) Kumar , A. V. : Conservation of Building stone , Intach , Indian , Council of Conservation institutes , 2001 , p. 183 .

^(٤) فاطمة صلاح مذكور : مرجع سبق ذكره ، رسالة دكتوراه ، ص ١٣٣ .

طرق تطبيق مواد التقوية :

فى بعض الحالات يتم تطبيق مادة المقوى داخل الشinx أو أسفل طبقة التزجيج ويتم ذلك من خلال الحقن بواسطة سرنجة ويمكن تطبيق محلول المقوى على مساحات كبيرة وبشكل سريع ومتناقض لتفطية السطح بواسطة الرش باستخدام رشاش يدوى أو (Air brush) باستخدام ضغط هوائى منخفض كما يمكن تطبيقها عن طريق الغمر أو ملئ الشكل بالمقوى ثم تفريغ الزائد عنها .

لواصق راتنجات الأكريلات :

تعد راتنجات السيانوأكريلات Cyanoacrylates الوحيدة من اللواصق التى تتركب من مركب واحد يكون رابطة سريعة فى درجة حرارة الغرفة بدون أى عوامل مساعدة إلا أن التصلب الكامل يحتاج لعدة ساعات ويمكن إزالة اللاصق بسهولة فى هذه الفترة باستخدام الأسيتون ومن عيوبها أنها تتعرض للتلف بتعرضها لأى ظروف قلوية أو حمضية لذلك تحتاج مادة لاصقة مساعدة .

لاصق البارالويد - ب أحد أنواع اللواصق عبارة عن بوليمر مشترك من المثيل أكريلات والإيثيل مياثاكريلات "ويتميز بالاستقرارية وعدم املاك للأضرار وهو مقاوم للتغير اللون حتى فى درجات الحرارة العالية وتستخدم راتنجات الأكريليك وخاصة البارالويد - ب ٧٢ كلاصق فى ترميم الخزف لما تتميز به من خواص فيزيائية ممتازة وثبتات عالي خاصة عند تفاعلهما مع الضوء ويستخدم هذا اللاصق بتركيز ٤٠ : ٥٠ % مذابا فى الأسيتون^(١)"

لواصق البولى استر Polyester Adhesives :

"تعتبر راتنجات البولى استر خامات بلاستيكية ذات لزوجة عالية وهو قلوي مستقر حراريا وغير مشبع يذوب فى الستيرين ويحتاج لعوامل مساعدة تضاف إلى الراتينج السائل الذى ينتج عنه حرارة كيميائية تنضجه وتغييره من الحالة السائلة للحالة الصلبة^(٢)" ، وتستخدم راتنجات البولى استر كمادة لاصقة للفخار ومادة مائلة للخزف ذو درجة الحرق العالية مثل البورسلين والخزف الحجرى ويتم تدعيم المواد المائلة منه باستخدام الألياف الزجاجية "ومن عيوب هذه اللواصق درجة انكماشها العالية وصعوبة الإزالة بدون فقد لجزء من سطح المادة المطبقة عليها"^(٣)

ولكنها تتميز بالملونة وخففة الوزن وإمكانية تطويتها فى صور متعددة وتتوافرها فى الأسواق بأسعار متحركة للجميع وتتراوح ألوانه بين الأصفر والأصفر الباهت والأحمر القانى وله درجة عالية من الشفافية والنقاوة ، لذلك يستخدم كمادة رابطة للمواد المائلة كالمساحيق المعدنية والأحجار المجروشة وغيرها .

^(١) Castro , E. A. Teresa , M : An Appraisal of the properties of Adhesives suitable for the Restoration of Spanish Medieval ceramics , London , 1999 , p. 116 .

^(٢) حسنى أحمد الدمرداش : الأساليب الابتكارية لتشكيل البولى استر لإعداد ورشة مصغرة لعلم التربية الفنية ، المؤتمر الرابع ، بحوث التربية الفنية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٩٢ ، ص ٨٩ .

^(٣) فاطمة صلاح مذكر : رسالة دكتوراه ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٤٣ .

لاصق خلات الفينيل : Polyvinyl Acetate Adhesive

تعتبر خلات الفينيل من أكثر راتنجات الترموبلاستيك استخداماً في لصق وترميم الفخار والخزف ويمكن استخدامها في شكل محلول أو مستحلب لتصويب الخزف وتوجد في شكلها النقى عبارة عن مادة صلبة زجاجية تذوب بسهولة في المذيبات العضوية مثل الأسيتون ، أما مستحلب خلات الفينيل يحتوى على حبيبات دقيقة مشتقة ومعلق في الماء وتوثر عملية البلمرة في الشكل النهائى للبوليمر الناتج من حيث كونه سائل نقى في شكل محلول أو مستحلب في الماء وتوجد عدة عيوب في عملية البلمرة في صورة محلول أهمها أن البوليمر يصبح لزج جداً بمراور الوقت "ولذلك فهو مناسب للاستخدام في حالة الفواصل والشروع التي لا تتطلب مقاومة عالية للضغط وأكثر أنواعها شيوعاً في الأسواق النوع المعروف باسم Gelva حيث يعتبر الرقم ٧ درجة لزوجة محلول^(١)" ، ومن أكثر أنواعها شيوعاً واستخداماً في المجالات المختلفة البولي فينيل أسيتون والمعروفة باسم الغراء الأبيض .

لاصق نترات السليولوز : Cellulose Nitrate Adhesive

لها نفس خواص خلات الفينيل البلمرة فيما عدا درجة المرونة وميلها للتشرخ ولذلك تضاف لها بعض الملدّنات لتحسين هذه الخاصية وتوجد في الأسواق تحت أسماء تجارية عديدة منها Duco Coment مضاد إليها زيت الخردل كمادة ملدة وتنستخدم في لصق الفخار وتتميز بمقاومة عالية للماء البارد والساخن ومقاومة متوسطة للأحماض والقلويات لذلك تذوب بسهولة في الأسيتون والكحولات .

الخلاصة :

مما سبق عرضت الباحثة أفضل المواد اللاصقة للفخار والخزف بالرجوع للعديد من الأبحاث في هذا المجال ونستخلص أهم المواد اللاصقة في نوعين :

١- لواصق الترموموستينج : Thermosetting Adhesives Resins

وتشمل (الإيبوكسي - الإكريليك - البولي استر)

٢- لواصق الترموبلاستيك : Thermoplastic Adhesives Resins

وتشمل (خلات الفينيل - البارالويد - نترات السليولوز)

وقد تميزت هذه اللواصق بالقوية والصلابة في لصق القطع الخزفية والفصارية وامكانية إعادة اللصق بإذابتها في المذيبات ثم إزالتها بالأدوات الحادة أو الطرق الميكانيكية كما في (الإيبوكسي والبولي استر) ، أما (البارالويد وخلافات الفينيل ونترات السليولوز) فيمكن إذابتها بسهولة في الأسيتون وإزالتها باليد والأدوات البسيطة كما تتميز بالشفافية ؛ لذلك يفضل استخدامها في لصق الخزف والبورسلين أما البولي استر فيتميز بالعتمة ؛ لذلك يستخدم في لصق

^(١) محمد عبدالهادى : دراسات علمية فى ترميم وصيانة الآثار غير العضوية ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٠٠ .

القطع العتمة اللون كما يتميز بسرعة الجفاف في مدة تتراوح بين المواد من ٤ : ١٢ ساعة حسب الخلط المناسب لها فكلما زادت نسبة المصلد ونسبة الحرارة كلما قلت المدة .

إزالة اللواصق Removal of Adhesives

قد تنفصل الأجزاء التي سبق لصيقها وترميها نتيجة تعرضها لضغط شديد ويحتاج ذلك لإزالة اللواصق قبل إعادة عملية الترميم ولأنه من الصعب استخدام الطالب للطرق الميكانيكية في إزالة اللواصق ؛ لذلك تعرض الباحثة بعض الطرق البسيطة باستخدام المذيبات التي أجريت عليها الباحثين عدة تجارب مسبقة .

إزالة لاصق الغراء الحيواني والجبس الباريسي :^(١)

باستخدام الماء الساخن عند درجة ٥٠ °م لتطريتها تمهيداً لإزالتها بالكشط والأدوات الحادة ، ويمكن إزالتها بالغمر في مذيب الأسيتون .

١- إزالة لواصق المطاط : ربما يمكن تقطيرها أو نزعها باليد ويمكن استخدام (الداي ملوروميثان) المعروف في الأسواق بمزيل الألوان لأنه يؤدي لانتفاش المادة المطاطية وبالتالي يمكن إزالتها باليد أو بأداة حادة إلا أنه يجب الحذر في استخدامه لأنه مادة سامة .

٢- إزالة خلات الفينيل المبلمرة^(٢) : يمكن تطريتها باستخدام الماء الساخن أو مذيب الأسيتون (المعروف تجاريًا بمزيل طلاء الأظافر) ويمكن غمرها في الكحول الميثيلي الصناعي والماء .

٣- إزالة راتنجات الإيبوكسي والبولي أستر : يمكن تطريتها باستخدام مذيب (الداي كلوروميثان) مزيل اللون التجارى المتاح أو الأسيتون (مزيل طلاء الأظافر) .

٤- إزالة راتنجات الأكريليك : تذوب في الأسيتون ، والكحول الأبيض عندما تكون لينة .

٥- إزالة مركبات السليكون : ربما يمكن تقطيرها باليد أو بأداة حادة ولكنها لا تتأثر بالماء أو المذيبات الضعيفة ، وقد تتأثر بعض الشئ بالمذيبات القوية .

المواد المصلبة للطين :^(٣)

سليكات الصوديوم (السيليكا السائلة) – الصمغ العربي – عديد خلات الفينيل .

المواد الكيميائية الرابطة (المصلبة) :

هي المركبات الكيميائية اللاصقة .

١) **السيليكا السائلة** : هي مركب كيميائي قلوي يطلق عليها اسم سليكات الصوديوم أو الزجاج المائي الثنائى النبويان ، يوجد على هيئة سائل غيظ القوام نصف شفاف عديم اللون خالى من الشوائب يتراوح الوزن النوعى له بين ٤٨ : ٦٠ درجة .^(١)

^(١) Payton , R. : OP. cit , 1999 , p. 13 .

^(٢) فاطمة صلاح مذكور : رسالة دكتوراه غير منشورة ، مرجع سبق ذكره ، ص ١٠٦ .

^(٣) علام محمد علام : علم الخزف ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٦٤ ، ص ١٠٠ .

تستخدم السيليكا السائلة في :

- ١- العجائن الخزفية لخفض كمية الماء المستعمل في العجن .
- ٢- تستخدم كمادة لاصقة للقطع الخزفية .
- ٣- تستعمل في ترميم الآثار الحجرية وسد الثقوب والشروخ .
- ٤- تستعمل كمادة رابطة لمساحيق المختلفة .
- ٥- يستعمل كمادة غير منفذة للماء والرطوبة .

(٢) الصمغ العربي : ينتج من أشجار الصمغ العربي (سنط السنغال) ويوجد بوفرة في دول جنوب إفريقيا وهو من اللسترات الطبيعية المكونة من اتحاد تفاعل حامض عضوي دهني مع أحد أنواع الكحوليات مثل الجلسرين ككحول ثلاثي الأيدروكسيل ويحتوى نسبة ضئيلة من أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم ويتحول إلى مادة لاصقة أو مثبتة بذوبانه في ماء ساخن . ويتميز بلونه أبيض المصفر ويظهر تحت المجهر كرقائق مخططة لا لون لها ويتميز بخلوه من النشا والدكسترين والغرويات ذات الأصل الحيوي مثل الغراء والجيلاتين ويحفظ في عبوات محكمة لعدم تسرب الرطوبة منه .

"يعتبر من أنساب المواد الرابطة الكيميائية التي تؤدي لتصلب الطين نظراً لأنه لا يزيد من غروية الطين ويزيد من جفافها حتى تتصلب بسبب تصاعد غازات ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الأيدروجين الناتج من تحلل الكبريتات الموجودة في الأجسام الطينية بفعل البكتيريا المختزلة مما يؤدي لخفض لازرية الطين وتصلبها"^(١)

(٣) مستحلب عديد خلات الفينيل : هو مركب كيميائي يحتوى على مركبات عضوية أو غير عضوية تتحكم في خواص المنتج وتحتوى على مادة مقاومة للفطريات والعنف ، وهو عبارة عن مستحلب أو معلق أبيض متجانس وخالي من الجزيئات الكبيرة والمواد الغربية ولا تقل نسبة المواد المصلبة في المادة اللاصقة عن ٤٠ % ، ولذلك يجب أن تخفف المادة اللاصقة بنسبة من الماء حسب متطلبات التشغيل كما يتميز بالتصلب ومقاومة الانصهار .

تتميز المواد المصلبة للطينية :

- ١- بقوة الالتصاق والتصلب .
- ٢- لها قوة ثبات للعوامل الميكانيكية المختلفة أثناء التحضير والتشغيل .
- ٣- لا تؤثر على قوام وثبات العجائن بمرور الوقت .
- ٤- تقوم المواد المصلبة بامتصاص الماء من أسطح الجزيئات الطينية بفعل قوى الجذب الأيوني بينها لتؤدي إلى حالة التصلب التام .

(١) أيمن أحمد الدسوقي : استخدامات معالجات كيميائية للعجائن الطينية وتوظيف إمكاناتها التشكيلية في عمل مشغولات فنية معاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، سنة ٢٠٠٥ ، ص ١٧٥ .

(٢) علام محمد علام : علم الخزف ، مرجع سبق ذكره ، ص ٣١٠ .

مواد الاستكمال : Replacement Materials

عندما تتعرض قطع الخزف والفخار والبورسلين للكسر ربما يفقد منها جزء قبل عملية الترميم لذلك لابد من استخدام المواد المائة لاستكمال الجزء المفقود ، ومنها مواد مائة تعتمد في تركيبها على الكالسيوم مثل (الجبس أو البوليمرات مثل الإيبوكسي والبولي استر والأكريليك) ، ونستعرضها فيما يلى :

١- مرکبات الكالسيوم Calcium compounds

١) **الجبس** : توجد أنواع عديدة منه متاحة كلها فى الأسواق ، تميز ببرخص ثمنها وسهولة استخدامها وتشكيلاها وجفافها السريع ، ومن أفضلها :

❖ **الجبس الباريسى Plaster of Paris** : عرف باسم الجبس الباريسى لتواجده فى

الهضاب التى تكون الجانب الشمالى لمدينة باريس وهو عبارة عن كبريتات الكالسيوم

نصف المائية التى تنتج عن حرق معدن الجبس ، ولذلك له كثافة مشابهة للخزف

ويمكن زيادة درجة صلابته بخلطه بمستحلب خلات الفينيل بدلاً من الماء ويمكن

إضافة بعض الملدّنات مثل الكاولين ، وكربونات الكالسيوم والصمغ العربى .

ويمر الجبس الباريسى بعدة مراحل أثناء الجفاف فيستخدم وهو سائل على الحواف

المكسورة لحدوث رابطة قوية بين المادة المائة وحافة الفخار بينما يأخذ الجبس سمك معين بالتدريج

ويتم ملأ الفراغ حتى يصل إلى مرحلة التجفيف ثم يتم عمل التفاصيل باستخدام أدوات التشكيل ويتم صقل وتهذيب السطح .

٢- راتنجات الإيبوكسى (Epoxy putty) :

١) **عجينة إيبوكسى المليبوت Milliput Epoxy putty**

تتكون من سائل راتنج الإيبوكسى ومصلب البولي أميد Polyamide بنسبة متساوية

من المادتين .

ب) **الأرالديت ٢٠٢٠** :

عبارة عن راتنجات الإيبوكسى مضانف إليها مادة مائة خاملة .

ج) **الأرالديت ٢٠٠١** :

أشهر راتنجات الإيبوكسى المستخدمة فى استكمال الخزف ، وهى عبارة عن راتنج الإيبوكسى مضانف إليه لون أبيض مثل أكسيد الزنك وأكسيد التيتانيوم ويضاف الكاولين كمادة مائة لزيادة كثافة الراتنج .

٣- **عجينة البولي استر** :

بولي استر مضانف إليه مادة مائة خاملة وملونات وتتصلب هذه العجينة بعد إضافة المصلب لها .

(١) فاطمة صلاح مذكور : مرجع سبق ذكره ، رسالة دكتوراه ، ص ١٥٤ .

٤- عجائن مستحلبات الفينيل والأكريليك :

تستخدم هذه العجائن في الاستكمال وهي عبارة عن الغراء الأبيض في صورة مستحلبات تتكون من خلات الفينيل المبلمرة وتخلط بالمواد المائة البيضاء ويعرض هذا الخليط للانكماش لذلک يجب تطبيقه في شكل طبقات رقيقة متتالية .

أما عجائن راتنجات الأكريليك فإنه يمكن استخدام البارالويد بـ ٧٢ كمادة مائة خفيفة الوزن حيث يخلط بمادة خاملة من glass microspheres بنسبة ٣ أجزاء مع جزء من الراتنج .

٥- استخدام الطفلة في الاستكمال :

يمكن استخدام قطع الطفلة المحروقة في استكمال الجزء المفقود بعمل قالب للقطعة المفقودة مع مراعاة نسبة الانكماش بعد الحرق ثم لصقها في مكانها باستخدام الإيبوكسي . كما يمكن استخدام الطينة في عمل النموذج المفقود وصب قالب له لاستخدامه في عمل نسخة للقطعة المفقودة بالجبس السائل أو الغراء الأبيض أو الإيبوكسي .

عمليات ترميم الشكل الخزفي :

قبل أي عملية ترميم لابد من وضع مخطط للترميم يحدد الأعمال والخطوات والمواد المستخدمة في عملية الترميم .

١- عزل الأترية والشوائب بغسل القطعة المراد ترميمها .

٢- التأكد من وجود كل القطع المكسورة وتنظيفها .

٣- اختيار المادة اللاصقة بحيث تكون مادة انعكاسية وأن يتم تجربتها واختبارها .

"يشير أحد الأبحاث إلى أن مادة نترات السيليوز المذابة في الأسيتون من أنساب المواد الشفافة للترميم لسرعة جفافها التي لا تتعدي نصف ساعة ويرجع ذلك لسمك القطعة والكمية المستخدمة من اللصق إلا أنه من عيوبها عدم تحملها حرارة الشمس المباشرة كما يشير لعدم استعمال المواد البيضاء نظراً لاصفارها بمضي الوقت"^(١) .

٤- يجب اختيار المواد ذات المقاومة الكبيرة مثل الإيبوكسي والأرالديت في ترميم الأشكال الكبيرة الحجم لأن هذه المواد تحتوى عنصرین كيميائيین لذلک تزداد قوة صلابتها وتحملها الثقل .

ويراعى في عملية الترميم وجود الأجزاء المكسورة كاملة بحيث توضع كمية المادة اللاصقة على الحواف المكسورة بواسطة الفرشاة أو عود الثقب الخشبي ثم لصق الجزيئين بضغط خفيف وبحذر شديد لعدة ثوانی ، وإذا وجد زائد من المادة في الجزء الفاصل لا يفضل إزالته مباشرة بل يجب الانتظار حتى يجف ويزال بحذر باستخدام آلة حادة وفي حالة انفكاك الأجزاء لا يجوز لصقها مرة أخرى قبل إزالة اللاصق في المرة الأولى وإعادة تنظيف الحواف باستخدام مواد مذيبة مثل الأسيتون .

^(١) باخه ديل بوتبير خينا : علم الآثار، ترجمة خالد غنيم، بيروت، سنة ٢٠٠٢ ، ص ١٤٠

يجب أن يتم الترميم من أسفل لأعلى لتسهيل عملية الوصل بالترتيب . وفي حالة فقدان الكسر لابد من عمل جزء استكمالى للجزء المفقود وسد الفراغات بالجبس الناعم فى البداية ويمكن عمل قالب من الشمع نظراً لسهولة تشكيله وإعادة تشكيله بالتسخين حيث يتحول إلى مادة مرنة يمكن استخدامها لأكثر من مرة وهو متوفّر بالأسواق بأسعار بسيطة .

إعداد قالب للجزء المفقود :

"يقوم المرمم بطبع الجزء المفقود على الشمع ثم وضعه في الفراغ الناقص ويتم عمل قالب من الجبس الناعم من السطح الخارجي للأننية ويصب فوق القالب ثم ينعم بالسنفرة ويدهن بلون قريب من لون الشكل"^(١) .

في حالة حدوث شروخ :

تظهر الشروخ بسبب الضغوط الشديدة الناتجة عن التصميم السيئ للقطعة واستخدام الخامات غير المناسبة والتعرض للتجميف السريع أو التعرض لحرارة مرتفعة داخل الفرن وزيادة نسبة الماء أثناء تطبيق البطانات والطلاءات الزجاجية "وتتصف الشروخ باتساعها عند نقطة بداية الشرخ وعادة تكون الشروخ في الحافة في مرحلة التجفيف وفي القاعدة في مرحلة الحرق ، أما الشروخ التي تظهر في البدن ف تكون مختفية ولا تظهر إلا بالحرق السريع وتظهر الشروخ حادة الزوايا في البورسلين والأواني الحجرية أما الخزف الممزوج فيحدث فيه الشروخ نتيجة تبلور السيليكا واختلاف الانكماش الحراري بين البدن والتزجيج"^(٢) .

يمكن عمل خلطة من راتنج الإيبوكسي وثاني أكسيد التيتانيوم والكاولين ثم ضخها بالسرنجة في داخل الشروخ في حالة الشروخ الكبيرة المتسعة ويمكن إضافة الصبغات اللونية المناسبة في الأشكال الملونة .

في حالة لصق السيراميك :

يمكن استخدام الإيبوكسي الشفاف أو البولي فينيل أسيتات المعروف تجارياً بالغراء الأبيض ويتم بنفس الخطوات تنظيف الشكل ودهان الحواف بـ المادـة اللاصـقة ثم إعادة ترتـيب الأجزاء من أسـفل لأـعلى في حالة إـزـالـة اللاـصـقة يـوضع الشـكـل فيـ إنـاء بـه ما سـاخـن ليـسـاعد عـلـى فـصـلـ المـادـةـ اللاـصـقةـ وـيرـاعـيـ وـضـعـ الشـكـلـ المـكـسـورـ فيـ إنـاءـ بـه رـمـلـ أـثـنـاءـ عمـلـ اللـصـقـ بـحـيـثـ يـسـهـلـ وـضـعـهاـ فـيـ مـكـانـهاـ المـنـاسـبـ دونـ أـنـ يـتـحـركـ الشـكـلـ كـمـاـ يـرـاعـيـ اـرـتـداءـ القـفـازـاتـ لـحـمـاـيـةـ الـيـدـ منـ موـادـ الـكـيـمـيـائـيـةـ اللاـصـقةـ

^(١) (www.zuwara.net/vb/showthread.php)

^(٢) حماده صادق : دراسة تقنية وعلاج وصيانة أدوات الإضاءة الخزفية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، سنة ٢٠٠٢ ، ص ٩٣ .

^(٣) (<http://home.village.com>) .


بعض التجارب الاستكشافية

طرق ترميم وعلاج بعض القطع الخزفية :

قبل البدء في عملية علاج الكسورة يجب أولاً تحديد نوع الشكل (فخار أم خزف ، رطب أم محروق، بطلاء زجاجي أم بدون طلاءات) إلى جانب تحديد نوع الكسر (بسيط أم متعدد الأماكن ، يوجد فاقد في الأجزاء أم لا) بحيث يسهل تحديد نوع المعالجة والطريقة واللاصق المناسب .

القطعة الأولى : شكل رقم (١)

عبارة عن إناء خزفي كروي الشكل في مرحلة الرطوبة مشكل بدولاب الخزف تم تعرضه للضغط الشديد فحدث به شرخ في أعلى الفوهة من أحد الجوانب وانفصال جزء كبير من الجانب الآخر انقسم إلى خمس قطع .



شكل رقم (١)

ترميم الشكل بالخطوات التالية :

- تنظيف الشكل بقطعة إسفنج أو قماش مبللة للتأكد من عدم وجود شوائب أوأتربة .
- تبلييل الجزء المكسور والشرخ بالماء ووضع قطعة قماش مبللة عليه ليتمتص منها الماء .
- خدش أطراف الكسر والشرخ بأداة حادة .
- إعادة تبلييل الجزء المخدوش .
- عمل محلول غراء طيني من نفس نوع الطينة لترطيب الشكل والأجزاء المكسورة .
- وضع الجزء المكسور من أسفل لأعلى بالترتيب مع إعادة عملية التبلييل والخدش ووضع محلول الطيني مع كل جزء في الشكل .

- ٧- الضغط ياصبع اليد لدمج الأجزاء مع بعضها .
 - ٨- إضافة قطعة طينة رطبة لتدعيم الشكل من الداخل والتأكد من شدة تماسكه .
 - ٩- تنظيف الشكل من الخارج وصقله .
- القطعة الثانية : شكل رقم (٢)**

عبارة عن إناء خزفي كروي الشكل ذو يدين مشكل بتقنية القالب تعرض لضغط شديد على الفوهة فأدى لكسر جزء منها وهو في مرحلة الجفاف قبل عملية الحرق .




شكل رقم (٢)

ترميم الشكل بالخطوات التالية :

- ١- تنظيف الشكل بقطعة إسفنج أو قماش مبللة للتأكد من عدم وجود شوائب أو أتربة .
 - ٢- تبلييل الجزء المكسور والحدود الخارجية للشكل .
 - ٣- وضع قطعة القماش المبلل على أطراف الشكل والجزء المكسور .
 - ٤- إعادة عملية التبلييل أكثر من مرة مع وضع الشكل داخل كيس بلاستيك لامتصاص الماء ببطئ بحيث لا يؤدي لشرح الجدران الجافة نتيجة وضع الماء عليها وهي في حالة الجفاف التام .
 - ٥- بعد التأكد من ليونة الأطراف ببطئ يتم خدش الأطراف والجزء المكسور .
 - ٦- استخدام محلول الطيني في دهان أطراف الشكل والجزء المكسور .
 - ٧- تثبيت القطعة المكسورة بالشكل وتنظيف الشكل من الخارج .
- القطعة الثالثة : شكل رقم (٣)**

عبارة عن فازة محروقة حرق بسكويت تعرضت للضغط فانقسمت إلى نصفين الفوهة والبدن ونظراً لصغر حجمها فعملية ترميمها تتم بخطوات بسيطة .



شكل رقم (٣)

ترميم الشكل بالخطوات التالية :




- ١- تنظيف الشكل بقطعة إسفنج مبللة للتأكد من عدم وجود شوائب أوأتربة .
- ٢- استخدام لاصق الإيبوكسي مباشرة بدhan أطراف الكسر.
- ٣- تثبيت الجزئين جيداً .
- ٤- يمكن طلاء الشكل كله بطبقة من لاصق الإيبوكسي لتكتسبه لمعانا يشبه الطلاء الزجاجي .

ويمكن ترميم الشكل بطريقة أخرى :

باستخدام الطلاء الزجاجي الشفاف وإعادة حرقه مرة أخرى .

القطعة الرابعة : شكل رقم (٤)

عبارة عن سكرية من البورسلين تعرضت للضغط الشديد فانكسرت من القاعدة إلى ستة أجزاء .



شكل رقم (٤)

ترميم الشكل بالخطوات التالية :

- ١- تنظيف الشكل بقطعة من الإسفنج أو القماش للتأكد من عدم وجود شوائب أوأتربة .
- ٢- اختيار لاصق البولي فنيل أسيتات المعروف تجاريا بالغراء الأبيض نظراً للون القطعة الأبيض مما يناسب الشكل .
- ٣- دهان الجزء الأكبر من أطراوه باللاصق ولصق الجزء المكمل له .

- ٤- دهان كل الأجزاء وترتيبها القطعة تلو الأخرى حتى نهاية الشكل .
- ٥- لا يزال الزائد من الطلاء وهو رطب وإنما يتم صنفرته بعد الجفاف بحيث لا يترك أثراً على الشكل .

القطعة الخامسة : شكل رقم (٥)

عبارة عن شكل حرف في مرحلة الطلاء الزجاجي مشكل بتقنية الشرائح مطبق عليه طبقة جليز أسود مكون من أكسيد المنجنيز والجليز الشفاف ، تعرض الشكل للضغط الشديد فأدى لانفصاله إلى جزئين علوي وسفلي بالإضافة لأنكسار عدد ٩ أجزاء من المنتصف وانكسار جزء من أعلى الشكل وقد تم فقده .



شكل رقم (٥)

ترميم الشكل بالخطوات التالية :

- ١- تجميع القطع الموجودة وتنظيفها من الشوائب والأتربية .
- ٢- ترتيب القطع من أسفل لأعلى في الجزأين كلاً منهما على حدة .
- ٣- اختيار لاصق الألارديت نظراً لقوته صلابته بعد عملية التصلب مما يناسب حجم القطعة وزنها وتحملها للضغط بعد اللصق وتميزه بالشفافية بحيث لا يؤثر على اللون ، ولأنه يستغرق ٤ ساعات للتصلب مما يساعد في إجراء أي تعديل في وضع القطع وتطابقها مع بعضها البعض أثناء فترة التصلب .
- ٤- تمت عملية التجميع على مرحلتين :

- أ) تنظيف الكسر الناتج عن الجزء العلوي أولاً نظراً لكثره الأجزاء المكسورة في الجزء العلوي عن السفلي وطلاء حدود الكسر باستخدام الفرشاة بلاصق الأرالديت بعد خلطه بنسبة ٢ : ١ مع المادة المصلبة .
- ب) استخدام (السيلوتيب) شريط اللصق المعروف على طول الفاصل من الداخل والخارج ثم نزعه بعد جفاف القطعة .
- ج) تكرار نفس الخطوات السابقة مع كل جزء من الأجزاء المكسورة .
- ٥- عمل جزء استكمالي للفوهة باستخدام الجبس نظراً لفقد الجزء المكسور ويتم ذلك باستكمال الجزء أولاً بـ شريحة طينية تأخذ نفس الشكل المفقود ومساحته وحدوده ثم عمل نسخة لها بال قالب من الجبس ، ونقوم بدهان حوا ف الشكل بالجليس السائل عن طريق الفرشاة ووضع نسخة الجبس عليه بحيث يتصلان تماماً ويتم سفرة الأجزاء الزائدة ثم استخدام الألوان (أكسيد المنجنيز) مع لاصق الإيبوكسي ليضيف للشكل صفة اللمعان الطلاء الزجاجي ويزيد من ثبات والتصاق قطعة الجبس بالشكل الخزفي .
- ٦- التجميع النهائي للجزئين السفلي والعلوي بطلاء أطراف الكسر بنفس اللاصق .

نتائج البحث :

- ١- تحققت فروض البحث من خلال دراسة المواد الالاصقة المناسبة للفخار والخزف وحصر المواد الأكثر وفرة في الأسواق والأقل قمنا بحيث تناسب طالب التربية الفنية .
- ٢- عمل تجارب استكشافية لبعض هذه المواد بأساليب توضيحية مبسطة للطالب .
- ٣- معرفة الخطوات المناسبة للترميم في كل مرحلة من مراحل التشكيل الخزفي .

الوصيات :

- ١- توصى الباحثة بدراسة كافة الخامات المناسبة لترميم الأشكال الخزفية .
- ٢- الإشارة إلى جزئية الترميم في مجال دراسة الخزف بكليات التربية الفنية .
- ٣- توفير الخامات المناسبة للترميم في مخازن التربية الفنية .

المراجع العربية :

- ١- القاموس المحيط .
- ٢- أحمد إبراهيم عطيه ، عبدالحميد الكفافي : حماية وصيانة التراث الأثري، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، سنة ٢٠٠٣ م .
- ٣- أحمد سعد الدمرداش : اللدائن في خدمة الإنسان ، سلسلة إقرأ ، أكتوبر ١٩٨٢ م .
- ٤- باخه ديل بوثيرير خينا : علم الآثار ، ترجمة خالد غنيم ، بيروت ، سنة ٢٠٠٢ م .
- ٥- حسني أحمد الدمرداش : الأساليب الابتكارية لتشكيل البولي استر لإعداد ورشة مصغرة لعلم التربية الفنية ، المؤتمر الرابع ، بحوث التربية الفنية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٩٢ م .
- ٦- علام محمد علام : علم الخزف ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٦٤ م .

- ٧- محمد عبدالهادى : دراسات علمية فى ترميم وصيانة الآثار غير العضوية ، كلية الآثار، جامعة القاهرة ، سنة ١٩٩٧ م .
- ٨- ناديه محمود خليل : الإمكانيات التشكيلية للدائن الصناعية (إيبوكسي) كمدخل لابتكار مكملات الملابس ، بحوث وفنون التربية الفنية ، المجلد الثالث عشر ، سنة ٢٠٠١ م .

الرسائل العلمية :

- ١- أيمن الدسوقي : استحداث معالجات كيميائية للعجائن الطينية وتوظيف إمكانياتها التشكيلية فى عمل مشغولات فنية معاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية النوعية ، جامعة المنصورة ، سنة ٢٠٠٥ م .
- ٢- حسني أحمد الدمرداش : الإمكانيات التشكيلية للدائن الصناعية كمدخل لابتكار حليات فنية معاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٩٠ م .
- ٣- حماده صادق : دراسة تقنية وعلاج وصيانة أدوات الإضاعة الخزفية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، سنة ٢٠٠٢ م .
- ٤- سامي عبدالفتاح صالح : أثر تكنولوجيا البلاستيك فى التصميم الصناعي وتطبيقاتها فى وحدة تنمية القدرات للطفل المصرى ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، سنة ١٩٨٦ م .
- ٥- فاطمة صلاح مذكور : دراسة المواد والطرق الحديثة المستخدمة فى ترميم وصيانة الآثار ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الآثار ، جامعة القاهرة ، سنة ٢٠٠٤ م .

المراجع الأجنبية :

- 1- Castro , E. A. Teresa , M : An Appraisal of the properties of Adhesives suitable for the Restoration of Spanish Medieval ceramics , London , 1999 , p. 116 .
- 2- Crawford , R. J. : Plastics Engineering , third edition , butterworth Heinemann , 1998 , p. 17 .
- 3- Kumar , A. V. : Conservation of Building stone , Intach , Indian , Council of Conservation institutes , 2001 , p. 183 .
- 4- Mayer , H : The chemistry properties of silicone resins , wacker chemie GMBH , Burghausen , Germany , 1999 , p. 77 .

الموقع الإلكتروني :

- 1) www.zuwara.net/vb/showthread.php ?
- 2) <http://home.village.com> .