

---

## **المتغيرات الملمسية واللوئية الناتجة من اختلاف درجات الحرارة للطلاوات الزجاجية وتطبيقاتها على منتجات خزفية تصلح كجداريات\***

إعداد

أ.م.د / مهديه محمد النجار

أستاذ الخزف المساعد

كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

أ.د / قدرى محمد أحمد خلة

أستاذ الخزف غير المتفرغ

كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

**أسامة عبد الغنى الشربيني المندراوى**

مدرس بال التربية والتعليم

**د/ الشرنوبى محمد محمد**

مدرس الخزف

كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

مجلة بحوث التربية النوعية - جامعة المنصورة

عدد (٣١) - يوليو ٢٠١٣

---

\* بحث مستقل من رسالة دكتوراه



## المتغيرات الملمسية واللونية الناتجة من اختلاف درجات الحرارة للطلاءات الزجاجية وتطبيقاتها على منتجات خرفية تصلح كجداريات

إعداد

أ.م.د / مهديه محمد النجار\*\*

أسامة عبد الغني الشريفي المندراوي\*\*\*\*

أ.د / قدرى محمد أحمد نخلة\*

د/الشرفونى محمد محمد\*\*\*

### ملخص البحث:

يتناول البحث جماليات الملمس واللون كضرورة جمالية على الأسطح الخزفية كما يتناول الخامات الخزفية من حيث النوع والعناصر ودرجة انصهارها والتأثيرات التي تحدثها في تركيبة الطلاء وقابليته للتجمييع والانتفاخات والرؤوس الدبوسية والتشقق واللزوجة والتمدد الحراري والتوتر السطحي للطلاء الزجاجي وتوضيح أساليب وتقنيات التطبيق .

وتتضمن البحث نتائج تغير الخامات المضافة في تركيبة الطلاء ونتائج الإعداد والتحضير للحصول على مظهر سطحي متعدد الملمس والأوان بالاستفادة من جماليات الملمس واللون والبريق المعدني .

كما تناول البحث كيفية الحصول على سطح ذو بريق معدني باستخدام المعالجات الكيميائية المباشرة بعد عملية الحريق .

\* أستاذ الخزف غير المتفرغ - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

\*\* أستاذ الخزف المساعد - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

\*\*\* مدرس الخزف - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

\*\*\*\* مدرس بال التربية والتعليم

## **THE TEXTURAL CHANGES AND COLORFUL RESULTS FROM DIFFERENT TEMPERATURE OF GLAZES AND APPLICATION ON CERAMIC PRODUCTS AS A MURALS**

### **Summary:**

- The research includes texture and color aesthetics as an aesthetical necessity in the ceramic surface

-It also includes the ceramic materials and their types , elements , fusion point , the effects which do in the glaze , crowling , bubbles , pinholes , crising , viscosiy , thermal expansion , surface tension of the glaze and show the ways techniques of application

- It also includes the results of source of the materials added to the laze , the results of preparation , to get texture , colors surface appearance to benefit from texture and color aesthetics and metal bright .

- And also includes how to get metal bright surfaces by using chemical treatment after firing .

## المتغيرات الملمسية واللونية الناتجة من اختلاف درجات الحرارة للطلاءات الزجاجية وتطبيقاتها على منتجات خزفية تصلح كجداريات

إعداد

أ.م.د / مهديه محمد النجار\*\*

أسامة عبد الغني الشريفي المندراوي\*\*\*\*

أ.د / قدرى محمد أحمد نخلة\*

د/الشرفونى محمد محمد\*\*\*

### مقدمة

مع ظهور التطور في التقنيات العلمية لفنون الخزف ، عُرف هذا الإبداع المتميز بخصائص جوهرية تساعده على استحداث مجالات تعتمد على المصادر الطبيعية والعناصر المتعددة في تشكيل المجسمات والمسطحات الخزفية مما كان لها الأثر في إحداث متغيرات من العناصر المكونة لجماليات التشكيل الخزفي .

وتكمّن أهمية العلوم الفنية والتكنولوجية فيما تتطلبه فنون الخزف من مواد خام وتفاعلاتها حرارياً وكيميائياً داخل الأفران ، وما يتناوله الخزاف من استحداث وحدات تشكيلية كأساس لتصميم المنتجات الخزفية ، بحيث تتناسب مع طبيعة الخامات المستخدمة سواء كانت طينات للصب أو التشكيل اليدوي أو باستخدام المكبس الهيدروليكي .

ومع اختلاف نوعية الخامات وخصائصها وطرق إعدادها وتحضيرها ودرجة نقاوتها وتفاعلاتها داخل الفرن أو خارجه بعد عملية الحرق " المعالجات الكيميائية والحرارية إلى جانب المقاومة الميكانيكية (الصلابة) وغيرها من القيم الجمالية والوظيفية المرتبطة بفنون الخزف .

فالتطور الكبير الذي حدث في العلوم الفيزيائية والكيميائية وبخاصة النظريات الخاصة باللون والضوء واتساع درجات الألوان واستخداماتها وازيداد أهمية الملمس واللون في إثراء الأسطح الخزفية بالقيم الجمالية .

واستخدام البريق المعدني بدرجاته يعطي مجالاً أوسع لإمكانيات مختلفة في اللون مع الاستفادة من الطلاء الناشئة عن سقوط الضوء على جماليات التشكيل الخزفي وذلك باعتبار أن الطلاء تمثل عنصراً من عناصر التصميم ، وتختلف الدرجات اللونية التي تنشأ عن سقوط الضوء

\* أستاذ الخزف غير المترعرع - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان

\*\* أستاذ الخزف المساعد - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط

\*\*\* مدرس الخزف - كلية التربية النوعية - جامعة المنصورة

\*\*\*\* مدرس بال التربية والتعليم

ال الطبيعي أو الصناعي على الأسطح والأجسام الخزفية باختلاف نوعيتها " فكلما كان السطح خشنًا كلما زادت الدرجات اللونية الناشئة عن سقوط الضوء وذلكر تبعاً لكمية ونوع واتجاه الضوء الساقط"<sup>(١)</sup>

وفي الحقيقة أن عملية التشكيل اللوني والمعالجات الكيميائية والحرارية أثناء عملية النضج متعددة الجوانب تحتاج إلى الكثير من مصادر المعرفة والخبرة الفنية المختلفة والتي تتركز في أغلب الأحيان على متابعة كل جديد في مجال الألوان والطلاءات الزجاجية لاستحداث تغير في خواصها وتفاعلاتها حيث أن طبقات الطلاء الزجاجي تتكون من مصهور عالي الالتصقة لإكساب السطح الخزفي طبقة ملساء وملمس جمالي .

### مشكلة البحث :

١. تكمن مشكلة البحث في كيفية استخلاص أثر التأثيرات الملمسية واللونية الناتجة من اختلاف تأثير درجات الحرارة على طلاءات الزجاجية.
٢. التعرف على القيم الجمالية للمشغولة الخزفية من خلال تحليل العلاقة بين التغير في درجات الحرارة والتغيرات التابعة " الملمسية واللونية " .

### أهداف البحث :

يهدف البحث إلى :

- الاستفادة من التأثيرات الملمسية واللونية الناتجة من اختلاف درجات الحرارة لتحقيق صفات جمالية وتعبيرية جديدة على الشكل الخزفي .
- الكشف عن أساليب فنية وتقنيات تساعد على إثراء الأسطح الخزفية في معالجة ما بعد الحريق للحصول على درجات لونية لها صفة البريق المعدني .

### أهمية البحث :

تكمن أهمية البحث في :

- الحصول على تقنيات ومركبات جديدة لإضافة تأثيرات ملمسية ولوئية يستفاد منها في تجميل أسطح المعلمات الخزفية .
- توظيف الملمس واللون والبريق المعدني في إثراء الأسطح الخزفية .
- تقنيات علمي وفني للمراحل التي يسلكها الطلاء الزجاجي أثناء عملية الانصهار داخل الأفران للحصول على ملامس لسطح الخزفي وتوظيفها في تشكيلات خزفية .

<sup>١</sup> صفاء عبد الرؤوف محمد : العلاقة المتبادلة بين الضوء واللون الواحد في الخزف ذو درجات الحرارة العالية ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٨٩ ، ص ٣ .

## فروض البحث :

- يفترض الباحث أن المعالجات اللونية والملمسية والتقنيات الفنية للمواد والخامات تتبع لطلاب الفنانون حلول إبداعية من خلال خبرة الإعداد والتحضير وتطبيق الطلاء بطرق مختلفة على الجسم الخزفي .
- كما يفترض أن العلاقة المتبادلة بين الملامس واللون ترتبط بمجموعة من العوامل والمحولات المتعلقة بطريقة التطبيق سواء في التشكيل أو في الحريق أو ما بعد الحريق .

## حدود البحث :

### يقتصر البحث على :

- استخدام الطلاءات الزجاجية المحلية المتنوعة سابقة الصهر لإضافة ملامس وتأثيرات لونية على الأجسماء الخزفية .
- تشكيل جداريات خزفية مبتكرة مستوحاة من الأشكال الهندسية وغيرها من التشكيلات الخزفية البنائية (المسطحة والمجسمة) لها صفات التميز من الملامس اللونية والتاثيرات الجمالية .

## منهج البحث :

يعتمد البحث على المنهج التجريبي الذي يتتيح فرصه واسعة للبحث والتجربة لإيجاد حلول جمالية .

والتجربة هو أسلوب في الأداء الفني ، ونشاط إبداعي قد يكون في مجموعة من التخطيطات التي تسبق الانتهاء من العمل الفني بحثاً عن جوانب مختلفة وإبداعات تشكيلية جديدة .

وقد يكون في إظهار الرؤى الجمالية المختلفة للموضوع ما يهيئ العقل والحس للممارسة التشكيلية الإبداعية بحثاً عن حلول متعددة ومختلفة إما في إطار خبرة الفنان الحاضرة ، وإما نتيجة مرور الفنان في خبرات فنية سابقة ، فيقدم حلول جديدة لتشكيلات مستحدثة<sup>(١)</sup>

ويتيح التجربة فرصه واسعة لانطلاقات فنية بحثاً عن حلول جديدة تعالج قضايا التشكيل تختلف عن الرؤى التقليدية ولا يتم ذلك إلا من خلال مداخل التجربة التي تعد البداية التي تنطلق منها قوة البناء والتشكيل لتحول العناصر الطبيعية إلى مدلولات وتشكيلية ذات قيم جمالية وفنية مميزة .

<sup>(١)</sup> هدى أحمد زكي : المنهج التجريبي في التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكارية وتربيوية ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٧٩ ، ص ٢٧ .

## مصطلحات البحث :

اللمس :

اللمس في الطبيعة يعتبر جزء من خواص المادة الطبيعية سواء كانت أحجاراً أو أشجاراً أو ثماراً أو ملامس لأجسام بعض الكائنات الحية تحكمها قوانين رياضية .

أما الملامس المشكّلة من قبل الخزاف فيكون الهدف منها إعطاء لمسة جمالية للسطح الخزفي نابعة من الشكل نفسه وقد يحكمها قانوناً رياضياً أو تلقائياً وهي تمثل الخطوط بأنواعها واتجاهاتها وتقاطعاتها مكونة ملامس غائرة أو بارزة وقد تكون ملامس مسطحة عن طريق الدرجات اللوائية المختلفة .

## اللامس الحقيقية :

" هي الملامس التي يمكن اختبار سطحها المادي والتعرف عليها ، وتميزها بحس اللمس فضلاً عن وضوح عناصرها من خلال مظهرها المركي " <sup>(١)</sup>

ويعندها أن يدرك باللمس "وله ثلاث أبعاد ويعرفه المعجم الوجيز بأنه أحد الحواس الخمسة الظاهرة وهو قوة منبثقه من العصب يدرك بها الحرارة والبرودة والرطوبة ونحو ذلك " <sup>(٢)</sup> .

ويتجلى دور الفنان الخزاف في استحداث أنماطاً ملموسة مبتكرة تتمثل فيما يبدعه من خلال محاولات التجريب بالخامات ويساعد الخزاف في ذلك أدوات التشكيل ودورها الأدائي في إبداع العديد من الأنماط الملموسة وكل خزاف أدواته الخاصة به التي تمكنه من استنباط الكثير من التأثيرات الملموسة اللامحدودة .

وبذلك يمكن أن يعتمد الملامس على المهارات التقنية للفنان ونتاج خياله الذي من المحتمل ألا يكون قد سبقه إليه أحد وقد يستخدم الخزاف بعض الخامات ذات الملامس الطبيعية أو المصنعة ويتحقق من خلالها التأثيرات الملموسة ذات الأثر المباشر تجاه الشكل الخزفي وقد تبدو الأسطح مثل جذوع الأشجار أو الصخور أو بعض ملامس الزجاج أو النسيج ويمكن التغيير في طبيعة العنصر الملمسي لسطح ما من قبل الخزاف من خلال بعض المعالجات الفنية والتقنية مثل الحدف أو الإضافة . كما يمكن الاستفادة من المظاهر الملموسة لأسطح الطلاءات الزجاجية والتفاعلات التي تحدث داخل الفرن أو خارجه " بعد الحريق " والتي تعود إلى تركيب الطلاء والمواد الأولية ودرجة نقاءها .

وتتضح هيئة الملامس من خلال العلاقات القائمة بين العناصر المكونة للملامس والتي يجمعها تنظيم معين يتجه نحو اتخاذ ترتيبات منتظمة تتطلب عدداً بسيطاً من المعادلات وهذه الترتيبات هي التي تحدد صفات المسطح الكلي .

<sup>1</sup> Gatto, and others "Exploring Visual Design" Davis Publication , Inc , U.S.A , 1978 , p 104.

<sup>2</sup> معجم اللغة العربية - المعجم الوجيز ، دار التحرير للطبع والنشر ، القاهرة ، ١٩٨٠ م .

### الملامس الإيهامية :

" وهي ما يمكن إدراكه عن طريق الجهاز البصري فقط كنسبة الشفافية والاختلاف في درجة اللمعان والاختلاف أو التباين في اللون وقيمه " <sup>(١)</sup>

وهي الملامس التي تعتمد على المظهر المرئي واللوني فقط لمستويات الأسطح ثنائية الأبعاد الخالية من التجسيم الملامس المحسوس ويمكن تمييز خصائصها من خلال ما تعكسه من تأثيرات ضئلية تبعاً لتوزيع الظل والنور ودرجات اللون من حيث التركيز والانتشار أو التباين أو التوافق اللوني .

والطلاعات الملونة ذات الملامس الواضحة والمتباعدة في أنماط توزيعها فإن لون هذه الملامس يتباين فيما تعكسه من أضواء تبعاً لتنوع درجات تركيز اللون في الطلاء وانتشار مكونات الملامس ونظام توزيع عناصره وما يتخاللها من مساحات بيئية .

وإذا كان من الممكن إحداث تباينات لونية بين المساحات الملمسية باستخدام ألوان تختلف في كنه اللون فإنه من الممكن استخدام تباينات لخصائص الملمسية ذات اللون الواحد حيث تقارب وتبتعد في قيمة وشدة اللون مع بعضها البعض لتكون مناطق متعددة التأثير اللوني .

وتتميز الملامس الإيهامية بالأسطح المستوية المتGANSA الجزيئات وتتميز بجودة الطلاء الزجاجي ولا يظهر بها أي نوع من البروز للعين أو اللمس وبالرغم من استواء تلك الأسطح إلا أنها تكون محملة بقيم تشكيلية ولوئية وجمالية توحى بأنماط ملامس إيهامية متعددة .

### اللون

هو خاصية مادية للأشياء ترجع إلى مكونات اللون الفيزيائية ، لها القدرة على التأثير الفسيولوجي بما يحدث من تغيرات في الجهاز البصري والعصبي للإنسان ، بالإضافة إلى تأثيره السيكولوجي من حيث كونه قيمة حسية تعبيرية أو مثير حسي وعاطفي يستدعي استجابة ممل يكسبه قيمته التشكيلية والدلالية " <sup>(٢)</sup>

أما اللون الخزي فهو عبارة عن دقائق من الأكسيد المعدنية منتشرة في الوسط الزجاجي ، وقد توجد مواد التلوين متحدة مع بعض مكونات المادة الزجاجية ، كما هو الحال في اللون الأزرق الناتج عن اتحاد أكسيد الكوبالت مع السيليكا أو كلية مما منتجًا مركب أزرق ، بعد عملية النضج والتبريد " <sup>(٣)</sup>

<sup>١</sup> خالد سراج الدين فهمي : "تأثير الخامات المضافة ودرجة نعومتها على ظهر الأجسام الخزفية المسوأة حتى ١٢٥٠ م ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، ٢٠٠٠ م ، ص ٤٤ .

<sup>٢</sup> جيهان فوزي أحمد عبد الرازق : الدلالات الرمزية لللون وأهميته الوظيفية في التصميمات الزخرفية المعاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠١ م ، ص ٩٧ .

<sup>٣</sup> علام محمد علام : علم الخزف ، ج ٢، التزجيج والزخرفة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٤ م ، ص ١٨ .

## الطلاء الزجاجي

هو الطبقة الزجاجية اللامعة أو المطفيّة ، الشفافة أو المعتمة أو الملونة على سطح الجسم الخزفي وهو ناتج عملية حرارية كيميائية يغطى فيها سطح الجسم الخزفي بطبقة زجاجية جيدة الالتصاق تعمل على سد المسام<sup>(١)</sup>.

## الأدوات المستخدمة في البحث

١. طاحونة لخلط الطين وصحن الطلاءات الزجاجية بكرات البورسلين "ball mill".
٢. مناخل (lawns) مختلفة أرقام الثقوب ٦٠، ٨٠، ٩٠ لكل سم ٢.
٣. قوالب جبسية بأشكال مختلفة تم إعدادها من قبل الباحث.
٤. ميزان حساس رقمي إلكتروني حمولة ٦٥٠ جم.
٥. ميزان حمولة ٢٥ كجم.
٦. أوعية من الفخار لاستقبال الطلاء المصهور من الفرن.
٧. مجموعة من أدوات تشكيل الطين وفرش بمقاسات مختلفة.
٨. أفران (kilns) حريق كهربائية مختلفة الأحجام ، مزودة بوحدات لقياس درجات الحرارة مزودة بأرفف وحوامل مختلفة للارتفاعات.
٩. جهاز ضغط هواء كهربائي (compressor) مزود بمسدسات رش مختلفة الأحجام.

## الخامات المستخدمة

### البوركس Na<sub>2</sub>O·2BaO·3·10H<sub>2</sub>O

وهو مصدر هام لكل من أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم في الطلاءات الزجاجية وله قابلية للذوبان في الماء لذلك من الضروري إجراء عملية كلسنه له أو يدخل في تركيب الطلاءات سابقة الصهر وخصائصه الفيزيائية

Thermal expansion coefficient 0.1 - معامل التمدد الحراري

Fusion point 700°C - نقطة الانصهار

### K<sub>2</sub>O·Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·6SiO<sub>2</sub> فلسيبار بوتاسيومي

ويستخدم كمكون أساسي في الطلاء الزجاجي وله درجة انصهار تصل إلى ١٥٣٠ درجة مئوية ولكن بالتحلل الحراري داخل الفرن يمكن الحصول على أكسيد البوتاسيوم وهو العنصر الفعال في تركيب الطلاء وله درجة انصهار منخفضة ومعامل التمدد الحراري له.

<sup>1</sup> يوسف مكرم ابراهيم : دراسة تجريبية لإثراء سطح الأشكال الخزفية باستخدام ظاهرة التشقق المقصد في الطلاء الزجاجي ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٩٣ م ، ص ٢٥ .

Thermal expansion coefficient 8.5 - ومعامل التمدد الحراري

Fusion point 1530°C - نقطة الانصهار

### أكسيد الألومنيوم AL2O3

وهو أكسيد متعدد بمعنى أنه يمكن مع كل الأكسيدات الحامضية - السليكا وأكسيد البورون وكذلك يتحدد مع القواعد وهو أحد مكونات الطلاء الهامة بعد السليكا ، فالطلاءات الزجاجية المكونة من السليكا والمواد الصهارة تكون ضعيفة وليس لها مدى حراري طويل لعملية النضج والتي قد تنصهر فجأة وتكون ذات سيولة عالية فتناسب على الأسطح الفخارية المطبقة عليها وخصائص الفيزيائية .

Thermal expansion coefficient 5.1 - معامل التمدد الحراري

Fusion point 2040°C - نقطة الانصهار

### الفلسبار الصوديومي NA2O AL2O3 .6SiO2

هو المصدر الطبيعي الأكثر انتشارا الذي يوجد به أكسيد الصوديوم في صورة غير قابلة للذوبان في الماء وتبدأ عملية الانصهار له عند ٨٠٠ °م ونقطة الانصهار الكاملة عند ١٦٧٠ °م ، وعندما يكون متحدا مع الفلسبار البوتاسيومي يساعد على تدفق الطلاء دون أن يؤثر على استقراره .

Thermal expansion coefficient 10.0 - ومعامل التمدد الحراري

Fusion point 800°C - نقطة الانصهار

### السليكا أو الكوارتز SiO2

وهي مادة حرارية ذات نقطة عالية وهي تزيد من مقاومة الطلاء للاحتكاك وتحسن درجة الترجيح وتعمل على زيادة نسبة سيولة الطلاء المتصور وزيادتها ترفع من درجة انصهار الطلاء وتزيد من مقاومته للأحماض وتقلل من التمدد الحراري مما يقلل من التشقق ويزيد من قوة التصاق الطلاء بالجسم .

Thermal expansion coefficient 0.8 - ومعامل التمدد الحراري

Fusion point 1710°C - ونقطة الانصهار

### كربونات الباريوم BaCO3

وهي من مساعدات الصهر القوية وتعطي ملمس ناعم ولعنة قوية .

## كوالين $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

يعتبر الكوالين مصدر لأكسيد الألミニوم ويساهم محتواه من السليكا ضمناً في تركيب الطلاء ويعمل كمساعد للتشتت في معلق الطلاء الخام مما يساعد على إبقاء المكونات الأخرى للطلاء بلا ترسيب.

## أكسيد النحاس الأسود Copperoxid

ويعطي أكسيد النحاس لوناً أخضر مائل للاصفرار في طلاء رصاصي وجو مؤكسد كما يعطي لوناً أخضر ترکوازياً في طلاء عالي القلوية في جو مؤكسد وعند احتزاله يعطي الطلاء درجات متنوعة من الأحمر النحاسي ذو بريق معدني.

- ومعامل التمدد الحراري 4.1 Thermal expansion coefficient

- ونقطة الانصهار Fusion point 1050°C

وقد استخدمت أكثر من طريقة لاختزال الطلاءات الزجاجية المحتوية على أكسيد النحاس عبر العصور.

١. استخدمها المسلمون الأوائل في درجات حرارة مرتفعة نسبياً داخل الأفران حيث يتم الحرق لطلاء زجاجي يحتوي على نسبة معينة من أكسيد النحاس وبعد انصهار الطلاء في درجة حرارة تتراوح ما بين ١٠٠٠ إلى ١٠٥٠ درجة مئوية وأثناء عملية التبريد وعند درجة حرارة ٧٥٠ °م تقرضاً يتم إعداد جواً احتزالي داخل الفرن باليقاء مواد كربونية مع إغلاق الفرن جيداً ليحدث اختزال لأكسيد النحاس.

٢. وقد استخدمها اليابانيون وتسمى بأسلوب الرااكو وفيها يتم حرق الطلاء الزجاجي المحتوي على أكسيد النحاس عند تبريد الفرن وفي درجة حرارة ٧٠٠ °م يتم إخراج الشكل الخزفي من الفرن ويوضع في سلة معدنية بها نشارة خشب مع إغلاق السلة جيداً ليحدث جواً احتزالي ويحدث البريق المعدني للسطح الخزفي.

ويعد الرااكو أحد أنواع الخزف الياباني الذي يتميز بالحرق في درجات الحرارة المنخفضة (ويعد الرااكو أحد أنواع الخزف الياباني الذي يتميز بالحرق في درجات الحرارة المنخفضة) لذلك فهو جسم فخاري مسامي (ويطلي بطلاء بطلاء زجاجي رصاصي<sup>(١)</sup>).

إلا أن الطريقة الأولى والثانية بهما بعض العيوب يمكن تحديدها فيما يلي :

١. التأثيرات الناتجة لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن إعادة نفس التأثير المقصود .

٢. الجو الاحتزالي الذي يحدث داخل الفرن له تأثير ضار جداً على تآكل سخانات النيكل كروم .

٣. تصاعد غازات ومواد ضارة بالبيئة .

<sup>١</sup> وسام محمد على كامل الحوامد : استحداث تقنيات آمنة لخزف الرااكو ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠٠٨ م ، ص ٢٠٩ .

٤. في الطرقة الثانية عند إخراج الأشكال الخزفية من الفرن وتعرضها لصدمه الهواء البارد قد يتسبب في كسر الشكل أو قطع الأسلاك "سخانات النيكل كروم"

وقد تناول البحث عملية اختزال أكسيد النحاس في تركيبة الطلاء الزجاجي بطريقة كيميائية في معالجات ما بعد الحريق وبعد الانتهاء من عملية صهر الطلاء على سطح الأجسام الخزفية ، يتم إعداد تركيبة الطلاء الزجاجي والداخل في مكوناته أكسيد النحاس وتطبيقه على سطح الجسم الخزفي بالطرق المتعددة ثم إجراء عملية النضج داخل الأفران عند درجة حرارة تتراوح بين (١٠٠٠ - ١٠٥٠) درجة مئوية حيث يتم انصهار أكسيد النحاس مع مكونات الطلاء الزجاجي مكونا سطحاً أملساً لامعاً وبعد عملية التبريد مباشرة ومعالجته كيميائياً باختزال أكسيد النحاس الموجود في تركيبة الطلاء ليتحول إلى المعدن نفسه معطياً البريق المعدني للسطح الخزفي .

وتتميز هذه الطريقة بالآتي :

- يمكن إنتاج سطح خزفي ذات بريق معدني باستخدام طرق كيميائية بعد عملية الحريق والتبريد .
- يمكن التحكم في أماكن البريق والزخارف المطلوبة على السطح الخزفي .
- يمكن إعادة نفس التأثير وبشكل دقيق ومحدد .
- ليس لها أي تأثير ضار على الخزاف .

#### التطبيقات التجريبية والعملية للبحث :

قام الباحث بإجراء بعض التجارب للحصول على طلاءات زجاجية أمكن تطبيقها على الأسطح الخزفية من وأشكال هندسية والتحكم في إظهار الملامس والتأثيرات اللونية للطلاءات الزجاجية وتحديد التشكيلات الفنية على السطح الخزفي وتمثل هذه التجارب في تنوع نسب المكونات خلطات للطلاءات الزجاجية كما يلي :

خلطة رقم (١)

المظهر السطحي للخلطة (١-١) عند ٩٠٠ م



- ٤٠ % بوركس

- ٢٠ % فلسبار بوتاسيومي

- ١٥ % كوارتز

- ٧ % كربونات باريوم

- ١٠ % كوالين

- ٨ % أكسيد نحاس

أ- هذه الخلطة تعطي ملمس خشن مطفي وبعض التأثيرات الملمسية ذات لون أسود غامق عند درجة حرارة تتراوح بين ٩٠٠ - ٩٥٠ م° لتمكين



المظهر السطحي للخلطة (١- ب) عند ١٠٥٠ م



المظهر السطحي للخلطة (١- ج) عند ٥٠ م



المظهر السطحي للخلطة (٢) عند ١٠٥٠ م

المصمم من استخدامها في بعض التكسيات الخزفية الحائطية وغيرها من التشكيلات البنائية في الوجهات العمارية والميدانين والحدائق بـ. ويظهر ملمس ناعم بدرجات اللون الأخضر الداكن يميل إلى الأسود وذلك بسبب تفاعل وانصهار أكسيد النحاس في تركيبة الطلاء عند درجة حرارة تتراوح بين ١٠٥٠ : ١٠٢٠ م واتي يمكن تكوينها فنيا كوحدات وبلاطات وترابيع خزفية تخدم التشكيلات الجمالية للمجسمات والسطحات الخزفية في الأماكن العامة والقاعات الخاصة .

جـ- بعد عملية تبريد الفرن حتى درجة ٥٠ م توصل الباحث إلى إجراء عملية اختزال سطحية لمكونات أكسيد النحاس في الطلاء الزجاجي في معالجات ما بعد الحريق لظهور بريق معدني للأوان له تأثير جمالي متميز في التشكيل الخزفيـة .

#### خلطة رقم (٢)

- ٦٠ % بوركس
- ١٥ % فلسبار صوديومي
- ١٠ % كوارتز
- ٧ % كربونات باريوم
- ٨ % كوالين

وتتميز هذه الخلطة بالتفاعلات اللونية لإعطاء ملمس ناعم أملس وتنصهر تلك الخلطة عند درجة حرارة تتراوح بين ١٠٠٠ : ١٠٥٠ م ، ويمكن استخدامها في عمل ملامس ايهامية ضوئية إلى جانب التشكيلات اللونية الخاصة في الطلاءات الزجاجية على السطحات والأجسام الخزفية

خلطة رقم (٣)



المظهر السطحي للخلطة (٣-ا) عند ٨٥٠ م°



المظهر السطحي للخلطة (٣-ب) عند ١٠٥٠ م°



المظهر السطحي للخلطة (٣-ج) عند ١١٢٠ م°

- ٥٥٪ بوركيس

- ١٠٪ فلسبار بوتاسيومي

- ١٠٪ كوارتز

- ٧٪ كربونات باريوم

- ٨٪ كوالين

- ١٠٪ أكسيد المونيوم

- بالإضافة ١٠٪ من أكسيد الألومنيوم  $AL_2O_3$  لتراكيبة الطلاء تزداد لزوجته ويزداد معامل التوتر السطحي له فيحدث تجميع الطلاء الزجاجي تاركاً أماكن خالية من الجسم الخزفي.

- ظهر تشقق واضح في سطح الطلاء ذو ملمس حقيقي عند درجة حرارة ٨٥٠ م°.

- عند رفع درجة حرارة الحريق إلى ١٠٥٠ م° انصرف الطلاء وظهر التداخل بين الألوان وتلاشت الفواصل في سطح الطلاء وأصبح الملمس إيهامياً.

- عند رفع درجة حرارة إلى ١١٢٠ م° حدث ذوبان للأكسيد الملونة داخل الطلاء كما حدث غليان للطلاء مكوناً حفراً بركانياً.

المتغيرات الملمسية واللونية الناتجة من اختلاف درجات الحرارة للطلاءات الزجاجية



المظهر السطحي للخلطة (٤ - ا) عند ٨٥٠ م

خلطة (٤)

- ٥٠ % بوركس

- ١٠ % فلسيبار صوديومي

- ١٠ % كوارتز

- ١٠ % كربونات باريوم

- ٨ % كوالين

- ١٥ % أكسيد ألمونيوم

- بزيادة نسبة أكسيد الألومنيوم إلى ١٥ % من تركيبة الطلاء فإن السلوك الحراري للطلاء يتغير أثناء عملية الانصهار فعند درجة حرارة ٨٥٠ م يبدأ الطلاء بالانفجار مكوناً فقاعات لم تنفجر.



المظهر السطحي للخلطة (٤ - ب) عند ٩٥٠ م

- وعند زيادة درجة الحرارة إلى ٩٠٠ م تبدأ مجموعة كبيرة من الفقاعات بالانفجار مكونة ثقوب في سطح الطلاء.



المظهر السطحي للخلطة (٤ - ج) عند ١٠٧٠ م

- وفي درجة حرارة تنفجر جميع القطاعات تاركة أماكن من الجسم الخزفي خالية من الطلاء.

الشكل رقم (١) :

- طبق مربع  $20 \times 20$  سم
- مكونات الطلاء استخدمت خلطة طلاء زجاجي رقم (ب) مضافة إليها أكسيد أنتيمون كما استخدمت خلطة رقم (٤) في بعض أماكن لإظهار الملمس.
- تقنيات التنفيذ :
  - مسدس لرش طبقة رقيقة من الخلطة رقم (٢) ثم تغطية أجزاء بطبقة كثيفة من الخلطة (٣).
  - فرشاة لإضافة الطلاء رقم (أ) لتحديد أماكن الاختزال الكيميائي بعد الحريق
  - درجة حرارة الحريق:  $900^{\circ}\text{م}$ .
- التأثير الجمالي :

**الملمس** : عبارة عن فقاعات متلاصقة و مختلفة في الشكل والحجم صلبة ولم تنفجر كما يوجد تأثير آخر من الرؤوس الدبوسية .

**اللون** : سطح الطلاء ملون باللون الأصفر وذلك في الأماكن التي ظهر فيها ملمس الرؤوس الدبوسية أما اللون الأزرق الترکوازي فظهرت فيه فقاعات تشبه رغوة الصابون ومع الاختلاف في الأحجام والارتفاعات فقد تكونت ملامس تشكيلية أعطت قيمًا جمالية للسطح الخزفي .



شكل رقم (١)

الشكل رقم (٢) :

- طبق دائري قطره ١٥ سم .
- مكونات الطلاء
- استخدمت الخلطة رقم (٢) لتغطية الطبق السطح الخزفي الطبق بطبقة رقيقة من الطلاء الزجاجي ملونة باللون الأصفر .
- واستخدمت من الخلطة رقم (٤) في أماكن محددة من الطبق .
- كما استخدمت الخلطة رقم (١) في الأماكن المراد إظهار البريق المعدني فيها .
- تقنيات التنفيذ :
  - مسدس الرش في الخلطة رقم (٢) ، (٣) .
  - فرشاة في الخلطة رقم (١) .
- درجة حرارة الحرير  $900^{\circ}\text{م}$  .
- التأثير الجمالي :

الملمس : ظهر أكثر من ملمس في السطح الطلاء الزجاجي ، رؤوس دبوسية وفقاعات .

اللون : يوجد أكثر من درجة لون الأصفر وتدرج لون الأزرق الترکوازي من الغامق إلى الفاتح واللون الأسود يسيطر على قمم بعض الفقاعات



شكل رقم (٢)

الشكل رقم (٣) :

- ١- بلاطة خرفية  $10 \times 10$  سم عليها زخارف نباتية بارزة على ارضية لها ملمس بارز وغائر.
  - ٢- مكونات الطلاء
  - ٣- خلطة رقم (١) طبقة رقيقة للبلاطة كاملة .
  - ٤- خلطة رقم (٢) في أماكن قليلة وملونة باللون الأصفر والتركمان .
  - ٥- تقنيات التنفيذ :
    - ١- مسدس الرش في الخلطة رقم (١) .
    - ٢- فرشاة في الخلطة رقم (٢)
  - ٦- درجة حرارة الحرير :
- درجة التسوية عند درجة حرارة  $1050^{\circ}\text{م}$ .

٥- التأثير الجمالی :

الملمس : يظهر سطح الزخرفة النباتية البارزة أملس نصف لامع والأرضية بملمس خشن بارز وغائر في الجسم الخزفي .

اللون : يظهر اللون الأخضر الغامق على ورقة الشجرة وبعد عملية الاختزال الكيميائي ظهر باللون النحاسي البراق ، والملمس الخشن في الأرضية مع دكانة اللون أظهر الشكل بوضوح حيث أن الشكل البارز يتم بملمس ناعم وبريق معدني بعد عملية الاختزال الكيميائي له مما ساهم في تأكيد العنصر الشكلي المختلف في تباينه اللوني وهيئة مساحته عن الخلفية الملمسية المحيطة به لذا يبدو الشكل هنا أكثر قوة واندفاعا للأمام في انسجام متباين مع خلفيته .



شكل رقم (٣) بعد عملية الاختزال الكيميائي



شكل رقم (٣) قبل عملية الاختزال الكيميائي

الشكل رقم (٤) :

- ١- طبق خزيٍّ مربع  $20 \times 20$  سم يتوسطه شكل مجرد بارز لزهرة دوار الشمس .
- ٢- مكونات الطلاء
- ٣- خلطة رقم (١) ، خلطة رقم (٣)
- ٤- تقنيات التنفيذ : تم رش الخلطة رقم (١) أعلى الخلطة رقم (١)
- ٥- استخدمت فرشاة لإضافة طبقة من الخلطة رقم (٣) أعلى الخلطة رقم (١)
- ٦- درجة حرارة الحريق : تم حرق الطبق عل مرحلتين الأولى عند  $1050^{\circ}\text{C}$  للخلطة رقم (١) الثانية عند  $850^{\circ}\text{C}$  للخلطة رقم (٣)
- ٧- التأثير الجمالي

الملمس : تظهر بوضوح ملامس حقيقية في هيئة تشقق في سطح الطلاء الزجاجي تاركاً أماكن خالية يظهر من خلالها ملمساً أملس يظهر ملمس ناعم أملس في شكل زهرة دوار الشمس .

اللون : تظهر التداخلات اللونية من الأصفر والتركمواز مكونة لوناً أخضر في بعض الأماكن كما يظهر اللون الأخضر الداكن بين التشققات وفي وسط الطبق .



شكل رقم (٤)

#### الشكل رقم (٥)

١- الشكل : عبارة عن ثلاثة أطباق ملتصقة الأول قطره ٢٥ سم يعلوه طبق مربع طول ضلعه ٢٠ سم يعلوه طبق صغير قطره ١٢ سم.

٢- مكونات الطلاء :

- خلطة رقم (٤) في الطبق الأكبر ملون باللون الأزرق التر��وازي .

- خلطة رقم (٢) في الطبق الأوسط ملون باللون الأخضر .

- خلطات رقم (١) ، (٢) ، (٤) في الطبق الأعلى .

٣- تقنيات التضييد : مسدس الرش ثم السكب في وسط الطبق الأعلى .

٤- درجة حرارة الحريق : حرارة التسوية ٩٠٠ م° .

٥- التأثير الجمالي :

الملمس : يتميز الطبق الأول بتجميع وانكماش الطلاء الزجاجي في بعض أماكن تاركاً أماكن أخرى خالية من الطلاء . أما الطبق الثاني فيتميز بملمس ناعم أملس والأخير يتميز بحافة ملساء لامعة وفي وسطه مساحة دائيرية منتفخة من الطلاء الزجاجي .

اللون : يظهر اللون في الطبق الأول باللون الترڪوازي المختلف في تدرجاته اللونية والطبق الثاني له كنه لونية واحدة من اللون الأخضر أما الثالث فيتميز بوجود تضاد بين الشدة اللونية للون (التبابين) الأصفر والأزرق تجذب النظر إلى منتصف الطبق .



شكل رقم (٥)

#### الشكل رقم (٦)

- ١- الشكل عبارة عن طبقين الأول قطره ١٧ سـم والثاني قطره ١٤ سـم .  
٢- مكونات الطلاء :
  - خلطة رقم (١) على الطبق الأول يعلوه خلطة رقم (٢) في أماكن محددة .
  - خلطة رقم (٢) على الطبق الثاني وفي وسطه خلطة رقم (٤) .
- ٣- تقنيات التنفيذ : مسدس الرش ثم الفرشاة في الطبق الأول والرش ثم السكب في الطبق الثاني .
- ٤- درجة حرارة الحريق : حرارة التسوية  $900^{\circ}\text{م}$  .  
٥- التأثير الجمالي :

الملمس : في الطبق الأول ملمس ناعم براق وفي الطبق الثاني تميز حافة الطبق بملمس ناعم لامع وفي الوسط مساحة منتفخة من الطلاء الزجاجي به حفر ذات مستويات غائرة .


اللون : في الطبق الأول يتدرج اللون من الأخضر الفاتح إلى الأخضر الداكن وفي الطبق الثاني يظهر تدرج اللون الأخضر المحصور مابين اللون الأصفر والأخضر الداكن بفعل نسبة زائدة من أكسيد النحاس في الطلاء الزجاجي وكما أن شيوخ اللون الأخضر القاتم في معظم ملامس الشكل ساعد على ربط مكونات العمل الفني وإظهاره في وحدة متكاملة رغم التنوع في مجلمل العلاقات الملمسية .



الشكل رقم (٦)

الشكل رقم (٧) :


- ١- الشكل : عبارة عن طبق قطره ١٧ سم .
  - ٢- مكونات الطلاء الزجاجي : خلطة رقم (٢) ثم خلطة رقم (٤)
  - ٣- تقنيات التنفيذ : مسدس للرش للخلطة رقم (٢) لتفعيل سطح الطبق بطريقة رقيقة من الطلاء ثم سكب الخلطة رقم (٤) بألوانها المختلفة .
  - ٤- درجة حرارة الحريق : حرارة التسوية ٩٠٠ م .
  - ٥- التأثير الجمالي :
- الملامس : توجد انتفاخات وفقاعات صلبة في الطلاء الزجاجي كما توجد رؤوس دبوسية في أماكن موزعة على مساحة الطبق .
- اللون : التنوع في الخصائص اللونية أوجد الإيقاعات التشكيلية المتبادلة التأثير الحركي حيث تتتنوع نظم التالفات اللونية بين الدافئ والبارد في بعض الواقع كما تتتنوع التباينات اللونية عندما تتلاقى الملامس ذات درجات النصوع اللونية مما يجعل العين في حركة دائمة داخل الشكل .



الشكل رقم (٧)

الشكل رقم (٨) :

- ١- الشكل : عبارة عن طبق قطره ١١ سم .
  - ٢- مكونات الطلاء الزجاجي : خلطة رقم (٢) ملونة بثلاث درجات لونية.
  - ٣- تقنيات التنفيذ : السكب .
  - ٤- درجة حرارة الحريرق : درجة حرارة التسوية  $١٠٥٠^{\circ}\text{م}$  .
  - ٥- التأثير الجمالي :  
الملمس : سطح أملس لامع .  
اللون : تداخل ألوان ثلاثة الأزرق والأصفر والوردي .
- ويوضح هذا الشكل دور الملمس الإيهامي الضوئي في تشكيل العمل الفني من خلال صور التباين المختلفة في الملمس نتيجة لتباطن الشدة اللونية وما تقدمه من علامات متميزة تفيد في تنوع التأثيرات الحركية للملامس الإيهامية.



شكل رقم (٨)

### نتائج البحث :

- ١- استخدام تقنيات وأساليب تنفيذية جديدة للملامس والتأثيرات الخزفية ..
- ٢- إضافة رؤية فنية معاصرة للتشكيلات الخزفية العمارية .
- ٣- حلول جمالية للاستخدام الأمثل والتوظيف المناسب للأسطح الخزفية .
- ٤- عملية صهر الطلاء الزجاجي على الأسطح الخزفية تسير عبر مراحل متتابعة لا يمكن لإحداها أن تسبق الأخرى إلا أنه من الممكن التغيير في منحني الحراري لعملية الحريق أو تثبيته فترة زمنية عند مرحلة معينة للحصول على ملامس مختلفة .
- ٥- الوصول إلى ملامح وسمات معاصرة لسطح المعلقة الخزفية تعتمد على اللون والملامس لتحقيق نوعاً من الموضوعية والتعبيرية بين المفردات الخزفية وعناصر التصميم داخل فراغ الوحدات السكنية .

### الوصيات :

- ١- يوصي الباحث بعمل المزيد من التجارب التي تختتم بالتأثيرات اللونية والملامسية للطلاءات الزجاجية وذلك وتحليله علمياً وفنياً للباحثين في معالجة الأسطح الخزفية الملونة .
- ٢- يوصي الباحث بالاستفادة من النتائج في تشكيل بلاطات وترابيع خزفية لتجميل الواجهات العمارية .
- ٣- كما يوصي الباحث بالاستفادة من هذه التقنيات في إنتاج بلاطات تصلح لتجمیل مداخل محطات المترو والميايدین العامة والنافورات وحمامات السباحة وغيرها من المنشآت العمارية .

- ٤- الاهتمام بالعلاقة المتبدلة بين درجات الحرارة والمظهر السطحي للمنتج الخزفي .
- ٥- ضرورة الاهتمام بالجانب الجمالي للمنتج الخزفي الجداري والمزيد من الدراسات للقيم الجمالية للجدارية الخزفية الحديثة .
- ٦- ضرورة اهتمام الهيئات البحثية بعمل المزيد من الدراسات التي تهتم بتطوير الأفران المستخدمة في تسوية المنتج الخزفي لتنماشى والمتطلبات التقنية والتعبيرية للخزف الحديث والمعاصر .

**المراجع :**

- ١- جيهان فوزي أحمد عبد العزيز : الدلالات الرمزية للون وأهميته الوظيفية في التصميمات الزخرفية المعاصرة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، م ٢٠٠١ .
- ٢- خالد سراج الدين فهمي : تأثير الخامات المضافة ودرجة نعومتها على مظهر الأجسام الخزفية المسوأة حتى ١٢٥٠ م، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، م ٢٠٠٠ .
- ٣- صفاء عبد الرؤوف محمد : العلاقة المتبدلة بين الضوء واللون الواحد في الخزف ذو درجات الحرارة العالية ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ١٩٨٩ ، ص ٣ .
- ٤- علام محمد علام : علم الخزف ، ج ٢، التزجيج والزخرفة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، م ١٩٦٤ .
- ٥- محسن محمد عطيه : القيم الجمالية في الفنون التشكيلية ، دار الفكر العربي ، ط١ ، القاهرة ، م ٢٠٠١ ، ص ٢٣٠ .
- ٦- معجم اللغة العربية : المعجم الوجيز ، دار التحرير للطبع والنشر ، القاهرة ، م ١٩٨٠ .
- ٧- هدى أحمد زكي : المنهج التجربى في التصوير الحديث وما يتضمنه من أساليب ابتكارية وتربيوية ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، م ١٩٧٩ ، ص ٢٧ .
- ٨- وسام محمد علي كامل الحوام : استخدامات تقنيات آمنة لخزف الرا��و ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، م ٢٠٠٨ ، ص ٢٠٩ .
- ٩- يوسف مكرم ابراهيم : دراسة تجريبية لإثراء سطح الأشكال الخزفية باستخدام ظاهرة التشقق المقصود في الطلاء الزجاجي ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، م ١٩٩٣ .

10- Gotto , and others , "Exploring Visual Design" Davis Publication , Inc ,USA ,1978