

العنوان:	تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة الانترنت على خواص الأقمشة المؤثرة في تشكيل البنطلون الحريمي على المانيكان
المصدر:	مجلة علوم وفنون - دراسات وبحوث
الناشر:	جامعة حلوان
المؤلف الرئيسي:	عبدالله، علا يوسف محمد
المجلد/العدد:	مج 18, ع 2
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2006
الشهر:	أبريل
الصفحات:	171 - 190
رقم MD:	69857
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	التشكيل على المانيكان، الاقتصاد المنزلي، الملابس الجاهزة، الملابس النسائية، تصميم الملابس، الأقمشة، الخواص الطبيعية، الخواص الميكانيكية، تصميم الأزياء
رابط:	<a href="http://search.mandumah.com/Record/69857">http://search.mandumah.com/Record/69857</a>

# تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة الانترولوك علي خواص الأقمشة المؤثرة في تشكيل البنطلون الحريمي علي المانيكان

د/علا يوسف محمد عبد اللا

مدرس بقسم الملابس والنسيج - كلية الاقتصاد المنزلي

اتخذ البنطلون الحريمي مكانه هامة في ملابس المرأة سواء في ملابس العمل أو في ملابس السهرة وذلك لما يتميز به من أناقة وسهولة في الحركة وتتميز التصميمات التي يتم تشكيلها علي المانيكان بالأناقة والتميز واللمسات التي لا يصنعها سوي أسلوب التشكيل علي المانيكان وذلك لما يتميز به هذا الأسلوب من لمسات يصعب إنتاجها بالطرق المسطحة.

وتعد أقمشة الانترولوك كأحد أقمشة التريكو من الأقمشة المناسبة لعمل البنطلون الحريمي بأسلوب التشكيل علي المانيكان فهو يتميز بالثبات فهو أكثر صلابة وثباتا للأبعاد عن غيره من أقمشة التريكو ولا شك أن التركيب البنائي للأقمشة يحدد خواصها الطبيعية والميكانيكية المؤثرة في عملية التشكيل حيث تعد المؤشر الحقيقي الذي يحدد كفاءة الأقمشة للاستخدام في التصميمات المختلفة ومن هنا جاءت دراسة اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي متمثلة في (نوع الخامة- اختلاف نمر الخيوط- طول الغرزة) علي خواص الأقمشة المؤثرة في عملية التشكيل حيث تم استخدام (قطن - قطن/بوليستر) كذلك ثلاث نمر خيوط (١/٤٠ - ١/٥٠ - ١/٣٠) كذلك أطوال غرز (٣-٢,٧-٢) وذلك لتحديد أفضل عوامل تركيب بنائي تعطي نتائج ايجابية في تصميمات لا يصلح لإنتاجها سوي أسلوب التشكيل علي المانيكان وذلك من خلال عمل ٣ تصميمات من كل خامة متضمنة معظم الخطوط المستخدمة في التشكيل علي المانيكان وقد أكدت نتائج البحث ان عوامل التركيب البنائي ذات تأثير علي خواص الأقمشة المؤثرة في عملية التشكيل كذلك أكدت النتائج نتيجة اختلاف عوامل التركيب البنائي أدت بعض الأقمشة لتحقيق جزينات التصميم بدرجة اكبر من الأقمشة أخرى وذلك حسب التركيب البنائي المستخدم وكذلك حسب شكل التصميم المناسب للتركيب البنائي المستخدم.

## المقدمة:

لا شك أن البنطلون الحريمي أصبح احد أهم القطع الملابسية لدي المرأة لأنه يساعد علي حرية الحركة ويتميز بالأناقة في الوقت ذاته

وقد اتخذ البنطلون الحريمي مكانة هامة في ملابس الصباح للمرأة وخصوصا ملابس العمل ويتميز التصميمات التي يتم تشكيلها علي المانيكان بالأناقة والتميز واللمسات التي لا يصنعها سوي أسلوب التشكيل علي المانيكان لما يتميز به هذا الأسلوب من خطوط يصعب إنتاجها بالطرق المسطحة.

وتعد أقمشة الانترولوك كأحد أقمشة التريكو من الأقمشة المناسبة العمل البنطلون الحريمي بأسلوب التشكيل علي المانيكان وذلك لما تتميز به هذه الأقمشة بالمقارنة بأقمشة الريب والجيرسية فالأقمشة المنتجة بغرز الانترولوك تتميز بالثبات فهو أكثر صلابة وثباتا للأبعاد من غيره وتحتاج أقمشة التريكو عموما إلي معاملة خاصة عند تشكيلها علي المانيكان لما يتميز به هذه الأقمشة من القدرة علي المطاطية في عدة اتجاهات ولا شك أن التركيب البنائي للأقمشة يحدد خواصها الطبيعية والميكانيكية المؤثرة في عملية التشكيل علي المانيكان حيث تعد المؤشر الحقيقي الذي يحدد كفاءة الأقمشة للاستخدام في التصميمات المختلفة ومن هنا جاءت دراسة اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة الانترولوك والتي تمثل في (نوع الخامة اختلاف نمر الخيوط، طول الغرز) في خواص الأقمشة الطبيعية والميكانيكية المؤثرة في عملية التشكيل وذلك بهدف تحديد اثر اختلاف عوامل التركيب البنك علي خواص الأقمشة المؤثرة في عملية التشكيل.

لتحديد أفضل عوامل تركيب بنائي لأقمشة الانترولوك تعطي نتائج ايجابية في تشكيل تصميمات للبنطلون الحريمي لا يصلح لإنتاجها سوي أسلوب التشكيل علي المانيكان وكذلك السمات العامة لتشكيل أقمشة الأنترولوك علي المانيكان.

## أقمشة التريكو وتشكيلها علي المانيكان:

تتكون أقمشة التريكو من فتلة واحدة تكون غرز متتالية ومتداخلة مكونه قماش ذو استطالة عالية وتراكيب بنائية مختلفة عن طريق التحكم في نظام وترتيب الإبر ونوع العراوي المستخدمة التي تكون منها<sup>(١)</sup>

وتتكون من وحدة أساسية هي الغرزة حيث تشكل الغرز المتداخلة مع بعضها بالطول والعرض وتعرف الغرز المتداخلة في اتجاه أفقي بالصفوف الأفقية والغرز المتداخلة في اتجاه رأسي بالأعمدة الرأسية<sup>(٢)</sup> وتنقسم أقمشة التريكو إلي نوعين أساسيين هي تريكو اللحمه وأقمشة تريكو السداء<sup>(٣)</sup> وأقمشة التريكو تعد احد الأقمشة التي لاقت انتشارا واسعا وسريعا في صناعة الملابس سواء الداخلية والخارجية وذلك لما تتميز به من مميزات تميزها عن غيرها مثل الراحة والمطاطية والاستطالة العالية.

وتحتاج أقمشة التريكو إلي معاملة خاصة أثناء تشكيلها علي المانيكان لما تتميز به مطاطية حيث أن لديها القدرة علي المطاطية في عدة اتجاهات بنسب متفاوتة وتختلف درجة المطاطية بين أنواع التريكو المتعددة<sup>(٤)</sup>

ويفضل أسلوب التشكيل علي المانيكان لهذه الأقمشة حيث أن المدى الكبير المطاطية الأنواع المختلفة من هذه الأقمشة لا تمكن من تحديد الاتساع اللازم عند تنفيذ الملابس عن طريق الباترون المسطح ولكن بأسلوب التشكيل علي المانيكان يتمكن المصمم من الإحساس بمدى مطاطية الخامة مع الأخذ في الاعتبار وزنها وسمكها وانسداليا والراحة المطلوبة لها<sup>(٥)</sup> ويجب الاهتمام بهذه النوعية من الأقمشة في مجال التشكيل علي المانيكان لأنها تعتبر من أقمشة المستقبل<sup>(٦)</sup> وفنان التشكيل علي المانيكان هو الذي يستشف من المجتمع نغمة إيقاعية ومنطلقاته وهو يمزج كل ذلك برغبته الذاتية وقدرته الخاصة مستخدما الأقمشة لتحقيق إنتاجه الفني<sup>(٧)</sup>

## أقمشة الأنترلوك interlock knit fabrics وخواصها:

هي عبارة عن تكوين من تكوينات الريب بتعاشق طبقتين من قماش الريب 1×1 متداخلين<sup>(١)</sup> ويمتاز قماش الأنترلوك بقوة تحمله وتماسكه بالمقارنة بأقمشة الريب والجيرسية<sup>(٢،٥)</sup> كما انه يعطي مظهر الوجه من الناحيتين ويتميز كذلك بخاصية الثبات وتقليل الليونة.<sup>(٤)</sup>

### وأهم خواص هذه الأقمشة:

- ١- سمك القماش يعادل ضعف سمك الجيرسية المنتج من نفس المواصفات
- ٢-قابلية التنسيل اقل كثيرا من الجيرسية والريب
- ٣-أكثر صلابة وثباتا للأبعاد من الجيرسية والريب
- ٤-غير قابل للالتفاف من الأطراف
- ٥-قابل للكر من نهاية البناء فقط
- ٦-تمائل وجه القماش مع ظهره<sup>(٥)</sup>

### تأثير اختلاف عوامل التركيب البنائي لأقمشة علي خواص الأقمشة المؤثرة في عملية التشكيل:

تعتبر عوامل التركيب البنائي من أهم العوامل التي تحدد كفاءة الاستخدام لمالها من تأثير في الخواص الطبيعية والميكانيكية للأقمشة.

### تأثير عوامل التركيب البنائي للأنترلوك علي<sup>(١)</sup> سمك الأقمشة

العوامل التي تؤثر في سمك الأقمشة تتمثل في التركيب البنائي (عدد الخيوط في الوحدة، نوع الخامة، ونمر الخيوط المستخدمة، وكمية اليرم واتجاهه، طول الغرزة) ويلاحظ انه كلما كانت الشعيرات والخيوط مندمجة داخل التركيب البنائي كلما قل سمك القماش<sup>(٤)</sup> وكذلك يقل السمك باستخدام تراكيب ليس بها اسطر تعليق وان هناك علاقة طردية بين زيادة عدد السطور في السم وزيادة سمك القماش كذلك يوجد علاقة طردية بين ارتفاع العروة وسمك الأقمشة<sup>(١٠)</sup>

### ٢-انسداد الأقمشة:

يؤثر انسداد الأقمشة الأنترلوك علي مظهرها عند الاستعمال ويؤثر التركيب البنائي علي الانسداد فكلما كانت الأنسجة كثيفة الخيوط قل انسدادها وزادت صلابتها والعكس فكلما كانت الأنسجة متباعدة الخيوط كما هو الحال في التريكو زاد انسدادها<sup>(١١)</sup> وقد وجد أن أهم العوامل المؤثرة علي انسداد هي (نوع الشعيرات - وطول الانحناء للأقمشة- والتركيب البنائي والتجهيز المستخدم) كذلك أثبتت الدراسة<sup>(١٢)</sup> أن هناك ارتباط معنوي بين الجوج ومعامل الانسداد حيث تزداد قيمة معامل الانسداد بزيادة جوج الماكينة كذلك اثبت<sup>(١٣)</sup> أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع العروة ومقاومة الأقمشة للانسداد للتراكيب البنائية حيث أن أقمشة الأنترلوك أكثر مقاومة للانسداد يليها الجيرسية ثم الريب لنفس ارتفاع العروة.

### ٣-ثبات الأبعاد:

تدل خاصية ثبات أبعاد أقمشة الأنترلوك عني قدرة القماش علي مقاومة الانكماش أو الاستطالة ويرجع عدم ثبات الأبعاد التي قد تحدث لأقمشة الأنترلوك كما حدها<sup>(١٤)</sup> أثناء عملية التشغيل إلي طول الغرزد وجوج الماكينة ويرم الخيط وقوة الشد في تكوين القماش وطرق الغسيل والتجفيف.

#### ٤- مقاومة انفجار الأقمشة:

تعرف مقاومة انفجار أقمشة الأنترلوك علي أنها مدي تحمل العينة لضغط واقع علي مساحة معينة منها في اتجاه عمودي علي سطحها ويعبر عنه بوحدة كجم/سم<sup>٢</sup> وهي تحل محل مقاومة الشد والاستطالة للأقمشة المنسوجة.

وقد اثبتت<sup>(١٣)</sup> أن هناك علاقة عكسية بين ارتفاع العروة ومقاومة الأقمشة للانفجار كذلك فان أقمشة الأنترلوك أكثر مقاومة للانفجار يليها الجبرسية والريب كذلك اثبتت<sup>(١٢)</sup> أن هناك ارتباط معنوي طردي بين الجوج ومقاومة الانفجار.

#### ٥- تجعد الأقمشة:

يحدث التجعد في الأقمشة نتيجة أربعة حركات أساسية للخیوط هي:

١- الإنحناء      ٢- اللي      ٣- الانزلاق      ٤- الانتقال

ومقاومة الأقمشة للانترلوك للتجعد يعتمد إلي حد كبير علي

١- نوعية الألياف      ٢- طريقة الغزل      ٣- برم الخيوط      ٤- نمرة الخيط

٥- شكل مقطع الخيط داخل التركيب البنائي

٦- مستوي الشد أثناء الإنتاج والتجهيز النهائي

٧- كمية التقاطعات في وحدة القياس<sup>(١٥)</sup>

وكلمسا انخفض عدد الخيوط في البوصه زادت مقاومة التجعد والعكس حيث تزامم الخيوط في الأقمشة يقلل من حرية الشعيرات<sup>(١٤)</sup>

#### ٦- مقاومة الأقمشة الاحتكاك:

تعتبر أقمشة الأنترلوك أكثر مقاومة للاحتكاك يليها الجبرسية ثم الريب لنفس ارتفاع العروة<sup>(١٦)</sup> وذلك لأنه كلما كان المنتج ثقيل ومندمج زادت مقاومته للتآكل والاحتكاك والعوامل المؤثرة علي مقاومة الاحتكاك هي كثافة الخيوط كذلك جوج الماكينة ونمرة الغزل كذلك ونوع الألياف المستخدمة تأثير الخصائص السابقة لأقمشة الأنترلوك علي التشكيل علي المانيكان: لا شك أن الخواص السابقة لها تأثير في عملية التشكيل علي المانيكان وتتمثل في :

بالنسبة لسلك الأقمشة يحدد سمك الأقمشة التصميمات المناسبة لها فبعض التصميمات تحتاج عند تشكيلها أقمشة ذات سمك معين وبعضها يحتاج ألا يقل سمك الأقمشة بين مقدار معين ومثال لذلك البنطلون الحريمي يجب ألا يقل سمك الأقمشة المستخدمة مقدار معين يعطي الضبط والانسداد المطلوب كذلك يحدد السمك أسلوب وتقنية التشكيل المستخدم.

أما بالنسبة الانسداد فهو ذو أهمية كبيرة سواء في اختيار التصميمات التي يراد تشكيلها أو في أسلوب تقنيه التشكيل أما ثبات الأبعاد يعد خاصية هامة حيث مراعاتها عند تشكيل أقمشة الأنترلوك أو أقمشة التريكو عموما حيث يجب الحرص علي تشكيلها ويتم ذلك بدون شدد زائد كذلك مراعاة الاستطالة في الاتجاه الطولي وكذلك الاتجاه العرض حيث تحتاج إلي مهارة عالية وحرص شديد عند التشكيل.

أما مقاومة الانفجار فبني تعادل قوة الشد والاستطالة للأقمشة العادية وهي تعد من الأهمية عند التشكيل وذلك للمحافظة علي أحجام النقط التي يتم تشكيلها فيجب مراعاتها عند عملية التشكيل حيث يتم عملية التشكيل

بنجاح ويؤثر تجعد الأقمشة علي مظهرية التصميمات فيجب مراعاتها عند اختيار التصميمات التي يراد تشكيلها علي المانيكان.

### تشكيل البنطلون الحريمي علي المانيكان:

اهتمت العديد من الدراسات بدراسة العوامل الأساسية للضبط الجيد للبنطلون الحريمي ركزت معظم الدراسات علي النماذج الورقية كدراسة<sup>(٤)</sup> وهي دراسة مقارنة لبعض الطرق المختلفة لعمل نموذج البنطلون الحريمي وذلك بهدف معرفة أفضل طريقه للعمل للنموذج الأساسي لتنفيذ بنطلون يتوافر فيه عوامل الضبط والراحة الجسمية والنفسية وتوصلت الدراسة إلي أن الطرق المستخدمة لعمل البنطلون ويختلف من حيث طريقة الفضاء وأيضا كل جسم له طريقة مناسبة أكثر من الأخرى وطرحت الباحثة ثلاث طرق مختلفة عرضت تدريسها بحيث يمكن إختيار ما يتناسب مع كل نوعية من الأجسام المختلفة.

أما دراسة<sup>(٣٩)</sup> وهي مقارنة بين طرق بناء وتشكيل البنطلون الحريمي باستخدام المانيكان والطرق المسطحية لاستخدام أفضلها كبديل لطرق وبناء وتصميم النماذج في الصناعة وقد اثبتت الدراسة أن استخدام أسلوب التشكيل علي المانيكان في بناء البنطلون الحريمي أعطي درجات اعلي من الضبط والجودة بالنسبة للطرق الأخرى كذلك توصلت الدراسة إلي طريقة مقترحة يمكن تدريسها والاستفادة بها في بناء النماذج في الصناعة.

### التجارب العملية :

قامت الدراسة التطبيقية بما يتفق وأهداف البحث بنسيج أقمشة اترلوك بالمتغيرات التالية وذلك في شركة النصر للغزل والنسيج بالإسكندرية وتشمل

- ١-نوع الخامة (قطن ١٠٠%- قطن بوليستر ٥٠:٥٠%)
- ٢-نمر الخيوط (١/٣٠-١/٤٠-١/٥٠)
- ٣-طول الغرزة (٢,٥-٢,٧-٣) وتم العمل علي ماكينة التريكو المستديرة ماركة mager جوج ٢٠

وفيما يلي أقمشة الأنترك المستخدمة في الدراسة تبعا لاختلاف عوامل التركيب البنائي:

م	نوع الخامة	نمره الخيوط	طول الغرزة	م	نوع الخامة	نمرة الخيوط	طول الغرزة
١	قطن ١٠٠%	١/٣٠	٢,٥	١٠	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٣٠	٢,٥
٢	قطن ١٠٠%	١/٣٠	٢,٧	١١	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٣٠	٢,٧
٣	قطن ١٠٠%	١/٣٠	٣	١٢	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٣٠	٣
٤	قطن ١٠٠%	١/٤٠	٢,٥	١٣	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٤٠	٢,٥
٥	قطن ١٠٠%	١/٤٠	٢,٧	١٤	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٤٠	٢,٧
٦	قطن ١٠٠%	١/٤٠	٣	١٥	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٤٠	٣
٧	قطن ١٠٠%	١/٥٠	٢,٥	١٦	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٥٠	٢,٥
٨	قطن ١٠٠%	١/٥٠	٢,٧	١٧	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٥٠	٢,٧
٩	قطن ١٠٠%	١/٥٠	٣	١٨	قطن/بو ليستر (٥٠:٥٠%)	١/٥٠	٣

جدول (١)

أ- وقد تم إجراء الاختبارات لخواص الأقمشة المؤثرة علي تشكيلها علي المانيكان وذلك في صندوق دعم صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية ويتمثل في

-اختبار وزن (م ٢)

-اختبار مقاومة الأقمشة للانسداد

-اختبار مقاومة الانفجار

-اختبار ثبات الأبعاد وذلك في اتجاه الأعمدة وفي اتجاه الصفوف)

ب- تم تشكيل الأقمشة الأنترلوك علي المانيكان لتصميمات بنطلونات حريمي ثلاث تصميمات لكل خامة وتشمل التصميمات علي مجموعة من الخطوط التي تستخدم مع أسلوب التشكيل علي المانيكان وذلك بغرض التوصل إلي أفضل مظهرية لهذه الجزئيات وتحديد ما يلائمها من تراكيب بنائية مختلفة لأقمشة الأنترلوك. وتم عرض التصميمات بعد تشكيلها علي عدد من الأساتذة بقسم الملابس والنسيج لتقييم التصميمات عن طريق استمارة استبيان تحتوي علي بنود التقييم المختلفة وذلك لمقياس رباعي (ض- ل- ج- ج- ج)

النتائج والمناقشة:

نتائج الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأقمشة :

أولا تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة الأنترلوك القطنية علي خواصها المؤثرة في التشكيل علي المانيكان

١-الوزن


يوضح الشكل (١) تأثير كل من غرزة الخيط وطول الغرزة علي خاصية الوزن ويتضح من الشكل أن أعلى نتيجة تحققت عند أقل مستوي لكل من نمرة الخيط وطول الغرزة والعكس مما يعني أن العلاقة العكسية بين نمرة الخيط والوزن وطول الغرزة والوزن ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين f-test الجدولية المستنتجة يتضح من جدول (٢) معنوية تأثير كل من نمرة الخيط وطول الغرزة علي الخاصية المقاسة وكذلك فان معادلة الارتباط المتعدد

$$z = 994.602 - 20.861x - 241.789y + 0.198x^2 + 0.713xy + 8 \cdot 6.854y^2$$

3D Surface Plot (Interlock - 100% Cotton)

$$z = 994.602 - 20.861 \cdot x - 241.789 \cdot y + 0.198 \cdot x^2 + 0.713 \cdot x \cdot y + 36.854 \cdot y^2$$

شكل (١)  
تأثير اختلاف كل من  
نمرة الخيط وطول  
الغرزة علي خاصية  
الوزن لأقمشة  
الأنترلوك قطن ١٠٠%



160.830
164.911
168.993
173.074
177.155
181.237
185.318
189.399
193.480
197.562
201.643
205.724
209.806
213.887
217.968
222.049

جدول رقم (٢)

Interlock - 100% cotton	Weight g/m <sup>2</sup>					
	df	MS	df	MS	F	p-level
	Effect	Effect	Error	Error		
Yarn count Nc	2	18299.67	36	9.095194817	<b>2012.015259</b>	<b>0</b>
Stitch length mm	2	257.43756	36	9.095194817	<b>28.30478859</b>	<b>4.10808E-08</b>
Interaction	4	17.042889	36	9.095194817	1.873834491	0.13628754


## ٢-خاصية الانسداد

يوضح شكل (٢) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي درجة انسداد الأقمشة ويتضح انه بزيادة نمرة الخيط في المدى الموضح تقل معامل الانسداد عند المستويات المختلفة لطول الغرزة في حين أنها تزيد بانخفاض نمرة الخيط. ومن تحليل التباين نجد أن معادلة الارتباط المتعدد

$$z = 509.324 - 4.257x - 176.44y + 0.03x^2 + 0.595xy + 23.978y^2$$

$$z = 509.324 - 4.257x - 176.44y + 0.03x^2 + 0.595xy + 23.978y^2$$

شكل (٢)  
تأثير اختلاف كل من نمرة  
الخيط وطول الغرزة علي  
خاصية درجة الانسداد لأقمشة  
الانترلوك قطن ١٠٠%



جدول رقم (٣)

Interlock - 100% cotton		Degree of drape				
	df	MS	df	MS	F	p-level
	Effect	Effect	Error	Error		
Yarn count Ne	2	21190.711	36	22164.65234	0.956058741	0.39394927
Stitch length mm	2	27954.25	36	22164.65234	1.261208534	0.295529962
Interaction	4	21186.891	36	22164.65234	0.955886483	0.443410099


## ٣-خاصية مقاومة الأقمشة للانفجار

يوضح الشكل (٣) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي مقاومة الأقمشة للانفجار ويتعين انه بزيادة نمرة الخيط في المدى الموضح تقل مقاومة وأقمشة الانترلوك للانفجار ثم تزيد تدريجيا عند اعلي مستوي لنمرة الخيط ومن تحليل التباين بالمقارنة بين قيمة f.test الجدولية المستنتجة يتضح من الجدول (٤) معنوية تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي الخاصية المقاسة وان معادلة الانحدار المتعدد

$$z = 827.228 - 18.069x - 219.233y + 0.176x^2 + 1.483xy + 22y^2$$

$$z = 827.228 - 18.069x - 219.233y + 0.176x^2 + 1.483xy + 22y^2$$

شكل (٣)  
تأثير اختلاف كل من  
نمرة الخيط وطول  
الغرزة علي خاصية  
مقاومة الانفجار  
لأقمشة الريب قطن  
١٠٠%



### جدول رقم (٤)

Interlock - 100% cotton	Bursting resistance					
	df	MS	df	MS		
	Effect	Effect	Error	Error	F	p-level
Yarn count Ne	2	9924.1553	36	28.56666756	347.4033508	2.91742E-24
Stitch length mm	2	2408.6223	36	28.56666756	84.31583405	2.60576E-14
Interaction	4	305.78888	36	28.56666756	10.70439529	8.06839E-06

#### ٤- ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة


يوضح بشكل (٤) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة لأقمشة الأنترلوك ويتعين من خلاله انه بزيادة نمرة الخيط في المدى الموضح يزيد ثبات الأبعاد ثم نقل تدريجيا عند اعلي مستوي لنمرة الخيط وتحققت اعلي قيمة عنده نمرة ١/٤٠ واقل مستوي لطول الغرزة وتحققت اقل قيمة عند اعلي مستوي لكلا من نمرة الخيط وطول الغرزة ومن تحليل التباين وبمقارنة من قيمة f test الجدولية المستنتجة يتضح من جدول (٥) معنوية تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي خاصية ثبات الأبعاد وان معادلة الارتباط المتعدد

$$z = 200.975 + 1.559x - 166.577y - 0.024x^2 + 0.055xy + 27.667y^2$$

3D Surface Plot (Interlock - 100% Cotton)

$$z = 200.975 + 1.559x - 166.577y - 0.024x^2 + 0.055xy + 27.667y^2$$

شكل (٤)  
تأثير اختلاف كل من نمرة الخيط وطول الغرزة علي خاصية ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة لأقمشة الأنترلوك قطن ١٠٠%



### جدول رقم (٥)

Interlock - 100% cotton	Shrinkage in wales direction %					
	df	MS	df	MS		
	Effect	Effect	Error	Error	F	p-level
Yarn count Ne	2	94.949997	36	1.733333349	54.77884674	1.19898E-11
Stitch length mm	2	145.05	36	1.733333349	83.68269348	2.91379E-14
Interaction	4	7.5999999	36	1.733333349	4.384615421	0.005446168


#### ٥- ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف:

يوضح شكل (٥) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف لأقمشة الأنترلوك القطنية ويتبين من خلاله أن بزيادة نمرة الخيط في المدى الموضح يقل ثبات الأبعاد ثم تزداد تدريجيا إلي أن تصل إلي اعلي مستوي لنمرة الخيط وتحققت اعلي قيمة عند اعلي مستوي لنمرة الخيط وطول الغرزة. ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين قيمة f-test الجدولية المستنتجة يتضح من جدول (٦) معنوية تأثير نمرة الخيط علي الخاصية المقاسة وان معادلة الارتباط المتعدد كالآتي

$$z = 615.63 - 2.93x + 471.901y + 0.039x^2 - 0.042xy - 83.533y^2$$

3D Surface Plot (Interlock - 100% Cotton)  
 $z = -615.63 - 2.903x + 471.901y + 0.039x^2 - 0.042x^2y - 83.533y^2$

شكل (٥)  
تأثير اختلاف كل من  
نمرة الخيط وطول  
الغرزة على خاصية  
ثبات الأبعاد في اتجاه  
الصفوف لأقمشة  
الانترلوك قطن ١٠٠



جدول رقم (٦)

Interlock - 100% cotton		Shrinkage in courses direction %				
	df	MS	df	MS		
	Effect	Effect	Error	Error	F	p-level
<b>Yarn count Ne</b>	2	99.664223	36	1.685888886	<b>59.11672211</b>	<b>4.22893E-12</b>
<b>Stitch length mm</b>	2	208.86423	36	1.685888886	<b>123.8896713</b>	<b>7.24087E-17</b>
<b>Interaction</b>	4	101.67422	36	1.685888886	<b>60.30897141</b>	<b>1.83611E-15</b>

ثانياً: تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة الانترلوك المخلوطة (قطن /بوليستر) على خواصها المؤثرة في التشكيل على المانيكان


١- الوزن

يوضح شكل (٦) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة على وزن أقمشة الانترلوك المخلوطة قطن/ بوليستر ويتبين من الشكل أن زيادة نمرة الخيط يقل الوزن عند المستويات المختلفة الطول الغرزة ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين قيمة f-test الجدولية المستنتجة يتضح من جدول (٧) معنوية تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة على الخاصية المقاسة ووجد أن معادلة الارتباط المتعدد

$$z = 878.492 - 17.252x - 200.821y + 0.18x^2 - 0.181xy + 34.867y^2$$

3D Surface Plot (Interlock - Cotton/PES) .  
 $z = 878.492 - 17.252 * x - 200.821 * y + 0.18 * x * x - 0.181 * x * y + 34.867 * y * y$

شكل (٦)  
 تأثير اختلاف كل من  
 نمرة الخيط وطول  
 الغرزة على خاصية  
 انوزن لأقمشة الريب  
 المخلوطة ( قطن  
 بوليستر) ٥٠%



جدول رقم (٧)

Interlock - Cotton/PES	Weight g/m <sup>2</sup>				
	df	MS	df	MS	
	Effect	Effect	Error	Error	F
Yarn count Nc	2	29652.8672	36	6.647761345	4460.57959
Stitch length mm	2	580.540222	36	6.647761345	87.32868195
Interaction	4	26.0985546	36	6.647761345	3.925916672
					p-level
					0
					1.54549E-14
					0.009566792


٢- الإستدال:

يوضح شكل (٧) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة على خاصية الانسداد لأقمشة الانترلوك المخلوطة ويتبين انه بزيادة نمرة الخيط تقل درجة الانسداد ثم تزداد تدريجيا عند اعلي مستوي لنمرة الخيط وذلك عند المستويات المختلفة لطول الغرزة ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين F-test الجدولية المستنتجة يتضح من الجدول (٨) معنوية تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة مع خاصية الانسداد وان معادلة الارتباط المتعدد

$$z = 508.572 - 4.262x - 175.828y + 0.03x^2 + 0.598xy + 23.844y^2$$

3D Surface Plot (Interlock - Cotton/PES)  
 $z = 508.572 - 4.262 * x - 175.828 * y + 0.03 * x * x + 0.598 * x * y + 23.844 * y * y$

شكل (٧)  
 تأثير اختلاف كل من  
 نمرة الخيط وطول  
 الغرزة على درجة  
 الانسداد لأقمشة  
 الانترلوك المخلوطة  
 قطن بوليستر) ٥٠%



## جدول رقم (٨)

Interlock - Cotton/PES	Degree of drape					
	df	MS	df	MS		
	Effect	Effect	Error	Error	F	p-level
Yarn count Ne	2	315.298676	36	4.235000134	74.45069122	1.6163E-13
Stitch length mm	2	426.788666	36	4.235000134	100.7765427	1.77727E-15
Interaction	4	9.3083334	36	4.235000134	2.197953463	0.088769101

٣-مقاومة الأقمشة للانفجار:


يوضح شكل (٨) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي خاصية مقاومة الانفجار لأقمشة الأنترلوك المخلوطة ويتبين أن زيادة نمرة الخيط تقل المقاومة لأقمشة للانفجار عند المستويات المختلفة لطول الغرزة ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين f-test الجدولية المستنتجة ومن جدول (٩) يتضح معنوية تأثير نمرة الخيط علي الخاصية المقاسة كذلك معادلة الارتباط المتعدد

$$z = 565.12 - 0.649x - 148.669y - 0.018x^2 + 2.029xy + 3.111y^2$$

3D Surface Plot (Interlock - Cotton/PES)

$$z = 565.12 - 0.649x - 148.669y - 0.018x^2 + 2.029xy + 3.111y^2$$

شكل (٨)  
تأثير اختلاف كل من نمرة  
الخيط وطول الغرزة علي  
خاصية مقاومة الانفجار  
لأقمشة الأنترلوك  
المخلوطة ( قطن /بوليستر)  
%٥٠



## جدول رقم (٩)


Interlock - Cotton/PES	Bursting resistance					
	df	MS	df	MS		
	Effect	Effect	Error	Error	F	p-level
Yarn count Ne	2	36273.75	36	41.91110992	865.4925537	0
Stitch length mm	2	1993.88892	36	41.91110992	47.57423019	7.82902E-11
Interaction	4	502.222229	36	41.91110992	11.98303318	2.72286E-06

٤- ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة:

يوضح شكل (٩) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي خاصية ثبات الأبعاد لأقمشة الأنترلوك المخلوطة ويتبين انه زيادة نمرة الخيط في المدى الموضح يقل ثبات الأبعاد في اتجاه الأعمدة ثم يزداد تدريجيا عند اعلي مستوي لنمرة الخيط وكذلك عند المستويات المختلفة لطول الغرزة ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين قيمة f-test الجدولية المستنتجة يتضح من الجدول (١٠) عدم معنوية تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة

3D Surface Plot (Interlock - Cotton/PES)  
 $z = 45.677 - 3.42x + 9.959y + 0.034x^2 + 0.226x^2y - 4.778y^2$

شكل (٩)  
 تأثير اختلاف كل من نمرة  
 الخيط وضول الغرزة علي  
 خاصية ثبات الابعاد في اتجاه  
 الاعمدة لاقمشة الإنترنت  
 المخلوطة ( قطن /بوليستر )  
 ٥٠%



جدول رقم (١٠)


Interlock - Cotton/PES		Shrinkage in Wales direction %				
	df	MS	df	MS	F	p-level
	Effect	Effect	Error	Error		
Yarn count No	2	78.3166656	36	1.936111093	40.45050049	6.20464E-10
Stitch length mm	2	51.6166649	36	1.936111093	26.65997124	7.87722E-08
Interaction	4	2.3083334	36	1.936111093	1.192252517	0.33085978

٤- ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف:

يوضح شكل (١٠) تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي خاصية ثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف ويتبين انه بزيادة نمرة الخيط تزداد وثبات الأبعاد في اتجاه الصفوف عند المستويات المختلفة الطول الغرزة ومن تحليل التباين وبالمقارنة بين قيمة f-test الجدولية المستنتجة يتضح من جدول (١١) معنوية تأثير كلا من نمرة الخيط وطول الغرزة علي الخاصية المقاسة وان معادلة الارتباط المتعدد

3D Surface Plot (Interlock - Cotton/PES)  
 $z = -4.037 + 1.345x - 28.002y - 0.023x^2 + 0.134x^2y + 5.667y^2$

شكل (١٠)  
 تأثير اختلاف كل من  
 نمرة الخيط وطول  
 الغرزة علي خاصية  
 ثبات الابعاد في اتجاه  
 الصفوف لاقمشة  
 الإنترنت المخلوطة ( قطن /بوليستر )  
 ٥٠%



جدول رقم (١١)

Interlock - Cotton/PES	Shrinkage in courses direction %					
	df	MS	df	MS		
	Effect	Effect	Error	Error	F	p-level
Yarn count Ne	2	45.9055557	bb	2.297222137	19.98307228	1.45306E-06
Stitch length mm	2	71.2055588	36	2.297222137	30.99637222	1.48578E-08
Interaction	4	37.5555573	36	2.297222137	16.34824753	1.01387E-07


ثانياً: نتائج الاستبيان:

أولاً: اثر اختلاف نمرة الخيط وطول الغرزة المستخدمة علي عناصر التقييم في (القطن/ بوليستر) تم استخدام أسلوب الردار الإحصائي للمقارنة بين أطوال الغرز المختلفة تحت نمرة الخيط في جميع عناصر التقييم ويوضح شكل (١١) ارتفاع تقييم الجوديات والكسرات الدرابيه البسيط وذلك في خيط نمرة ١/٥٠ ويمكن تفسير ذلك انه بزيادة نمرة الخيط يقل سمك القماش مما يجعله يؤدي الجزينات السابقة بنجاح




شكل (١١)

ويوضح شكل (١٢) ارتفاع في درجة تقييم الشكل العام للبنطون بينما حدث انخفاض نسبي وأثران ملحوظ في درجات التقييم لمختلف عناصر التقييم مما يؤكد ملائمة نمرة الخيط ١/٤٠ الي حد ما وذلك عند أطوال الغرز المختلفة




شكل (١٢)

أما شكل (١٣) نري اختلاف ملحوظ حيث نري ارتفاع نسب عناصر التقييم الخاصة الشكل العام وانسدال البنطون ودرجة الضبط والاتزان والخط الخارجي والخطوط الداخلية ومظهرية الدراية المركب ويمكن تفسير ذلك بأن كلما قلت نمرة الخيط زاد سمك القماش وبالتالي تري انه تحققت نتائج ايجابية في تلك الجزينات وذلك عند أطوال الغرز المختلفة ويتفق ذلك مع ماتوصلت اليه (١١)




شكل (١٣)

ثانيا اثر اختلاف نمرة الخيط وطول الغرزة علي مظهرية التصميمات المنفذة في خامة القطن ١٠٠% يوضح شكل (١٤) ارتفاع درجات التقييم الخاصة بالجوديات والكسرات والدرابية البسيط مما يعني ملائمة تلك الأقمشة لتنفيذ هذه الجزينات بينما تري عدم ملائمة تلك الأقمشة لتنفيذ الدرابية المركب وذلك بالنسبة لأطوال الغرزة المختلفة وذلك عند استخدام خيط نمرة ١/٥٠




شكل (١٤)

أما شكل (١٥) فيوضح تحسن في مظهرية التصميمات في مختلف الجزينات المقاسة ولكنها قلت بالنسبة للجوديات والكسرات والدرابية البسيط وانحصر المظهر العام في الحيد جدا مما يعني ملائمة تلك الأقمشة المنفذة لهذه الجزينات نسبيا وذلك عند استخدام خيط ١/٤٠



شكل (١٥)

إما في شكل (١٦) نري اثر زيادة قطر الخيط في زيادة سمك الأقمشة مما يؤدي إلي تحسن في مظهرية الدرايبية المركب وباقي عناصر تقييم البنطلون مما أدي إلي زيادة الشكل العام للبنطلون وذلك عند أطوال الغرز المختلفة



شكل (١٦)

معنوية تأثير كل من نمرة الخيط وطول الغرزة علي مظهرية التصميمات المنفذة

أ- في القطن ١٠٠%

يوضح جدول (١٢) معنوية تأثير كل من نمرة الخيط وطول الغرزة علي التصميمات المنفذة وذلك في خامة القطن ١٠٠% ويتضح من الجدول أن نمرة الخيط ذات تأثير معنوي وقيمة (f) المحسوبة ٣٥,٢٢٧ بينما طول الغرزة ذات تأثير غير معنوي

Anova: Two-Factor Without Replication

SUMMARY	Count	Sum	Average	Variance
طول الغرزة (٣)	3	203.33	67.778	492.59
طول الغرزة (٢,٧)	3	216.67	72.222	281.48
طول الغرزة (٢,٥)	3	226.67	75.556	237.04
50	3	176.67	58.889	48.148
40	3	193.33	64.444	48.148
30	3	276.67	92.222	3.7037

ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F
Rows	91.358	2	45.679	1.6818
Columns	1913.6	2	956.79	35.227
Error	108.64	4	27.16	
Total	2113.6	8		

ب- القطن / بوليستر

أما جدول (١٣) فيوضح معنوية تأثير كل من طول الغرزة ونمرة الخيط في التأثير علي المظهرية في خامة القطن / بوليستر ويتضح من ذلك أن نمرة الخيط ذات معنوية عالية حيث بلغت قيمة (f) المحسوبة ١٧,٦٦٦

Anova: Two-Factor Without Replication

SUMMARY	Count	Sum	Average	Variance
طول الغرز (٣)	3	215.67	71.889	28.259
طول الغرز (٢,٧)	3	213.33	71.111	23.37
طول الغرز (٢,٥)	3	212.67	70.889	15.259
50	3	205	68.333	3
40	3	207.33	69.111	2.7037
30	3	229.33	76.444	1.9259

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	1.6543	2	0.8272	0.2432	0.7949	18
Columns	120.17	2	60.086	17.666	0.0103	18
Error	13.605	4	3.4012			
Total	135.43	8				

ومما تقدم يتضح أن نمرة الخيط في كلا الخامتين ذات تأثير معنوي إما أطوال الغرز ذات تأثير غير معنوي يرجع ذلك إلي أن نمرة الخيط ذات تأثير مباشر علي سمك الأقمشة ووزن الأقمشة والانسداد وكلها خواص تؤثر علي التشكيل علي المانيكان.


#### اثر اختلاف نوع الخامة (قطن) - قطن/ بوليستر ) علي مظهرية التصميمات

يوضح جدول (١٤) اختبار t-test للمقارنة بين تأثير نوع الخامة علي عناصر المظهرية وكذلك درجة المعنوية. ويوضح الجدول ارتفاع المتوسطات لصالح القطن /بوليستر مما يعني تحسين المظهرية بإضافة البوليستر إلي القطن وذلك بالنسبة لجميع عناصر المظهرية وظهر الاختلاف بين قيمة "F" المحسوبة والجدولية معنوية عالية في الشكل العام للبنطلون وكذلك في مظهرية الدراية المركب وكذلك في الكسرات

## جدول (١٤) معنوية تأثير نوع الخامة علي المظهرية

	الشكل	اسمدال	درجة	اتزان	الخط	الخطوط	مظهرية	مظهرية	الكسرات	الحوهيات
	العام	البنطون	الضبط	البنطون	الخارجي	الداخلية	مظهرية الدرابية المركب	مظهرية الدرابية البيسط	الكسرات	الحوهيات
	قطن/ بوليستر - قطن	قطن/ بوليستر قطن	قطن/ بوليستر - قطن	قطن/ بوليستر - قطن						
Mean	71.85 - 77.03	74.44 - 77.77	75.18 - 75.55	75.18 - 77.77	71.11 - 72.96	71.48 - 74.07	60.74 - 69.1	57.40 - 62.96	58.88 - 65.5	61.48 - 64.44
Variance	264 - 298	183.33- 166.66	228 - 224	183 - 191	308 - 223	289 - 210	657 - 758	616 - 429	716 - 761	572 - 708
Pearson Correlation	0.85293	0.84223	0.96858	0.89823	0.95419	0.86753	0.90529	0.71113	0.97977	0.95236
T - state	-	-	-	-1.2572	-1	-	-	-	-	-
P(T<=T) one - Tail	1.70088	1.34164	0.028571	0.12206	0.1732	0.19195	2.47519	0.94072	3.61814	1.07872
T - critical one - Tail	0.06369	0.10827	0.39118	0.12206	0.1732	0.19245	0.0192	0.18719	0.0034	0.15608
T - critical one - Tail	1.8595	1.8595	1.8595	1.24413	1.8595	1.8595	1.8595	1.85955	1.85955	1.85955

كذلك يوضح الرسم البياني شكل (١٧) ارتفاع الجودة الكلية للتصميمات المنفذة من قطن /بوليستر علي التصميمات المنفذة من خامة القطن ١٠٠% وذلك عند أطوال الغرز المختلفة ونمرة الخيط المختلفة.



شكل (١٧)

ومما سبق نستخلص

من خلال عملية تشكيل الأنترلوك علي المانيكان بالتركيبة البنائية المستخدمة في الدراسة يتضح انه نمرة الخيط ذات تأثير قوي ومعنوي سواء علي خصائص الأقمشة المستخدمة في التشكيل وكذلك علي مظهرية التصميمات المنفذة حيث أكدت النتائج انه كلما قل نمرة الخيط زاد سمك القماش والوزن أدي ذلك إلي نجاح جزئيان التصميم المتمثلة في الدرابية المركب والانسدال والاتزان والخطوط الخارجية إما بزيادة نمرة الخيط يقل السمك والوزن فأعطي نتائج أكثر ايجابية في الجوديات والكسرات والداربية البسيط وذلك سواء في طاقة القطن ١٠٠% ادني خامة القطن /بوليستر

وقد أوضحت النتائج باستخدام المقارنة بين اثر إضافة **البوليستر علي** تحسين خواص القماش ومظهرية التصميمات فقد أوضحت النتائج انه بإضافة البوليستر ذات جودة **التصميمات المشكلة** علي المانيكان وذلك في كل جزئيان التصميم وعلي ذلك يوصي البحث :


\* بالدارسة الجيدة لخصائص الأقمشة المستخدمة في التشكيل علي المانيكان قبل اختيار التصميمات الملائمة لها لكل تحقق النتائج الموجودة منها.

\* كذلك الاستفادة من نتائج البحث في استخدام أقمشة بخصائص مشابهة في الجزئيان التي تم تحقيقها بنجاح والاستفادة بها سواء في استخدام الأسلوب الفردي أو الاستخدام في الصناعة.

المراجع :

١- أنصاف نصر- كوثر الزغبى- دراسات في النسيج- دار الفكر العربي للنشر -القاهرة- الطبعة السادسة-٢٠٠٠

- ٢- رفعت حسين احمد الساعي- "اثر تغير التركيب البنائي علي بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة تريكو للحممة"- رسالة ماجستير -كلية الفنون التطبيقية- ١٩٩٦
- ٣- الهام فتحى عبد العزيز- "مقارنة من طرق بناء وتشكيل البنطلون الحريمي باستخدام المانيكان واستخدام الطرق المسطحة لاستخدام أفضلها كبديل لطرق بناء وتصميم النماذج في الصناعة"- رسالة ماجستير- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية- ١٩٩٨
- ٤- سمية مصطفى محمد - "دراسة مقارنة لبعض الطرق المختلفة لعمل نموذج البنطلون الحريمي"- رسالة ماجستير -كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة حلوان
- ٥- بهاء الدين إسماعيل- مجدي مراد- تكنولوجيا التريكو الجزء الأول ١٩٨٥ الطبعة الأولى
- ٦- محمد سمير كمال - تكنولوجيا التريكو -المكتبة المركزية- ١٩٩٨
- ٧- عنايات المهدي- فن إبداع التريكو الألي- مكتبة ابن سينا للنشر- القاهرة- ١٩٩٩
- ٨- أمال يونس عبد الحميد "تأثير ارتفاع العروة علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة تريكو للحممة ذات التراكيب البنائية البسيطة" رسالة ماجستير غير منشورة كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان ١٩٨٥
- 9-Charles Reichman, (knitting encyclopedia published by national knitted outerwear association 51 madison- 1972.
- ١٠- احمد محمد حسين حسن "تأثير اختلاف طول الغرز علي خاصية ثبات أبعاد أقمشة التريكو للحممة القطنية المنتجة بخيوط غزل الطرق المفتوح"-بحوث الاقتصاد المنزلي- جامعة المنوفية- مجلد ٤ العدد الثالث أكتوبر ١٩٩٤.
- ١١- رفعت حسين احمد الساعي "اثر تغيير التركيب البنائي علي بعض الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة تريكو للحممة" رسالة ماجستير غير منشورة كلية الفنون التطبيقية- جامعة حلوان ١٩٩٦.
- ١٢- سعد علي سالماني "تأثير اختلاف جوج ماكينة تريكو للحممة علي خواص مقاومة الانفجار والانسدال وقوة شد الحياكة للأقمشة"- بحوث مجلة الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية المجلد التاسع -١٩٩٩.
- ١٣- أمال يونس عبد الحميد "تأثير ارتفاع العروة علي الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة تريكو للحممة ذات التراكيب البنائية البسيطة"-رسالة ماجستير غير منشورة كلية الفنون التطبيقية -جامعة حلوان ١٩٨٥.
- ١٤- مایسة احمد يحيى "مقومات تشغيل أقمشة التريكو في مصانع الملابس الجاهزة"- رسالة ماجستير غير منشورة -كلية الاقتصاد المنزلي -جامعة المنوفية ٢٠٠٠.
- 15- Steele,r.j. text. inst. vol:53 p:7. 1962.
- ١٦- إيمان عبد السلام عبد القادر "فاعلية برنامج مقترح لمادة التشكيل علي المانيكان لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الملابس والنسيج"-رسالة دكتوراه- كلية الاقتصاد المنزلي- جامعة حلوان- ٢٠٠٢
- ١٧- نجوى شكري مؤمن- التشكيل علي المانيكان تطوره- عناصره أسسه أساليبه تقاناته المعاصرة- دار الفكر العربي للنشر- القاهرة الطبعة الأولى- ٢٠٠١.
- ١٨- نجوى شكري مؤمن -واتجاهان حسن- أساسيات التريكو الأولي (الباترون- التشكيل- البولوشيرت- التغليف) مطابع أجياد- القاهرة ٢٠٠٠.
- ١٩- سحر كمال محمود فودة "تأثير اختلاف بعض عوامل التركيب البنائي لأقمشة تريكو للحممة في التشكيل علي المانيكان" رسالة ماجستير غير منشورة - كلية الاقتصاد المنزلي - جامعة المنوفية ٢٠٠٤.



## التصميمات المستخدمة في الدراسة