

تأثير الألياف الفولاذية على مقاومة القص بالخرم للبلاطات الخرسانية المستوية ذاتية الرص

جنان رشيد الفيل / أستاذ
جامعة الموصل / كلية الهندسة المدنية
اسمها مهان محمود سلطان / طالبة دراسات عليا

الخلاصة

البلاطات المستوية هي بلاطات بدون أعتاب لذلك توفر ارتفاع للطابق، إن اجهادات القص بالخرم تسبب فشلاً في المنطقة المحيطة بالأعمدة لهذه البلاطات تحت تأثير الأحمال على الأعمدة، ولتقليل حالة الفشل بالقص بالخرم يستعمل حديد تسليح القص ولكن لصعوبة وضعه عملياً وخاصة عندما يكون عمق البلاطة قليلاً لذلك تستخدم الألياف الفولاذية في الخلطة الخرسانية لزيادة مقاومة القص. يتضمن البحث دراسة اجهادات القص بالخرم للبلاطات الخرسانية ذاتية الرص لزيادة الاهتمام بهذا النوع من الخرسانة لأنها صديقة للبيئة وسهلة الصب ، وان اهم المتغيرات التي تم دراستها هي حديد التسليح حيث أخذت نسبتين مع تغيير النسبة الحجمية للألياف الفولاذية (0.0,0.4,0.8,1.2%). أهم النتائج التي تم الحصول عليها، ان مقاومة القص بالخرم تزداد بزيادة نسبة الألياف وحديد التسليح، حيث زادت مقاومة القص بالخرم $\rho = 1.8\%$ على التوالي لنسبة الألياف $\rho = 1.4\%$ مقارنة مع $\rho = 1.2\%$ للبلاطات ذات التسليح $\rho = 21.4\%$ و $\rho = 27.95\%$. إن امتصاص الطاقة للبلاطات التي تحتوي على ألياف زادت $\rho = 107\%$ لنسبة الألياف $\rho = 1.2\%$ ونسبة التسليح $\rho = 1.8\%$ مقارنة مع بلاطات بدون ألياف كما أظهرت النتائج زيادة ملحوظة في المستقطبة بزيادة نسبة الألياف، أما محيط منطقة الفشل للبلاطات التي تحوي ألياف فيكون على شكل دائري تقريباً ومنطقة الفشل متمسكة ويزداد المحيط بزيادة نسبة الألياف.

Influence of steel fibres on punching shear strength of flat slabs self compacting concrete

Janan Rasheed Al-Feel / Professor
Civil Engineering Department / University of Mosul

Asmahan Mahmood Sultan

Abstract


Flat slabs are the slab without beam so it save level of the floor. The punching shear caused failure around the column area under applied load on the column, to reduce this failure shear reinforcement were used but it is not easy practically especially for low slab thickness, it can be used steel fibres in the concrete mix to increase the punching shear strength. The aim of the research to study the punching shear of flat slab of self compacting concrete ,this type of concrete used widely because it is environmental friendly. The main parameters are the reinforcement of the slab, two percent were taken with different volume percent of steel fibre (0,0.4,0.8,1.2%).The main results obtained that the punching shear strength increased with the volume percent of fiber and steel reinforcement, it increased about 27.95% , 21.4% for slabs with reinforcement ratio $\rho = 1.4\%$, $\rho = 1.8\%$ respectively for 1.2% fibre, and the energy absorption increased about 107% for slab with 1.2% fibre and $\rho = 1.8\%$ compared with slab without fibre. The results show also increased in ductility as the fibre content increase and the failure perimeter of the slabs is approximately circular shape and the failure perimeter increase as the fibre content increased.

قبل: 13 - 10 - 2013

استلم: 28 - 6 - 2013

المقدمة :-

البلاطات الخرسانية المستوية هي بلاطات ذات عمق متجانس لانها من دون اعتاب وانها اقتصادية لقلة الايدي العاملة لأن القالب الخشبي يكون بسيط ومستوي وكذلك يوفر ارتفاع للطابق لعدم وجود اعتاب التي تؤثر على الارتفاع. تسبب اجهادات القص بالخرم فشلا في المنطقة المحيطة بالاعمدة للبلاطات الخرسانية المسلحة المستوية تحت تأثير الاحمال المسلطة على العمود مما يؤدي الى خرم البلاطة حول العمود كما موضح بالشكل رقم (1). لذلك يجب الانتباه في تصميم هذا النوع من البلاطات لمنع حدوث الفشل الذي يكون فجائي.



الشكل (1) سطح الفشل بالخرم في البلاطة المستوية

ان المنطقة الحرجة التي يحدث بها الفشل حسب المدونة البريطانية B.S. Code CP 8110 [1] والمدونة الوربية [2] هي على بعد (1.5) من عمق البلاطة ومقاسة من وجه العمود.اما المدونة الامريكية ACI Code [3] والمدونة الالمانية DIN [4] فقد حددت منطقة الفشل حول العمود على مسافة لاتقل عن نصف عمق البلاطة مقاسة من وجه العمود يستعمل حديد القص لزيادة مقاومة القص بالخرم للبلاطات المستوية والتي يكون استعمالها ووضعها عمليا بصعوبة وخاصة عندما يكون عمق البلاطة قليل، لذلك يفضل استخدام الالياف الفولاذية في الخلطة الخرسانية لزيادة مقاومة القص للبلاطة. ان المحددات والمعادلات المتوفرة في المدونات هي للبلاطات المستوية للخرسانة الاعتيادية اما في حالة استخدام الخرسانة ذاتية الرص فأن البحث عن اجهادات القص بالخرم للبلاطات المستوية فمحظوظ.

الخرسانة ذاتية الرص هي نوع من أنواع الخرسانة التي لا تحتاج الى رص عند وضعها في القالب وترص بتأثير وزنها فقط ولها القابلية على الجريان والانتشار لذلك تستعمل في الأعضاء ذات التسلیح الكثيف والضيقة.

يتضمن البحث دراسة اجهادات القص بالخرم للبلاطات الخرسانية ذاتية الرص المستوية المعززة بالالياف الفولاذية وتأثير الالياف الفولاذية على قابلية تحمل البلاطات لقوه القص بالخرم وعلى الاود في المنتصف وكذلك على نوع الفشل النهائي الذي يحصل، وتقييم استعمال الخرسانة ذاتية الرص والمعززة في البلاطات المستوية ومقارنة النتائج من الدراسة مع النتائج المتوفرة للبلاطة المستوية للخرسانة الاعتيادية الليفية من البحث السابقة.

اجريت عدة دراسات على البلاطات المستوية لمعرفة المتغيرات التي تؤثر على اجهادات القص حيث اجرى الباحثان [5] دراسة عن تأثير الالياف الفولاذية على البلاطات المستوية للخرسانة الاعتيادية واستنتج ان اضافة 1% من الالياف الفولاذية والتي اعتبرت النسبة المئالية تسبب زيادة في المستويانية 100% وقابلية امتصاص الطاقة تزيد حوالي 300%. كما اجرى الباحث Ngo [6] دراسة عن مقاومة اجهادات القص بالخرم للبلاطات الخرسانية عالية المقاومة واستنتاج ان استخدام الخرسانة عالية المقاومة تحسن من مقاومة اجهادات القص بالخرم للبلاطة تحت تأثير قوى عالية، ومن النتائج العملية التي حصل عليها ومن نتائج لاربعة بحوث سابقة استنتاج ان المعادلات المقترنة من قبل المدونة الاسترالية AS3600 [7] ممكن تطبيقها لمقاومة الخرسانة تصل الى (100) MPa.

في حين اجرى الباحث Ali [8] بحثا عمليا عن اجهادات القص بالخرم للبلاطات الخرسانية المسلحة عالية المقاومة، واجريت الدراسة على (12) بلاطة ذات اسناد بسيط من الجهات الأربع وسلطت الاحمال على عمود في وسطها . والمتغيرات الاساسية التي درست هي مقاومة الانضغاط (40.1) MPa (62, 40.1) ، نسبة التسلیح (0.7, 1, 1.3)% ، ابعد العمود (70, 100, 150)mm ، شكل العمود (مربع ، دائري ، مستطيل) واخيرا مساحة تسليح القص (44,88,132)mm² (44) لقد اظهرت النتائج ان استعمال خرسانة عالية المقاومة تحسن من مقاومة القص بالخرم للبلاطات الخرسانية، حيث ان مقاومة القص بالخرم تزداد بمقدار 25.64% عند زيادة المقاومة للخرسانة من (40.1) MPa الى (62.0) MPa و بمقدار 49.63% عند زيادة نسبة التسلیح من (0.7)% الى (1.3)% و بمقدار 11.32% عند زيادة تسليح القص من (44)mm² الى (132)mm² ، وان استعمال عمود مربع الشكل هو انساب حل لمقاومة القص بالخرم مقارنة مع عمود مستطيل او دائري بنفس مساحة المقطع. بينما اجرى الباحثان Tan and Paramasivam [9] دراسة لمعرفة سلوك اجهادات القص بالخرم على (14) بلاطة خرسانية مسلحة و معززة بالالياف الفولاذية . حيث تم تثبيت البلاطة على مساند بسيطة من الجهات الأربع وتم تسليط الاحمال مركزياً على مساحة مربعة بمركز البلاطة واستمر تسليط الاحمال الى حد الفشل واهم المتغيرات هي النسبة الحجمية للالياف الفولاذية (V_f) وسمك البلاطة (h) و مقاومة الخرسانة ('fc) ، وكانت نتائج الفحص بن اي زيادة في قيمة النسبة الحجمية للالياف الفولاذية (V_f) وسمك البلاطة (h) تؤدي الى زيادة كلاً من اجهادات القص

بالخرم ومستقطبة البلاطة والقيمة القصوى لاجهادات القص بالخرم للبلاطة تم مقارنتها مع المعادلات الموجودة في المدونة البريطانية CP 8110 وكانت النتائج جيدة .

كما اجرى الباحثان Aziz and Fadhil [10] دراسة عن تحويل مقاومة القص بالخرم ومقاومة الانثناء للبلاطات المستوية ذاتية الرص ذات الاشكال غير المستطيلة حيث تم اجراء الدراسة العملية على البلاطات الخرسانية ذاتية الرص ذات الشكل شبه المنحرف والشكل المثلثي وتم تقسيم البلاطات الى اربعة مجاميع (اعتمادا على الشكل) تضم كل مجموعة ثلاثة بلاطات متشابهة في الشكل ومختلفة في التسلیح ومقاومة الانضغاط للخرسانة وتم فحص هذه المجاميع من خلال تسلیط حمل مركز في مركز كل بلاطة المسندة اسنادا بسيطا من جميع الاتجاهات ، واظهرت النتائج ان استخدام الخرسانة ذاتية الرص قد حسن من مقاومة الانثناء وازدادت مقاومة المقطع من حوالي (7%) الى (20%) بالنسبة للبلاطات المصممة للفشل بالقص ومن حوالي (16%) الى (58%) بالنسبة للبلاطات المصممة للفشل بالانثناء وذلك عند تغير شكل البلاطة من الشكل المثلثي الى الشكل شبه المنحرف. كما اظهرت النتائج ان حمل التشقق يعتمد بصورة رئيسية على مقاومة الخرسانة المستخدمة بينما الحمل الاقصى يعتمد على شكل البلاطة و مقاومة الخرسانة المستخدمة في حين قام الباحث Minh واخرون [11] بدراسة تأثير الألياف الفولاذية على مقاومة القص بالخرم للبلاطات المستوية للخرسانة الاعتيادية وذلك بصب (12) بلاطة صغيرة ، تسعه منها استخدم الألياف الفولاذية وثلاثة من دون الياف . وقد استنتج الباحثون ان وجود الألياف في الخرسانة تعمل على زيادة اجهادات القص بالخرم وكذلك يقلل من التشققات بالإضافة الى زيادة قوة الرابط بين البلاطة والعمود مقارنة بالبلاطات التي لا تحتوي على الياف . ان البلاطات التي لا تحتوي على الألياف يكون الفشل بها فجائى اما البلاطات التي تحتوي الياف فولاذية يكون الفشل بها مستمطلا . وتم قياس عرض التشقق وكانت (70.8%) للبلاطات التي تحتوي على الألياف مقارنة مع البلاطات التي لا تحتوي على الألياف .

واجرى الباحث Ragab واخرون [12] دراسة لتحسين مقاومة اجهادات القص بالخرم في موقع ارتباط البلاطة مع العمود باستخدام الخرسانة ذاتية الرص عالية المقاومة مع الألياف الفولاذية، في هذه الدراسة تم استخدام الألياف الفولاذية من نوع معقوفة النهاية وبنسبة مختلفة لأنواع من الخرسانة مثل الخرسانة الاعتيادية، الخرسانة ذاتية الرص والخرسانة ذاتية الرص عالية المقاومة . وتم التحرى عن تأثيرات الألياف و سلوك و مقاومة البلاطات الخرسانية ذاتية الرص المعززة بالألياف ضد التشققات لاجهادات القص بالخرم واظهرت النتائج زيادة ملحوظة في مقاومة اجهادات القص بالخرم وتحسن كبير في عدم ظهور التشققات وسلامة جيدة في موقع ارتباط العمود بالبلاطة للبلاطات الخرسانية ذاتية الرص مع الألياف . اما البلاطات بدون الألياف الفولاذية كان الفشل فيها فجائى وقصفي بينما البلاطات ذات التسلیح بالألياف كان الفشل بها مستمطلا .

ان استخدام الخرسانة ذاتية الرص بدا يزداد في العالم لانها سهلة الصب وصديقة للبيئة لذلك هي اخذت اهتمام كثير من الباحثين بدراسة انواع مختلفة من المواد لانتاج هذا النوع من الخرسانة كرماد الفحم وغبار السليكا ومسحوق الحجر الجيري والمواد المدورة [13,14,15] وكذلك دراسة تأثير اضافة الألياف على خواصها [16,17] .

البرنامج العلمي :-

تم تسلیط البلاطات المستوية بالاعتماد على المعادلات في المدونة الامريكية (ACI) [3] وتم صب ثمانية بلاطات بأبعاد (900*900)mm وسمك (70)mm والعمق الفعال هو (47)mm . وابعد العمود في الوسط (100*100)mm ومن اهم المتغيرات التي اخذت بنظر الاعتبار هي تسلیح البلاطات حيث تم استخدام نسبتين من التسلیح كما تم استخدام عدة نسب حجمية من الألياف الفولاذية كما استخدم خلطة رئيسية للخرسانة ذاتية الرص لجميع النماذج مع تغيير نسبة الملنن عند الحاجة عند إضافة الألياف، وتم صب اسطوانات لمقاومة الانضغاط ولمقاومة الانشطار. جدول رقم (1) الذي يوضح اهم المتغيرات للبلاطات وكذلك ترميز البلاطات .

جدول (1) ترميز البلاطات والمتغيرات

Specimen No.	ρ %	V_f %	h (mm)	d (mm)
S1	1.4	0	70	47
S2	1.4	0.4	70	47
S3	1.4	0.8	70	47
S4	1.4	1.2	70	47
S5	1.8	0	70	47
S6	1.8	0.4	70	47
S7	1.8	0.8	70	47
S8	1.8	1.2	70	47

المواد المستخدمة :-

السمنت : تم استخدام السمنت التركى البورتلندي الاعتيادي (اورغنى) . كما تم استخدام الرمل النهري وقد تم تحليله منخلياً ومطابق للمواصفات البريطانية 1992 B.S.882 [18] ومعامل النعومة للرمل (3.1)، وتم استخدام الحصى النهري المدور وغير المكسر ذو مقاس اقصى (10mm) ، وتم استخدام السليكا الناعمة جداً بنسبة 10% من وزن السمنت والمساحة السطحية للسليكا ($20000m^2/kg$) والجدول رقم (3) يوضح التحليل الكيميائي للسليكا، و تم استخدام الملن من نوع (Structure 504E) والجدول رقم (4) يوضح الخصائص الفيزيائية والكيميائية للملن المستخدم . وتم استخدام الألياف الفولاذية نوع (Harex) وبطول (32mm) وقطر مكافئ (0.87mm) ونسبة باعية ($I/d = 36.8$).

الجدول (3) الخصائص الكيميائية لغبار السليكا

Oxides	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	L.O.I
Content (%)	95.95	0.02	1.10	1.21	0.10	0.22	2.50
ASTM C1240-03	≥ 85					≤ 4	≤ 6

الجدول (4) الخصائص الفيزيائية والكيميائية للملن المستخدم

plastizier	Structure 504E
Color	Light Brown
Physical state	Liquid
S.G. @ 25 C	1.05
PH Value	6.5
Dose	0.2 to 3.0 liters/100 kg of cementitious material.
Chloride content	Nil
Alkali content	less than 1.5 gm Na ₂ O equivalent per liter of admixture

الخلطة الخرسانية :-


تم استخدام الخلطة الخرسانية ذات النسب الوزنية (سمنت : رمل: حصى: سليكا /نسبة ماء الى السمنت / ملن) (نسبة الملن من وزن السمنت) كما موضح في الجدول رقم (5) وتغيير نسبة الملن عند الحاجة عند زيادة نسبة الألياف الفولاذية ، وللتتأكد ان الخرسانة ذاتية الرص تم قياس الخصائص الطيرية للخرسانة ذاتية الرص باستخدام فحص المنضدة وفحص الحلقة علما ان الملن نسبة من السمنت كما موضح في الجدول رقم (5).

الجدول (5) نسب الخلطات المستخدمة و النسب الحجمية للألياف


Mix No.	Mix proportion cement:sand:gravel:silica\w\c	Percentage of superplastizier	Volume percent of fibre
M1	1.0:1.9:2.4:0.1/0.40	1.85	0
M2	1.0:1.9:2.4:0.1/0.40	2.25	0.4
M3	1.0:1.9:2.4:0.1/0.40	2.25	0.8
M4	1.0:1.9:2.4:0.1/0.40	2.25	1.2

صب النماذج :-

تم تسلیح البلاطات بحديد تسلیح قطر (8mm) وبنسبتين مختلفتين للتسلیح هما (1.4,1.8%) وبالاتجاهين (العمودي والافقى) وتم وضع حديد التسلیح في منطقة الشد فقط ، كما تم تسلیح العمود بحديد تسلیح قطر (12mm) و حلقات بقطر (8)mm وبمسافة (100)mm كما موضح في الشكل رقم (2). وتم فحص حديد التسلیح المستعمل للحصول على مقاومة الخضوع والمقاومة القصوى و الجدول رقم (6) يوضح نتائج الفحص .



الشكل (3) تفاصيل البلاطة والمساند وطريقة قياس الأول



الشكل (2) تسليح البلاطة داخل قالب الحديد

تم خلط المواد المستخدمة وهي جافة في خبطة أفقية ثم تم إضافة الماء تدريجياً والملن مع الاستمرار في دوران الخبطة وفي حالة النماذج التي تحتوي على الألياف الفولاذية تم إضافة الألياف تدريجياً بعد الانتهاء من عملية الخلط النهاية والخلط مستمر لكي يكون هناك تجانس في انتشار الألياف في الخلطة ثم بعد ذلك تم صب الخلطة في قالب الحديد الموضح في الشكل رقم (2) الذي تم تهيئته وبعد الانتهاء من الصب يترك التموج لمدة (24) ساعة وبعدها تم فتح قالب وإخراج التموج وتغطيته بالجفاف الرطب وتركه في المختبر لمدة (28) يوماً مع الاستمرار في الترطيب.

الجدول (6) مواصفات حديد التسليح المستخدم

Diameter of bars	Yield strength (MPa)	Tensile strength (MPa)	Elongation
8mm	614	710	10.5%
12mm	591	691	11.05%

طريقة الفحص :-

تم وضع البلاطة على مساند من الجهات الأربع كما موضح في الشكل رقم (3) وتم قياس الأول بالمنتصف وتم تسليط الاحمال تدريجياً على العمود في الوسط بواسطة جهاز هيدروليكي لحد الفشل وقد تم تسجيل الاحمال بعد ظهور الشق الاولى وتأشير ظهور الشقوق عند زيادة الاحمال، والشكل (4) يوضح البلاطة في جهاز الفحص .


النتائج ومناقشتها :-




الشكل (4) البلاطة في جهاز الفحص

تم قياس خصائص الخرسانة الطيرية للخلطات الاربعة والجدول (7) يوضح نتائج الفحص فقد تم فحص قابلية الانشمار


باستخدام المنضدة وقابلية الاجتياز باستخدام الحلقة وجميع الفحوصات كانت مطابقة للمواصفات. الجدول رقم (8) يظهر نتائج الفحوصات لمقاومة الانضغاط للاسطوانات ، مقاومة الشد الانشطاري ومقاومة القص بالخرم للبلاطات . ويلاحظ ان مقاومة الانضغاط لا تعطي زيادة بزيادة نسبة الألياف بينما مقاومة الشد الانشطاري تعطي زيادة ملحوظة بزيادة نسبة الألياف حيث بلغت اعلى زيادة 56% مما يدل على ان الألياف تحسن مقاومة الشد للخرسانة لأن الألياف تعمل على منع امتداد الشقوق. أما بالنسبة لمقاومة القص بالخرم للبلاطات حيث زادت مقاومة القص 27.95% و 21.4% للبلاطات التي تحوي نسبة تسليح 1.8% ، 1.4% على التوالي لنسبة الألياف 1.2% مقارنة مع البلاطات بدون الياف. الشكل (5) و الشكل (6) يوضحان العلاقة بين مقاومة القص بالخرم والاولد في المنتصف للبلاطات التي تحتوي نسبة



الشكل (5) العلاقة بين الحمل المسلط والأود للبلاطات بنساب ألياف
الرص على قيمة من مقاومة القص بالخرسانة ذاتية الرص في البلاطات المستوية كما تستخدم في كثير من الأعضاء الإنسانية لسهولة الصب وتقليل الضوضاء من استخدام الهزازات



الشكل (7) مقارنة مقاومة القص العملية مع مقاومة القص



الشكل (6) العلاقة بين الحمل المسلط والأود

جدول (7) نتائج فحص الخرسانة ذاتية الرص الطيرية

Mix No.	Flow table test				J-Ring blocking step	
	T ₅₀₀ (sec)	Limits [19] T ₅₀₀	D _{max} (mm)	Limits [19] D _{max}	(B _j) (mm)	Limits [19] B _j
M1	2.3		710		3.5	
M2	2.3	(2-5 sec)	700	(650-800 mm)	4.0	
M3	2.5		700		8.5	
M4	3.2		660		8.2	< 20 mm

جدول (8) خواص الخرسانة المتصلبة ومقاومة القص بالخرم للبلاطات المفحوصة

Specimen No.	ρ %	V _f %	Strength at 28 days (MPa)		Ultimate Punching load (kN)
			f_c'	f_{sp}	
S1	1.4	0	49.6	4.1	136.8
S2	1.4	0.4	50.8	4.6	153.5
S3	1.4	0.8	58.5	5.7	156.2
S4	1.4	1.2	55.2	6.4	174.9
S5	1.8	0	50.6	4.4	146.4
S6	1.8	0.4	57.3	4.7	156.4
S7	1.8	0.8	59.8	6.2	165.0
S8	1.8	1.2	59	6.8	177.8

ولحساب قابلية البلاطات لامتصاص الطاقة فقد تم حساب المساحة تحت منحنى الاود و مقاومة القص لجميع البلاطات عند الحمل 50% من أقصى حمل لكل بلاطة، كما تم حساب المستমطلية بحسب النسبة بين الاود عند الحمل 50% من أقصى حمل لكل بلاطة (Δ_2) والأود عند الحمل لظهور أول شق (Δ_1)، والجدول (9) يوضح قيم مقدار امتصاص الطاقة والمستمطلية للبلاطات. ويظهر النتائج زيادة مقدار امتصاص الطاقة عند زيادة محتوى الألياف وقد بلغت أعلى نسبة للزيادة (107)% للبلاطة S8، كما تظهر النتائج زيادة في المستمطلية بزيادة نسبة الألياف الفولاذية حيث بلغت أعلى نسبة للزيادة في المستمطلية (79)% للبلاطة S4.


جدول (9) امتصاص الطاقة والمستمطلية للبلاطات المفحوصة

Slab Number	Punching Load ((kN))	Deflection (mm)		Ductility (Δ_2 / Δ_1)	Increase in ductility %	Energy absorption capacity (kN. mm)	Increase in Energy absorption capacity%
		At first crack Δ_1	At 50% maximum load Δ_2				
S1	136.8	0.3	19.50	65.00	0	1402.2	0
S2	153.5	0.3	21.00	70.00	8	1906.4	36
S3	156.3	0.3	23.00	76.67	18	2374.5	69
S4	174.9	0.2	23.30	116.5	79	2619.2	87
S5	146.4	0.3	15.50	51.67	0	1365.8	0
S6	156.4	0.3	16.25	54.16	5	1439.0	5
S7	165.0	0.3	18.40	61.33	19	1486.0	9
S8	177.8	0.3	24.00	80.00	55	2833.4	107

شكل الفشل :-

الشكلان (8,9) يظهرا شكل فشل البلاطات للسطح الذي يتعرض إلى قوة شد (من الأسفل) التي تحتوي نسبة تسليح 1.4,1.8% على التوالي ويلاحظ من الأشكال للفشل أن جميع البلاطات كان الفشل بالقص بالخرم كما لوحظ عدم ظهور الشقوق في الوجه الذي يتعرض للانضغاط ماعدا في منطقة حول العمود، في حالة النماذج بدون ألياف كان الفشل فجائي ومحيط الفشل قليل وتقربياً مستطيل الشكل.

أما للبلاطات التي تحوي أليافاً فأن الفشل كان تدريجياً وإن محيط منطقة الفشل الذي يكون تقربياً دائرياً يكبر بزيادة نسبة الألياف وتبقى منطقة الفشل متمسكة ولا تتفصل عن البلاطة لأن الألياف تعمل على ربط الأجزاء مع بعضها في حالة الفشل وهذا يدل أن البلاطات ذات الألياف أكثر صلادة من البلاطات بدون ألياف.



الشكل (8) أشكال الفشل للبلاطات
بنسب ألياف مختلفة ($\rho = 1.4\%$)

الشكل (9) أشكال الفشل للبلاطات
بنسب ألياف مختلفة ($\rho = 1.8\%$)

الاستنتاجات

- زادت مقاومة القص بالخرم للبلاطات بنسبة 27.95% و 21.4% لـ 27.95% للبلاطات التي تحتوي نسبة تسليح 1.4% ، 1.8% على التوالي لنسبة الألياف 1.2% مقارنة مع البلاطات بدون ألياف
- إن وجود الألياف يؤدي إلى انخفاض قيمة الأود عند نفس الأحمال للبلاطات،
- ان تأثير زيادة نسبة حديد التسليح على مقاومة القص قليل مقارنة مع الزيادة لمقاومة القص بالخرم عند زيادة نسبة الألياف.
- نظهر النتائج زيادة في مقدار امتصاص للطاقة (تمثل المساحة تحت منحنى الأود – وقوة القص) عند زيادة محتوى الألياف وقد بلغت أعلى نسبة للزيادة 107% للبلاطة ذات التسليح 1.8% ونسبة ألياف 1.2% ، كما تظهر النتائج زيادة في المستقطبة بزيادة نسبة الألياف الفولاذية حيث بلغت أعلى نسبة الزيادة في المستقطبة في التسليح 79% للبلاطة ذات التسليح 1.4% ونسبة ألياف 1.2%.
- كان الفشل تدريجياً في البلاطات التي تحتوي أليافاً وإن محيط منطقة الفشل الذي يكون تقربياً دائرياً يكبر بزيادة نسبة الألياف وتبقى منطقة الفشل متمسكة ولا تتفصل عن البلاطة وهذا يدل أن البلاطات ذات الألياف أكثر صلادة .

المصادر

1. British Standards Institution, "CP 8110: Structural Use of Concrete", British Standards, 1985.
2. EN 1992-1-1:2004 Euro code 2 Design of Concrete Structures, Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings,2004.
3. ACI Committee (318-11), "Building Code Requirements for Structural Concrete ", American Concrete Institute, Farmington Hills.MI.,2011.
4. DIN 1045-1, " Reinforced Concrete and Prestressed Concrete Structures ", Deutsches Institute fur Normung, Berlin, August,2008.
5. Swamy,R.N. and Ali,S.A.R ."Punching Shear Behaviour of one Reinforce Slab-Column connections made of Steel Fibre Concrete",J.ACI Journal,V79,N5,sep-oct 1982, pp. 394- 406.
6. Ngo, D. T. "Punching Shear Resistance of High-Strength Concrete Slabs", Journal of Structural Engineering.1.9.2001.
7. Australian Standard AS 3600,Published by the Standards Association of Australia Standard House, 1988,80 Arthur ST, North Sydney, N.S.W.
8. Ali, B. A., " Punching Shear Strength of High Strength Reinforced Concrete Slabs" MSc. Thesis, University of Salahadin-Hawlar,2005
9. Tan, K. H., and Paramasivam. P., "Punching Shear Strength of Steel Reinforced Concrete Slabs", Journal of Materials in Civil Engineering", Vol.6,Issue 2, 24 March 2006.
10. Aziz, A. H. and Fadhil, L. H., "Punching Shear and Flexural Strength of Self- Compacting Concrete non-Rectangular Shaped Flate Slabs", Diyala Journal of Engineering Science Vol.1,No.01,June 2011,pp95-107.
11. Minh, L. N., Rovnak, M., Tran-quoc,T., "Punching Shear Capacity of Interior SFRC Column Connection using High Strength Self-Compacting Concrete with Steel Fibre", 8th International Conference; Concrete in Low Carbon Era, 9-11 July 2012,Dundee, UK.
13. AL-Feel, J. R. and AL-Harbi, M., "Fresh and Hardened Properties of Self- Compacting Concrete", World Engineering Congress, Kuching, Sarawak, Malaysia, 2-5 August 2010.
14. Bouzoubaa, N., and Lachemi, M., "Self- Compacting Concrete Incorporating High Volumes of Class F Fly Ash: Preliminary Results", Cement and Concrete Research, Vol. 31, No. 3, March 2001. pp. 413-420
15. Felekoglu, B., Turkel, S., and Baradan, B., Effect of water/cement ratio on the fresh and hardened properties of self-compacting concrete, Building and Environment, Vol. 42, Jan. 2007, pp. 1795-1802.
16. Al-Ta'an, S. A. and Al-Neemie, Z. S., "Fresh and Hardened Properties of Steel Fibres Reinforced Self- Compacted Concrete", International Jour. of Applied Engineering Research, Vol. 6, No. 13, 2011, pp. 1565-1578.
17. Miao, B., Chern, J. C., and Yang, C. A., "Influences of Fibre Content on Properties of Self-Compacting Steel Fiber Reinforced Concrete", Jour. of the Chinese Institute of Engineers, Vol. 6, No. 4, 2003, pp. 523-530.
18. British Standard institution 882(1992), Aggregates from Natural Source of Concrete.
19. ASTM C1611 "Standard Test Method for Self-Compacting Concrete", Philadelphia, Pennsylvania.
20. Harajila, M. H. ,Maalouf, D. and Khatib. H., "Effect of fibres on the punching Shear Strength of Slab-Column Connections", Cement Concrete Composite, 17(2),1995, pp. 161-170.
21. Narayanan, R. Darwish, I. Y. S., "Punching Shear Test on Steel-Fibre-Reinforced micro-Concrete Slabs", Mag. Of Concrete Res,39,138,1987,pp42-50.

The work was carried out at the college of Engineering, University of Mosul