

العنوان:	تقييم خواص الراحة للأقمشة الوبرية
المصدر:	مجلة التصميم الدولية
الناشر:	الجمعية العلمية للمصممين
المؤلف الرئيسي:	الأنديجاني، نادية عبدالغفور
المجلد/العدد:	مج10, ع3
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2020
الشهر:	يوليو
الصفحات:	521 - 530
رقم MD:	1165430
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	تصميم الأزياء، الأقمشة الوبرية، صناعة المنسوجات
رابط:	<a href="http://search.mandumah.com/Record/1165430">http://search.mandumah.com/Record/1165430</a>

## تقييم خواص الراحة للأقمشة الوبرية Evaluation of the Comfort Properties of Pile Fabrics

د. نادية عبد الغفور الأنديجاني

أستاذ مساعد- قسم تصميم الأزياء - كلية التصاميم - جامعة أم القرى، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية، naalndijany@uqu.edu.sa

### كلمات دالة Keywords:

الأقمشة الوبرية  
Pile fabrics  
خواص الراحة  
Comfort properties  
القطن  
Cotton  
البامبو  
Bamboo

### ملخص البحث Abstract:

تعد صناعة الأقمشة الوبرية واحدة من أهم الصناعات في مجال صناعة المنسوجات وأكثرها رواجاً في الأسواق العالمية. نظراً لما تتسم به من قدره عالية على إكساب الدفء والمقاومة للتجعد والانسدالية العالية. بالإضافة إلى قدرة الأقمشة على امتصاص السوائل. يكمن هدف البحث في تقدير وتقييم خواص الراحة للأقمشة القطنية وأقمشة البامبو وإيجاد العلاقة بين عوامل ومتغيرات الوبرة وهذه الخواص. تم استخدام نوعين من الألياف (القطن والبامبو) ثم تم إنتاج أقمشة ووبرية من النوعين بمتغيرات إنتاج الوبرة 3 مستويات لطول الغرزة و 3 مستويات لكثافة الغرز. ومن ثم إجراء اختبارات خواص الراحة عليهم (كمية امتصاص الماء- الانتشار الأفقي للماء - الخاصية الشعرية - معدل التجفيف - نفاذية الهواء - الكهرباء الاستاتيكية - النعومة و العزل الحراري). ثم تم تحليل النتائج إحصائياً وعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها. وقد أكدت النتائج أن المعامل المستقل (ارتفاع الوبرة) له التأثير الأكبر على معظم خواص الراحة يليه المعامل المستقل (كثافة الوبرة) ماعدا خاصية نفاذية الهواء فقد أظهرت نتائج معاملات الانحدار أن العامل المستقل كثافة الوبرة تأثيره أعلى من عامل ارتفاع الوبرة. وقد تم تمثيل النتائج بيانياً، وأظهرت النتائج تفوق خامه البامبو على خامه القطن في معظم خواص الراحة ماعدا الكهرباء الاستاتيكية والنعومة. كما وجد أن متغيرات الوبرة تتناسب طردياً مع كل من كمية امتصاص الماء و مقدار العزل الحراري. وعدم وجود تأثير على خاصية الكهرباء الاستاتيكية وتتناسب وعكسياً مع باقي خواص الراحة.

Paper received 27<sup>th</sup> May 2020 Accepted 30<sup>th</sup> June 2020, Published 1<sup>st</sup> of July 2020


إضافه خيوط زائده عن السداء واللحمة تظهر بارتفاع معين على سطحي النسيج حسب الغرض من الاستعمال، ويعرف هذا البروز باسم الوبرة (pile). شكل (1) يوضح شكل الوبرة المقطوعة والغير مقطوعة<sup>(1)</sup>.

الغرض من الأقمشة الوبرية: الغرض من الأقمشة الوبرية هو الحصول على أكبر سطح ممكن من الخيوط والقماش كي يساعد على عملية التجفيف التي تعتبر الغرض الأساسي للأقمشة الوبرية<sup>(1)</sup>.

### مقدمة Introduction:

الأقمشة الوبرية: هي أقمشة منسوجة ذات سطح ووبري وقد ظهرت وسائل وطرق متنوعة للحصول على الوبرة أثناء إنتاج القماش.

وتعد نوع من المنسوجات ثلاثية الابعاد المتشابهة التي يوجد بها ثلاث مجموعات من الخيوط لتكوين الوبرة، وفي كل الأقمشة الوبرية يوجد مجموعتان من الخيوط ضرورية لتركيب الأرضية، والمجموعة الثالثة لتكوين الوبرة ، حيث تختلف الأقمشة الوبرية بوجه عام عن الأقمشة العادية بهذا البروز الوبري ، وذلك نتيجة



شكل (1): يوضح شكل الوبرة المقطوعة أو الغير مقطوعة (1)

### 3- الأقمشة الوبرية المفتوحة من جهة واحدة فقط

والتي يطلق عليها أحياناً اسم الأقمشة المخملية، ويتطلب إنتاجها استخدام آلات نسيج خاصة تتميز بإمكانية تنفيذ قماشين متقابلين يربط بينهما خيوط الوبره، و من أجل فصل الطبقتين عن بعضهما يتم استخدام سكين حادة بحيث تسنقل كل طبقة عن الأخرى و يتم إنتاج قماشين وبريين في كل منهما و بره مفتوحة من جهة واحدة فقط<sup>(1)</sup>.

### تصنيف الأقمشة الوبرية:

تنقسم الأقمشة الوبرية إلى:  
أقمشة ووبرية من اللحمة

#### WEFT PILE FABRIC

أقمشة ووبرية من السداء

#### WARP PILE FABRIC

الأقمشة الوبرية من اللحمة وتسمى ( القטיפه)

#### Velveteen<sup>(2)</sup>

تتكون من خيوط السداء واللحمة لتكوين الأرضية وخيوط اللحمة لتكوين الوبرة وتنقسم إلى:-

Plain

velveteen

### أنواع الأقمشة الوبرية من حيث غرض الاستخدام:


#### 1- الأقمشة الوبرية المستخدمة لأغراض التدفئة (الكتور)

مثل البطاطين وغيرها من الأقمشة التي تستخدم لأغراض التدفئة في أوقات البرد ويتم إنتاجها على ماكينات النسيج باستخدام خيوط لحمة سميكة قليلة البرمات، يمرر القماش بعدها على ماكينات مزودة بدرفيل كبير يدور باتجاه حركة مرور القماش للعمل على سحب القماش ، بينما تدور درافيل أخرى صغيرة مغطاة بإبر رفيعة و مثبتة على محاور بالمحيط الخارجي للدرفيل باتجاه معاكس لحركة القماش ، تتشابك هذه الإبر مع الخيط العرضي مؤدية إلى ندف خيط اللحمة السميك قليل البرمات لإظهار السطح الوبري المطلوب.

#### 2- الأقمشة الوبرية المستخدمة لأغراض التجفيف

مثل الاحرام و البشاكير والقوط و تتميز بظهور الوبره المقفولة السادة أو المفتوحة من جهة واحدة أو من جهتي القماش، و تستخدم مجموعة أخرى من الخيوط الطولية لإظهار الوبره، حيث يتم في هذا النوع تشكيل و بره مقفولة وباستخدام ماكينات حلقة الوبره نحصل على و بره مفتوحة<sup>(2)</sup>.

Weft Plushes  
أقمشة القطيفة المتموجة الزخرفية (3) (شكل رقم 2)  
Figured Velveteen



شكل (2): يوضح أقمشة الوبرة من اللحمة (القطيفة)


- أقمشة الوبرة باستخدام السلال وهي نوعين:-  
Wire Pile
- الوبرة باستخدام السلال بطريقة الضم المتبادل
- الوبرة باستخدام السلال ذات التركيب المتماسك (4)

أقمشة القطيفة المضلعة  
Corded Velveteen  
أقمشة الوبرة المرتفعة

الأقمشة الوبرية من السداء وتسمى (المخملية)  
Velvet

- تتكون من خيوط السداء واللحمة لتكوين الأرضية وخيوط السداء لتكوين الوبرة، وتنقسم إلى:  
• الأقمشة الوبرية المستخدمة للتجفيف (القوط التركية)

Turkish Terry



(ب): طريقة عمل السلال (4)

(أ): القوط التركي

شكل (3): يوضح بعض أنواع أقمشة الوبرة من السداء (المخملية) (5)

فهو سهل في صباغته وتجهيزه، ونسبة الرطوبة القياسية للقطن 8.5% (7)

7. القطن أقل الألياف توليداً للشحنات الكهربائية مما يقلل من قابليته للاتساع، وبالتالي سهولة العناية (8).

ومن عيوب المنسوجات القطنية:

1. عدم مقاومتها للبكتيريا والعفن، وتعرضها للتلف عند التخزين. ويمكن التغلب على ذلك باستخدام المواد الكيميائية التي تضاف إلى الخامات (9).
2. الحاجة إلى الكي بصفة مستمرة بعد عمليات الغسيل.
3. القطن يشتعل بسهولة لكنه يتحمل الحرارة العالية.
4. بطء جفاف المنسوجات القطنية، خاصة عندما تكون سميكة، واستهلاك أعلى للكهرباء عند استخدام المجففات الكهربائية (10).

ثانياً: ألياف البامبو Bamboo fibers

البامبو (الخيزران) هو نبات عشبي من أنواع الأعشاب العملاقة دائمة الخضرة ولا يعد من الأخشاب، ويتكون من جذوع خشبية مجوفة ومقسمة إلى عقد أو مفاصل، ويمكن لبعض فصائل البامبو أو الخيزران أن تنمو أكثر من متر واحد في اليوم ويعتمد معدل النمو على التربة والظروف المناخية والنوع. وهي ذات أهمية ثقافية واقتصادية في شرق وجنوب دول آسيا حيث يتم استخدامها على نطاق واسع في الحدائق، ومواد البناء، وقد استخدم الصينيون سيقان نبات البامبو المجوفة في صناعة الورق منذ ألفي عام، وكذلك بعض قطع الأثاث المنزلي، كما يستخدم كمصدر للغذاء في الصين (11).

البامبو صديق للبيئة:

البامبو ليس فقط النبات الأسرع نمواً في العالم، ولكنه أيضاً صديق للبيئة، مثل كل النباتات حيث ينتج كميات كبيرة من الأكسجين كما يستهلك كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ومن أفضل منظفات البيئة، أي أن له دوراً كبيراً في تنقية المناخ.

الخامات المستخدمة في الأقمشة الوبرية:

أولاً: ألياف القطن Cotton fibers

يعتبر القطن من الألياف السليلوزية الطبيعية البذرية. فشعيرة القطن عبارة عن إحدى خلايا الغلاف الخارجي لبذرة القطن التي يوجد منها عدد كبير قد يصل إلى 30 ألف خلية، وفي أثناء فترة النضج التي تبدأ مع تفتح الزهرة تنمو الخلية إلى الخارج، وتتحول إلى شعيرات، وتستمر شعيرة القطن في النمو الطولي حيث تكون الشعيرة عبارة عن جدار أولى رقيق من السليلوز وبدخله السيتوبلازم والنواة وعندما تقف الشعيرة عن النمو الطولي بعد حوالي من 15-20 يوماً يبدأ ترسيب السليلوز على هيئة طبقات متتالية مكونة للجدار الثانوي للشعيرة، وتبدأ الشعيرات في الجفاف، وتلتوى على نفسها عدة مرات (6).

وتتميز ألياف القطن بالآتي:

1. قوة شد عالية بالمقارنة بالألياف السليلوزية الأخرى، وتزداد قوة الشد في الحالة الرطبة بما يزيد عن 25 - 30% عنها في الحالة الجافة (7).
2. تبلغ استطالة شعيرات القطن عند القطع من 5% : 10% ويرجع الارتفاع في الاستطالة نسبياً إلى وجود الالتواءات وترسب السليلوزية من 20% : 30% (8).
3. ينفرد القطن بصفة الالتواء التي تميزه عن غيره من الألياف التي تجعل السطح الخارجي يبدو منبعجاً وتؤثر على كفاءة عملية الغزل حيث إنها تشارك في توليد قوى احتكاك بين الشعيرات بعضها ببعض وعدم انزلاقها أثناء تكوين الخيط (9).
4. شعيرات القطن في الحالة العادية قليلة اللمعان إلا أنه يمكن زيادة لمعان الشعيرات بإجراء عملية المرسرة (6).
5. يتحمل القطن عمليات الغسيل والعناية المتكررة بدرجة عالية، ولكن يعيبه سهولة التجعد (9).
6. القطن ماص جيد للماء ويمتص الرطوبة سريعاً؛ وعلى ذلك

### طرق استخراج ألياف البامبو

يوجد طريقتان أساسيتان لاستخراج ألياف البامبو، وهما:

أولاً: الطريقة الميكانيكية

ثانياً: الطريقة الكيميائية


### ومن مميزات ألياف البامبو:

تتمتع المنسوجات المصنوعة من البامبو بالخواص التالية:

- نسيج قوى
- يتقبل جميع أنواع الصبغات والألوان
- مضاد للفطريات والحساسية
- يجف بسرعة (13).

و يلعب البامبو دوراً حاسماً في توازن الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون على سطح الكرة الأرضية؛ لأن أشجار البامبو تطلق 35% من الأكسجين، وتمتص خمسة أضعاف حجم الغازات المسببة للاحتباس الحراري (11).  
وعلاوة على ذلك، فإن زراعة الخيزران لا تتطلب أي مبيدات أو أسمدة، مما يجعل نبات الخيزران صديقة للبيئة بشكل مثير للدهشة.

وشجرة البامبو واحدة من أكثر الموارد المستدامة في الأرض، حيث يتم قطع سيقان البامبو أثناء الحصاد وليس سحبها من الجذور، مما يجعل هذا النبات أداة لحفظ للتربة، إلى جانب السماح لإعادة النمو مرة أخرى كي تحصد حواراً وتكراراً (12).



شكل (4): طرق استخراج ألياف البامبو والخواص التشريحية

### منهج البحث Methodology:

اتبع في هذه الدراسة المنهج التجريبي والمنهج الوصفي التحليلي.

### 2- التجارب العملية:

**الخامات المستخدمة:** تم استخدام خيوط من خامة القطن و خيوط من خامة البامبو المستوردة من دولة الصين لإنتاج الأقمشة الوبرية.

**تصميم التجارب:** تم إنتاج أقمشة وبرية من خامتي القطن والبامبو بالمتغيرات التالية:

- عدد الوبر/ وحدة القياس<sup>2</sup> (كثافة الوبرة) (Pile Density): تم إنتاج الأقمشة ب 3 مستويات من كثافة الوبرة ( 60 وبرة/سم<sup>2</sup> - 72 وبرة/سم<sup>2</sup> - 84 وبرة/سم<sup>2</sup>).

- ارتفاع العروة (الوبرة): (Pile height): تم إنتاج الأقمشة ب 3 مستويات مختلفة من ارتفاع الوبرة (4 ملم - 6 ملم - 8 ملم).

تم نسج عينات الأقمشة الوبرية في مصنع المدينة المنورة للسجاد والإحرامات من خامتي القطن والبامبو، وكل نوع من الأقمشة مكون من خامة وحيدة فقط لجميع خيوط الأرضية، و خيوط الوبرة، و خيوط اللحمية. النوع الأول مصنوع من القطن 100 % والنوع الثاني مصنوع من البامبو 100%.

جدول (1): عينات ومتغيرات إنتاج الوبرة للأقمشة الوبرية المنتجة

البامبو			القطن			متغيرات إنتاج الوبرة	
السلك (mm)	وزن المتر المربع (g/m <sup>2</sup> )	كود العينة	السلك (mm)	وزن المتر المربع (g/m <sup>2</sup> )	كود العينة	كثافة الوبرة (Pile/cm <sup>2</sup> )	ارتفاع الوبرة (mm)
1.18	321	بامبو-1	1.41	301	قطن-1	62	4
1.2	322	بامبو-2	1.5	323	قطن-2	72	4
1.28	336	بامبو-3	1.54	342	قطن-3	84	4
1.32	335	بامبو-4	1.56	336	قطن-4	62	6
1.37	367	بامبو-5	1.59	376	قطن-5	72	6
1.44	378	بامبو-6	1.62	393	قطن-6	84	6
1.46	381	بامبو-7	1.69	376	قطن-7	62	8
1.58	405	بامبو-8	1.87	410	قطن-8	72	8
1.63	419	بامبو-9	1.99	439	قطن-9	84	8

مع كل حدة لحمية فإن زيادة كثافة اللحامات تزداد صفوف الوبرة في الاتجاه العرضي مع ثبات الكثافة في اتجاه السداء وبالتالي

### مشكلة البحث Statement of the problem:

توجد أنواع مختلفة من الأقمشة الوبرية والتي تستخدم في أغراض متعددة وتنتج من خامات نسجية مختلفة. ولكن لا توجد أبحاث كافية تفسر جودة وتميز بعض الأنواع عن غيرها من حيث خواص الراحة. بجانب تحديد العوامل والمتغيرات التي تؤثر علي جودة هذه الأقمشة وملامتها للغرض التي انتجت من أجله.

### هدف البحث Objective:

يهدف البحث إلي تحديد وتقييم خواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من خامتي القطن والبامبو وتحديد أهم متغيرات إنتاج الوبرة التي تؤثر في هذه الخواص.

### فروض البحث Hypothesis:

يفترض البحث الآتي:

1- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين خواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن وتلك المنتجة من البامبو.

2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية لخواص الراحة للأقمشة المنتجة بعوامل إنتاج الوبرة المختلفة (طول الوبرة، كثافة الوبرة).

سرعة نول النسيج ثابتة، كثافة اللحامات متغيرة على ثلاث مستويات. بما أن عملية التعاشق (التحبيس) للوبرة مع الأرضية تتم

من القطن والبيامبو وتحديد تأثير متغيرات إنتاج الوبرة علي هذه الخواص.  
تم إنتاج الأقمشة الوبرية تبعا للمتغيرات السابق ذكرها في الدراسة العملية من تغيير في طول الوبرة وكثافة الوبرة بكل من خامتي القطن والبيامبو. بلغت عدد عينات الأقمشة المنتجة 9 أقمشة من القطن و 9 أقمشة من البيامبو. ثم أجريت علي الأقمشة الأختبارات المعنية بخواص الراحة وتشمل خواص الرطوبة (كمية السوائل الممتصة، الانتشار الأفقي والرأسي للسوائل، الخاصية الشعرية، معدل التجفيف)، نفاذية الهواء، الكهرباء الاستاتيكية، النعومة، العزل الحراري.  
نتائج اختبارات خواص الراحة تم عرضها في جدول (2) للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن و جدول (3) للأقمشة الوبرية المنتجة من البيامبو.

تزداد كثافة الوبرة في وحدة المساحة (سم<sup>2</sup>) وبناءا عليه يزداد وزن القماش.  
خيوط سداء الأرضية من نمرة Ne20/2 . و خيوط اللحمة من نمرة Ne.20/2 و خيوط الوبرة من نمرة Ne24/2 وجميعها مصنوعة من نفس الخامة الأساسية بكل نوع من القماش سواء قطن 100 % أو بامبو 100 % . والتركيب النسجي للأرضية سادة 1/1 لجميع عينات الأقمشة المنتجة.  
**الاختبارات المعملية:**  
تم إجراء اختبارات خواص الراحة، وهي:  
خواص الرطوبة (كمية امتصاص السوائل – الانتشار الأفقي للماء – الخاصية الشعرية – معدل التجفيف)،  
نفاذية الهواء، الكهرباء الاستاتيكية ، النعومة ، العزل الحراري.

### النتائج Results :

تهدف هذه الدراسة لتقييم خواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة

جدول (2): نتائج الاختبارات المعملية لخواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن

الخامة	كمية امتصاص الماء	الانتشار الأفقي للماء	الخاصية الشعرية	معدل التجفيف	نفاذية الهواء سم <sup>3</sup> /سم <sup>2</sup>	الكهرباء الاستاتيكية	النعومة	العزل الحراري TOG	خواص الراحة	
									الخاصية الشعرية	معدل التجفيف
قطن-1	9	8.5	4.5	3.63	81.20	0.3	9.19	1.75	3.63	4.5
قطن-2	10	8	4	3.63	65.30	0.3	9.15	1.75	3.63	4
قطن-3	11	7.5	3.75	3.6	59.70	0.3	9.14	1.85	3.6	3.75
قطن-4	13	7.5	3.75	3.57	75.40	0.3	8.94	2.22	3.57	3.75
قطن-5	14	7	3.5	3.56	55.20	0.3	8.91	2.33	3.56	3.5
قطن-6	15	6.5	3.5	3.5	44.30	0.3	8.86	2.43	3.5	3.5
قطن-7	16	6.5	3.25	3.47	69.60	0.3	8.75	2.52	3.47	3.25
قطن-8	17	6	3.25	3.33	49.80	0.3	8.74	2.62	3.33	3.25
قطن-9	18	5.5	3	3.27	38.60	0.3	8.73	2.75	3.27	3

جدول (3): نتائج الاختبارات المعملية لخواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من البيامبو

الخامة	كمية امتصاص الماء	الانتشار الأفقي للماء	الخاصية الشعرية	معدل التجفيف	نفاذية الهواء سم <sup>3</sup> /سم <sup>2</sup>	الكهرباء الاستاتيكية	النعومة	العزل الحراري TOG	خواص الراحة	
									الخاصية الشعرية	معدل التجفيف
بيامبو-1	18	11.75	10.5	4.29	82.70	0.2	9.05	2.52	4.29	10.5
بيامبو-2	19	11.5	10	4.25	66.70	0.2	9.01	2.10	4.25	10
بيامبو-3	20	11	9.5	4.25	61.70	0.2	9.00	2.20	4.25	9.5
بيامبو-4	21	11	9.5	4.22	77.00	0.2	8.77	2.57	4.22	9.5
بيامبو-5	22	10.5	9	4.2	56.40	0.2	8.76	2.68	4.2	9
بيامبو-6	23	10	8.5	4.18	64.10	0.2	8.75	2.78	4.18	8.5
بيامبو-7	24	10	8.5	4	71.50	0.2	8.70	2.87	4	8.5
بيامبو-8	25	9.5	8	3.85	51.50	0.2	8.69	2.97	3.85	8
بيامبو-9	26	9	7.5	3.83	40.50	0.2	8.68	3.10	3.83	7.5

حيث أن ( $H_0$ ) وهو الفرض الصفري ويعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات نتائج خواص الراحة للأقمشة المنتجة من القطن والمنتجة من البيامبو.  
( $H_1$ ) ، وهو الفرض البديل ويعني أنه توجد اختلافات بين متوسطات متوسطات نتائج خواص الراحة للأقمشة المنتجة من القطن والمنتجة من البيامبو.  
 $\mu_1$  تمثل متوسطات قيم خواص الراحة للقطن ،  $\mu_2$  تمثل متوسطات قيم خواص الراحة للبيامبو.

**التحليل الإحصائي للنتائج:**  
**أولاً: اختبار ال T-Test**  
تم إجراء اختبار ال T-Test لتقييم الاختلاف بين خواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والأقمشة الوبرية المنتجة من البيامبو. عرض نتائج اختبار T-Test في جدول (4).  
**صياغة الفرض الإحصائي:**  
وقد تم صياغة الفرض الإحصائي للاختبار كالاتي:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

جدول (4): T-Test لخواص الراحة لكلا من خامتي القطن والبيامبو

	Group Statistics		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
	Mean	Std. Deviation	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
كمية امتصاص الماء	13.6667	3.16228	.282	.603	-5.976	16	.000	-8.33333	1.39443
	22.0000	2.73861			-5.976	15.680	.000	-8.33333	1.39443
الانتشار الأفقي للماء	7.0000	.96825	.012	.915	-7.790	16	.000	-3.47222	.44574
	10.4722	.92233			-7.790	15.962	.000	-3.47222	.44574
الخاصية الشعرية	3.6111	.45262	5.133	.038	-15.126	16	.000	-5.38889	.35627
	9.0000	.96825			-15.126	11.337	.000	-5.38889	.35627
معدل التجفيف	3.5067	.12971	1.860	.191	-8.332	16	.000	-6.1222	.07347
	4.1189	.17822			-8.332	14.618	.000	-6.1222	.07347



نفاذية الهواء	59.9000	14.31075	.230	.638	-.569	16	.577	-3.66667	6.44472
	63.5667	13.00048			-.569	15.855	.577	-3.66667	6.44472
الكهرباء الاستاتيكية	.3000	.00000	.	.	166507	16	.000	.10000	.00000
	.2000	.00000			166507	8.000	.000	.10000	.00000
النعومة	8.9344	.18501	.317	.581	1.395	16	.182	.11111	.07967
	8.8233	.15133			1.395	15.395	.183	.11111	.07967
العزل الحرارى	2.2467	.38069	.356	.559	-2.346	16	.032	-.39667	.16908
	2.6433	.33522			-2.346	15.748	.032	-.39667	.16908

الوبرية المنتجة من البامبو. وتحليل نتائج خاصية الكهرباء الاستاتيكية فوجد أن متوسط نتائج خاصية الكهرباء الاستاتيكية للقطن بلغ 0.3000 بإنحراف معياري 000 وهو أكبر من متوسط نتائج خاصية الكهرباء الاستاتيكية للبامبو البالغ 0.2000 بإنحراف معياري 000. كما نجد أن نتيجة اختبار T تساوي 166507 بقيمة احتمالية P-value (0.000) وهي قيمة أقل من مستوي الدلالة المعنوية 0.05 وعليه نقرر أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدلالة 0.05 بين متوسط خاصية الكهرباء الاستاتيكية للأقمشة الوبرية المنتجة من خامة القطن ومتوسط خاصية الكهرباء الاستاتيكية للأقمشة الوبرية المنتجة من البامبو لصالح خامة القطن الأعلى في المتوسطات. ومن النتائج السابقة لاختبار ال T-Test أمكن التحقق من الفرض الأول من فروض البحث.

#### ثانياً: نتائج الانحدار الخطي المتعدد:

ولتحليل الانحدار الخطي المتعدد فقد تم بناء علي وضع خواص الراحة كمتغير تابع ومتغيرات إنتاج الوبرة (طول الوبرة ، كثافة الوبرة) كمتغيرات مستقلة. وعليه تم الاستعانة بنموذج الانحدار الخطي المتعدد.

و يرمز Y للمتغير التابع: الخاصية التي يتم قياسها ، و يرمز X1 للمتغير المستقل الأول: طول الوبرة

و يرمز X2 للمتغير المستقل الثاني: كثافة الوبرة

جدول (5): معاملات ارتباط خواص الراحة في نموذج الانحدار Model Summary<sup>b</sup>

خواص الراحة								الخامة	
العزل الحرارى	النعومة	الكهرباء الاستاتيكية	نفاذية الهواء	معدل التجفيف	الخاصية الشعرية	الانتشار الأفقي للماء	كمية امتصاص الماء	R	قطن
0.985	0.990	-	0.965	0.940	0.962	1.0	0.997	Adjusted R	
0.960	0.973	-	0.908	0.845	0.901	0.999	0.991	R	
0.915	0.948	-	0.880	0.921	1.0	0.998	1.0	Adjusted R	بامبو
0.782	0.865	-	0.699	0.797	0.999	0.994	1.0		

جدول (6): نتائج قيم ال P-value لنماذج تحليل التباين للانحدار AVOVA

خواص الراحة								P-value (Sig.)	
العزل الحرارى	النعومة	الكهرباء الاستاتيكية	نفاذية الهواء	معدل التجفيف	الخاصية الشعرية	الانتشار الأفقي للماء	كمية امتصاص الماء	قطن	بامبو
.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	-	.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	P-value (Sig.)	
.004 <sup>b</sup>	.001 <sup>b</sup>	-	.012 <sup>b</sup>	.004 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	.000 <sup>b</sup>	P-value (Sig.)	

و (1.0) للبامبو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوى (0.991) للقطن ، (1.0) للبامبو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> تفسر أكثر من 99.7 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية تقريبا 0.3 % ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة الاحتمال P-value تساوى 0.000 للقطن وللبامبو وهي أقل من مستوى المعنوية 5% وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج ونستطيع القول بأن نموذج الانحدار ككل لخاصية كمية امتصاص الماء معنوي الدلالة.

جدول (7): نتائج معنوية معاملات الانحدار لخاصية كمية امتصاص الماء Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
	قطن	(Constant)	-3.421			.874				

يتضح من بيانات جدول (4) أن متوسط نتائج خاصية كمية امتصاص الماء للقطن بلغ 13.6667 بإنحراف معياري 3.16228 وهو أقل من متوسط نتائج خاصية كمية امتصاص الماء للبامبو البالغ 22.0000 بإنحراف معياري 2.7386. كما جاءت نتيجة اختبار T تساوي -5.976 بقيمة احتمالية P-value (0.000) وهي قيمة أقل من مستوي الدلالة المعنوية 0.05 وعليه نقرر أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدلالة 0.05 بين متوسط خاصية كمية امتصاص الماء للقطن ومتوسط خاصية كمية امتصاص الماء للبامبو لصالح الأقمشة الوبرية المنتجة من خامة البامبو الأعلى في المتوسطات.

وبالمثل نجد أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدلالة الإحصائية 0.05 بين متوسط خواص الانتشار الأفقي للماء، الخاصية الشعرية، معدل التجفيف و العزل الحراري للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن ومتوسط نفس الخواص للأقمشة الوبرية المنتجة من خامة البامبو لصالح خامة البامبو الأعلى في المتوسطات. بالنسبة لاختبار نفاذية الهواء، جاءت نتيجة اختبار T تساوي -0.569 بقيمة احتمالية P-value (0.577) وهي قيمة أكبر من مستوي الدلالة المعنوية 0.05 وعليه نقرر أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوي الدلالة 0.05 بين متوسط خاصية نفاذية الهواء للأقمشة الوبرية المنتجة من خامة القطن ومتوسط خاصية نفاذية الهواء للأقمشة

ولحساب نموذج الانحدار الخطي المتعدد تستخدم المعادلة الآتية:

$$Y = B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2$$

حيث أن: Y: المتغير التابع (الخاصية التي يتم قياسها) ، X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>: المتغيرات المستقلة (متغيرات الوبرة)

B<sub>0</sub>: ثابت النموذج

B<sub>1</sub>: معامل الانحدار للمتغير المستقل الأول (طول الوبرة)

B<sub>2</sub>: معامل الانحدار للمتغير المستقل الثاني (كثافة الوبرة)

#### 1- نتائج الانحدار لخاصية كمية امتصاص الماء:

وبالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوى (0.997) للقطن

	ارتفاع الوبرة	1.750	.060	.959	29.221	.000	.959	.997	.959	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	.091	.011	.273	8.337	.000	.273	.959	.273	1.000	1.000
بامبو	(Constant)	6.412	.156		41.089	.000					
	ارتفاع الوبرة	1.500	.011	.949	140.200	.000	.949	1.000	.949	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	.091	.002	.316	46.669	.000	.316	.999	.316	1.000	1.000

### a. Dependent Variable: كمية امتصاص الماء

السوائل والرطوبة لجميع الأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبيامبو.

ومن خلال تحليل النتائج بجدول (7) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد لخاصية كمية امتصاص الماء لكل من الأقمشة المنتجة من القطن والبيامبو كما يلي:

$$Y_{\text{cotton}} = -3.421 + 1.75 X_1 + 0.091 X_2$$

$$Y_{\text{bambo}} = 6.412 + 1.50 X_1 + 0.091 X_2$$

### 2- نتائج الانحدار لخاصية الانتشار الأفقي للماء

وبالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوي (1.0) للقطن و (0.998) للبيامبو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوي (0.999) للقطن ، (0.994) للبيامبو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة  $X_1, X_2$  تفسر أكثر من 99.8 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية تقريبا 0.2 % ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة P-value تساوي 0.000 للقطن وللبيامبو وهي أقل من مستوى المعنوية 5% وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج ونستطيع القول بأن نموذج الانحدار ككل لخاصية الانتشار الأفقي للماء معنوي الدلالة.

بالرجوع لجدول (7) لحساب معاملات الانحدار لخاصية كمية امتصاص الماء لخامة القطن:

$$P\text{-value} \text{ للحد الثابت بالنموذج } B_0 = 0.008$$

$$P\text{-value} \text{ لمعامل الانحدار الأول بالنموذج } B_1 = 0.000$$

$$P\text{-value} \text{ لمعامل الانحدار الثاني بالنموذج } B_2 = 0.000$$

بالرجوع لجدول (7) لحساب معاملات الانحدار لخاصية كمية امتصاص الماء لخامة البيامبو:

$$P\text{-value} \text{ للحد الثابت بالنموذج } B_0 = 0.000$$

$$P\text{-value} \text{ لمعامل الانحدار الأول بالنموذج } B_1 = 0.000$$

$$P\text{-value} \text{ لمعامل الانحدار الثاني بالنموذج } B_2 = 0.000$$

أي أن كل قيم P-value لمعاملات انحدار النموذج جاءت أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات ونستطيع القول بأنها جميعا معنوية.

وبدراسة مساهمة كل عامل من عوامل المستقلة علي حدة تبين أن أكبر تأثير معنوي هو طول الوبرة، حيث أن قيمة (BETA) = 0.959 للقطن و 0.949 للبيامبو وبدلالة إحصائية (0.000) وبدرجة ثقة 100 % مما يدل علي أن طول الوبرة له أكبر الأثر علي تحديد كمية امتصاص السوائل والرطوبة، يليه معامل كثافة الوبرة حيث بلغت قيمة (BETA) 0.273 للقطن و 0.316 للبيامبو وبدلالة إحصائية (0.000) وبدرجة ثقة 100 % مما يدل علي أن كثافة الوبرة لها تأثير أيضا علي خاصية كمية امتصاص

جدول (8): نتائج معنوية معاملات الانحدار لخاصية الانتشار الأفقي للماء <sup>a</sup> Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
قطن	(Constant)	13.294	.078		170.376	.000					
	ارتفاع الوبرة	-.500	.005	-.894	-93.467	.000	-.894	-1.000	-.894	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-.045	.001	-.447	-46.669	.000	-.447	-.999	-.447	1.000	1.000
بامبو	(Constant)	16.375	.215		76.209	.000					
	ارتفاع الوبرة	-.479	.015	-.900	-32.527	.000	-.900	-.997	-.900	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-.042	.003	-.431	-15.578	.000	-.431	-.988	-.431	1.000	1.000

### a. Dependent Variable: الانتشار الأفقي للماء

### 3- نتائج الانحدار لخاصية الشعرية

وبالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوي (0.962) للقطن و (1.0) للبيامبو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوي (0.901) للقطن ، (0.999) للبيامبو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة  $X_1, X_2$  تفسر أكثر من 96.2 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية تقريبا 4 % ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة P-value تساوي 0.000 للقطن وللبيامبو وهي أقل من مستوى المعنوية 5% وبالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج ونستطيع القول بأن نموذج الانحدار لخاصية الشعرية معنوي الدلالة.

بالرجوع لجدول (8) لحساب معاملات الانحدار لخاصية الانتشار الأفقي للماء للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبيامبو: نجد أن:

بما أن P-values للحد الثابت بالنموذج ومعامل الانحدار الأول بالنموذج ومعامل الانحدار الثاني بالنموذج يساوي (0.000).

لكل معاملات نموذج القطن والبيامبو، أي جاءت جميعها أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات ونستطيع القول بأنها جميعا معنوية. ونجد أيضا أن ارتفاع الوبرة الأثر الأكبر علي الانتشار الأفقي للماء يليه كثافة الوبرة.

ومن خلال تحليل النتائج بجدول (8) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد لخاصية الانتشار الأفقي للماء كما يلي:

$$Y_{\text{cotton}} = 13.294 - 0.500 X_1 - 0.045 X_2$$

$$Y_{\text{bambo}} = 16.375 - 0.479 X_1 - 0.042 X_2$$

جدول (9): نتائج معنوية معاملات الانحدار (الخاصية الشعرية) <sup>a</sup> Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF

قطن	(Constant)	6.350	.424		14.963	.000					
	ارتفاع الوبرة	-0.229	.029	-0.877	-7.876	.000	-0.877	-0.955	-0.877	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-0.019	.005	-0.396	-3.553	.012	-0.396	-0.823	-0.396	1.000	1.000
بامبو	(Constant)	15.294	.078		196.008	.000					
	ارتفاع الوبرة	-0.500	.005	-0.894	-93.467	.000	-0.894	-1.000	-0.894	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-0.045	.001	-0.447	-46.669	.000	-0.447	-0.999	-0.447	1.000	1.000

#### a. Dependent Variable: الخاصية الشعرية

وبالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوي (0.940) للقطن و (0.921) للبامبو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوي (0.845) للقطن (0.797) للبامبو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة  $X_1, X_2$  تفسر أكثر من 92.1 % من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية تقريبا 8 % ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي. ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة P-value للقطن والبامبو اقل من مستوى المعنوية 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج ونستطيع القول بأن نموذج الانحدار لخاصية معدل التجفيف معنوي الدلالة.

بالرجوع لجدول (9) لحساب معاملات الانحدار للخاصية الشعرية للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: بما ان P-values للحد الثابت ومعامل الانحدار الأول ومعامل الانحدار الثاني بالنموذج لكل معاملات نموذج الانحدار للقطن والبامبو جاءت جميعها أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات ونستطيع القول بأنها جميعا معنوية. وتظهر النتائج أن معامل ارتفاع الوبرة له التأثير الأكبر علي الخاصية الشعرية يليه كثافة الوبرة. ومن خلال تحليل النتائج بجدول (9) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد للخاصية الشعرية كما يلي:

$$Y_{cotton} = 6.35 - 0.229 X_1 - 0.019 X_2$$

$$Y_{bambo} = 15.294 - 0.500 X_1 - 0.045 X_2$$

#### 4- نتائج الانحدار لخاصية معدل التجفيف

#### جدول (10): نتائج معنوية معاملات الانحدار (معدل التجفيف) Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
قطن	(Constant)	4.231	.152		27.848	.000					
	ارتفاع الوبرة	-0.066	.010	-0.879	-6.320	.001	-0.879	-0.932	-0.879	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-0.005	.002	-0.333	-2.397	.054	-0.333	-0.699	-0.333	1.000	1.000
بامبو	(Constant)	4.943	.239		20.651	.000					
	ارتفاع الوبرة	-0.093	.016	-0.899	-5.637	.001	-0.899	-0.917	-0.899	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-0.004	.003	-0.198	-1.242	.061	-0.198	-0.452	-0.198	1.000	1.000

#### a. Dependent Variable: معدل التجفيف

#### 5- نتائج الانحدار لخاصية نفاذية الهواء

بالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوي (0.965) للقطن و (0.880) للبامبو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوي (0.908) للقطن، (0.699) للبامبو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة  $X_1, X_2$  تفسر أكثر من 96.5 % للقطن 88.0 % للبامبو من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة P-value للقطن والبامبو اقل من مستوى المعنوية 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج ونستطيع القول بأن نموذج الانحدار لخاصية نفاذية الهواء معنوي الدلالة.

بالرجوع لجدول (10) لحساب معاملات الانحدار لخاصية معدل التجفيف للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن: بما ان P-values للحد الثابت ومعامل الانحدار الأول ومعامل الانحدار الثاني بالنموذج لكل معاملات نموذج الانحدار للقطن والبامبو جاءت جميعها أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات ونستطيع القول بأنها جميعا معنوية. وتظهر نتائج الانحدار أن المعامل المستقل طول الوبرة له الأثر الأكبر لخاصية معدل التجفيف ثم يليه معامل كثافة الوبرة.

ومن خلال تحليل النتائج بجدول (10) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد لخاصية معدل التجفيف كما يلي:

$$Y_{cotton} = 4.231 - 0.066 X_1 - 0.005 X_2$$

$$Y_{bambo} = 4.943 - 0.093 X_1 - 0.004 X_2$$

#### جدول (11): نتائج معنوية معاملات الانحدار (نفاذية الهواء) Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
قطن	(Constant)	174.853	12.931		13.522	.000					
	ارتفاع الوبرة	-4.017	.887	-0.486	-4.531	.004	-0.486	-0.880	-0.486	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-1.250	.161	-0.833	-7.767	.000	-0.833	-0.954	-0.833	1.000	1.000
بامبو	(Constant)	157.019	21.249		7.389	.000					
	ارتفاع الوبرة	-3.967	1.457	-0.528	-2.723	.035	-0.528	-0.743	-0.528	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-0.959	.265	-0.703	-3.624	.011	-0.703	-0.828	-0.703	1.000	1.000

#### a. Dependent Variable: نفاذية الهواء

بالرجوع لجدول (11) لحساب معاملات الانحدار لخاصية معدل نفاذية الهواء للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو: نجد أن:



الخامتين فإنه لا يوجد نموذج انحدار للكهرباء الاستاتيكية.

#### 7- نتائج الانحدار لخاصية النعومة

بالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوي (0.990) للقطن و (0.948) للبابمو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوي (0.973) للقطن (0.865) للبابمو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة  $X_1, X_2$  تفسر أكثر من % 99.0 للقطن % 94.8 للبابمو من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة P-value للقطن والبابمو اقل من مستوى المعنوية 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج و نستطيع القول بأن نموذج الانحدار لخاصية النعومة معنوي الدلالة.

بما ان P-values للحد الثابت ومعامل الانحدار الأول و معامل الانحدار الثاني بالنموذج لكل معاملات نموذج الانحدار للقطن والبابمو جاءت جميعها أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات و نستطيع القول بأنها جميعا معنوية. وتظهر نتائج الانحدار أن معامل كثافة الوبرة له التأثير الأكبر على خاصية نفاذية الهواء يليه معامل ارتفاع الوبرة لكلا من خامتي القطن والبابمو.

ومن خلال تحليل النتائج بجدول (11) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد لخاصية نفاذية الهواء كما يلي:

$$Y_{cotton} = 174.853 - 4.017 X_1 - 1.250 X_2$$

$$Y_{bambo} = 157.019 - 3.967 X_1 - 0.959 X_2$$

#### 6- نتائج الانحدار لخاصية الكهرباء الاستاتيكية

وحيث أن نتائج اختبار خاصية الكهرباء الاستاتيكية للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبابمو كانت ثابتة القيمة لكلا من

جدول (12): نتائج معنوية معاملات الانحدار (النعومة)  $^{a}$  Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
قطن	(Constant)	9.729	.090		107.950	.000					
	ارتفاع الوبرة	-.105	.006	-.983	-16.994	.000	-.983	-.990	-.983	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-.002	.001	-.117	-2.016	.090	-.117	-.636	-.117	1.000	1.000
بابمو	(Constant)	9.416	.165		56.908	.000					
	ارتفاع الوبرة	-.083	.011	-.944	-7.273	.000	-.944	-.948	-.944	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	-.001	.002	-.085	-.654	.038	-.085	-.258	-.085	1.000	1.000

#### a. Dependent Variable: النعومة

المتغيرات المستقلة والمتغير التابع يساوي (0.985) للقطن و (0.915) للبابمو ، قيمة معامل التحديد التصحيحي يساوي (0.960) للقطن (0.782) للبابمو وهذا معناه أن المتغيرات المستقلة  $X_1, X_2$  تفسر أكثر من % 98.5 للقطن % 91.5 للبابمو من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع Y وهي نسبة عالية جدا والنسبة الباقية ترجع إلى عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي.

ومن جدول (6) لتحليل التباين (ANOVA) لنموذج الانحدار الخطي المتعدد نجد أن قيمة P-value للقطن والبابمو اقل من مستوى المعنوية 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بالنموذج و نستطيع القول بأن نموذج الانحدار لخاصية النعومة معنوي الدلالة.

بالرجوع لجدول (12) لحساب معاملات الانحدار لخاصية النعومة للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبابمو: نجد أن:

بما ان P-values للحد الثابت ومعامل الانحدار الأول و معامل الانحدار الثاني بالنموذج لكل معاملات نموذج الانحدار للقطن والبابمو جاءت جميعها أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات و نستطيع القول بأنها جميعا معنوية. وتوضح النتائج أن معامل ارتفاع الوبرة له أثر كبير على تحديد نعومة الأقمشة الوبرية ثم يليه معامل كثافة الوبرة.

ومن خلال تحليل النتائج بجدول (12) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد لخاصية النعومة كما يلي:

$$Y_{cotton} = 9.729 - 0.105 X_1 - 0.002 X_2$$

$$Y_{bambo} = 9.416 - 0.083 X_1 - 0.001 X_2$$

#### 8- نتائج الانحدار لخاصية العزل الحراري

بالرجوع إلى جدول (5) نجد أن قيمة معامل بيرسون للإرتباط بين

جدول (13): نتائج معنوية معاملات الانحدار (خاصية العزل الحراري)  $^{a}$  Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
قطن	(Constant)	.380	.227		1.670	.046					
	ارتفاع الوبرة	.212	.016	.963	13.575	.000	.963	.984	.963	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	.008	.003	.206	2.901	.027	.206	.764	.206	1.000	1.000
بابمو	(Constant)	1.434	.466		3.078	.022					
	ارتفاع الوبرة	.177	.032	.913	5.532	.001	.913	.914	.913	1.000	1.000
	كثافة الوبرة	.002	.006	.059	.355	.034	.059	.144	.059	1.000	1.000

#### a. Dependent Variable: العزل الحراري

الحراري للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبابمو: نجد أن:


بالرجوع لجدول (13) لحساب معاملات الانحدار لخاصية العزل

وتظهر النتائج أن كمية امتصاص الماء والرطوبة عامة لخاصة البامبو أعلى من خامة القطن لجميع المتغيرات. كما أن زيادة ارتفاع الوبرة وكثافة الوبرة فإن كمية امتصاص الماء للأقمشة الوبرية تزيد. أي أن العلاقة بين كمية امتصاص الماء ومتغيرات الوبرة (ارتفاع وبرة وكثافة وبرة) علاقة طردية. شكل (5).

وبدراسة خاصة الانتشار الأفقي للماء، فقد أكدت النتائج أن بصفة عامة فإن الأقمشة الوبرية المنتجة من البامبو لها قدرة علي الانتشار الأفقي أكبر من الأقمشة الوبرية المنتجة من القطن. كما أوضحت النتائج أن العلاقة بين متغيرات الوبرة وخاصة انتشار الماء هي علاقة عكسية فزيادة ارتفاع الوبرة وكثافة الوبرة تقل قدرة الماء والسوائل علي الانتشار الأفقي. شكل (5).

وتوضح نتائج الخاصية الشعرية أن البامبو يفوق القطن في تحقق هذه الخاصية عامة لكل الأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو. أما متغيرات الوبرة فتناسب عكسيا مع الخاصية. تقل الخاصية الشعرية بزيادة ارتفاع الوبرة وزيادة كثافة الوبرة. شكل (5).

أما بخصوص خاصية معدل التجفيف فأكدت النتائج أن البامبو أفضل من القطن في زيادة معدل التجفيف لكل الأقمشة المنتجة. أما متغيرات الوبرة فتناسب عكسيا أيضا مع معدل التجفيف لجميع الأقمشة المنتجة. شكل (5).



شكل (5): تقدير خواص الراحة للأقمشة الوبرية-1

علي عدم وجود تأثير لمتغيرات الوبرة علي خاصية الكهرباء الاستاتيكية. ونفس النتيجة كانت لأقمشة البامبو. شكل (6).

وتوضح نتائج خاصية النعومة تفوق بسيط للأقمشة المنتجة من القطن علي الأقمشة المنتجة من البامبو بوجه عام. كما أن متغيرات الوبرة تتناسب عكسيا مع خاصية النعومة للخامتين. شكل (6).

وأظهرت نتائج اختبار العزل الحراري أن أقمشة البامبو أكثر عزلا للحرارة من الأقمشة القطنية. كما أثبتت النتائج وجود علاقة طردية بين متغيرات الوبرة وقيمة العزل الحراري. فزيادة ارتفاع الوبرة وكثافة الوبرة تزيد قدرة الأقمشة الوبرية علي العزل الحراري. شكل (6).

بما ان P-values للحد الثابت ومعامل الإنحدار الأول ومعامل الإنحدار الثاني بالنموذج لكل معاملات نموذج الانحدار للقطن والبامبو جاءت جميعها أصغر من 5% و بالتالي فإننا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات و نستطيع القول بأنها جميعا معنوية. وتؤكد نتائج الانحدار أن معامل ارتفاع الوبرة له التأثير الأكبر علي خاصية العزل الحراري ثم يليه معامل كثافة الوبرة لكلا من الأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو.

ومن خلال تحليل النتائج بجدول (13) يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لخط الانحدار الخطي المتعدد لخاصية العزل الحراري كما يلي:


$$Y_{cotton} = 0.380 + 0.212 X_1 + 0.008 X_2$$

$$Y_{bambo} = 1.434 + 0.177 X_1 + 0.002 X_2$$

وبعد عرض نتائج الانحدار لخواص الراحة أمكن التحقق من الفرض الثاني من فروض البحث.

#### ثالثا: التمثيل البياني لنتائج خواص الراحة


من خلال نتائج اختبارات خواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو بمتغيرات إنتاج الوبرة المختلفة أمكن التمثيل البياني لتأثير متغيرات الوبرة المختلفة علي خواص الراحة. شكل (5) و شكل (6) يوضحان نتائج خواص الراحة محل الاختبار وتأثرهم بمتغيرات الوبرة المحددة بالبحث (طول الوبرة و كثافة الوبرة) لكلا من القطن والبامبو.



شكل (5): تقدير خواص الراحة للأقمشة الوبرية-1

وبدراسة خاصة نفاذية الهواء فقد أظهرت النتائج تفوق ضئيل للأقمشة المنتجة من البامبو علي الأقمشة المنتجة من القطن. أما تأثير متغيرات الوبرة فنجد أن كثافة الوبرة الأقل سجل قيم نفاذية هواء أعلى من الثافات الأعلى. وبصفة عامة أيضا إن ارتفاع الوبرة الأقل سجل نتائج أعلى من نفاذية الهواء عن المستويات الأعلى لارتفاع الوبرة. شكل (6).

وتظهر نتائج الكهرباء الاستاتيكية القطن والبامبو عامة من الخامات التي تولد كهرباء استاتيكية ضعيفة. وأن الكهرباء الاستاتيكية للقطن أعلى من البامبو قليلا. وقد أكدت النتائج ثبات قيم الكهرباء الاستاتيكية للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن مما يدل



شكل (6): تقدير خواص الراحة للأقمشة الوبرية -2

4. <http://www.alarwool.com/about-us/our-products/>
5. <http://www.slideshare.net/mystyle4u/fancy-weaves>
6. صبري، محمد (2013): خامات النسيج، مطابع النوبار.
7. نصر، إنصاف والزغبى كوثر (2014): دراسات في النسيج، دار الفكر العربي، القاهرة.
8. سلطان، محمد (1984): تكنولوجيا حسابات الغزل والنسيج، منشأة المعارف، الإسكندرية.
9. الصاوي، نانسي عبد المعبود (2007): إمكانية تجهيز الخامات النسيجية الطبيعية كمدخل في حفظ المنسوجات الأثرية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة طنطا.
10. النجعوي، أحمد فؤاد (1981): تكنولوجيا تجهيز الأقمشة القطنية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
11. Gratani, Loreta; Crescente, Maria; Varone, Laura; Fabrini, Giuseppe; Digiulio, Eleonora (2008): Growth pattern and photosynthetic of different Bamboo species growing in the botanical garden of Rome, Flora 203. Pp 77-84.
12. Ziva Zupin; Dimitrovski, Krste (2010): Woven Fabric Engineering, Polona Dobnik Dubrovski (Published in print edition August).
13. Gnpta, Anu; Kumar, Ajit (2008): Potential of Bamboo in sustainable development, Asia-Pacific Business Review, Vol. 4, No. 3, pp. 100-107.

### الخلاصة Conclusion

اهتمت هذه الدراسة بتقييم خواص الراحة للأقمشة الوبرية المنتجة من القطن والبامبو ودراسة تأثير متغيرات الوبيرة علي هذه الخواص. وقد تم تحليل النتائج إحصائياً وإجراء اختبار T-Test لدراسة الاختلاف بين نتائج خواص الراحة لكلا من القطن والبامبو. كما أمكن إيجاد نموذج الانحدار المتعدد لإيجاد العلاقة بين متغيرات الوبيرة كعوامل مستقلة ومقدار خواص الراحة كعامل تابع. كما تم التنبؤ بمعادلات خط الانحدار المتعدد لكل خاصية من خواص الراحة لكلا من القطن والبامبو.

وقد أكدت النتائج أن المعامل المستقل (ارتفاع الوبيرة) له التأثير الأكبر علي معظم خواص الراحة يليه المعامل المستقل (كثافة الوبيرة) ماعدا خاصية نفاذية الهواء فقد أظهرت نتائج معاملات الانحدار أن العامل المستقل كثافة الوبيرة تأثيره أعلى من عامل ارتفاع الوبيرة.

وقد تم تمثيل النتائج بيانياً، وأظهرت النتائج تفوق خامة البامبو علي خامة القطن في معظم خواص الراحة ماعدا الكهرباء الاستاتيكية والنعومة.

كما وجد أن متغيرات الوبيرة تتناسب طردياً مع كل من كمية امتصاص الماء ومقدار العزل الحراري. وعدم وجود تأثير علي خاصية الكهرباء الاستاتيكية وتتناسب وعكسياً مع باقي خواص الراحة.

### المراجع: References

1. Gokarneshan N. (2009): Fabric Structure and Design, New Age International.
2. Watsons Textile Design and colour— Z.Grosciki, Universal Publishing Corporation, Mumbai.
3. Watsons Advanced Textile Design— Z.Grosciki, Universal Publishing Corporation, Mumbai. William